



รายงานการวิจัย

การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

Identifying the Optimal Factors in Invention the Inthanin
Bulletproof Vests Threats Level 2 for Non-Commissioned
Officer

ธรรม์ณชาติ วันแต่ง และบุษบากร คงเรือง
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2560

รหัสโครงการสัญญาPCRU_2560_N021

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

Identifying the Optimal Factors inInvention the Inthanin
Bulletproof Vests ThreatsLevel 2for Non-Commissioned
Officer

ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บุษบากร คงเรือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิต คณะเทคโนโลยีการ
เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทุนอุดหนุนโดย งบประมาณแผ่นดินที่พิจารณาจากโดยผ่านความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2560

(ก)

ชื่องานวิจัย การออกแบบและประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลป้องกันภัยคุกคามระดับ 2
สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมณชาติ วันแต่ง
ผู้ร่วมวิจัย บุษบากร คงเรือง
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2561

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือการออกแบบและประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน โดยออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียวที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง ทำการศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการวางวัสดุเสริมชั้นลดแรงกระแทกตามอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 กับจำนวนชั้นที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์น้อยที่สุดทำการทดสอบตามมาตรฐานยูทโธปกรณกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมจากผลการทดลองพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบวัสดุเสริมชั้นลดแรงกระแทกจำนวนชั้นมีผลต่อการป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ในเสื้อเกราะกันกระสุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการวางวัสดุเสริมชั้นลดแรงกระแทกไว้ด้านหลังกับจำนวนชั้นวัสดุที่ 60 ชั้นจะสามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ได้ดีที่สุดและผลของปัจจัยที่เหมาะสมนี้สามารถป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยูทโธปกรณกรรมหรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.04 จากโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนใช้ปฏิบัติงานต่อไป

คำสำคัญ : เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล; ปัจจัยที่เหมาะสม; เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

Title Identifying the Optimal Factors in Invention the Inthanin Bulletproof Vests Threats Level 2 for Non-Commissioned Officer.

Author Asst. Prof. Tannachart Wantang

Co-Researcher Budsabagorn Kongreong

Branch Production Engineering and Management
Phetchabun Rajabhat University 2018

Abstract

This research was aimed at to study of Identifying the optimal factors in invention the Inthanin bulletproof vests threats level 2 for non-commissioned officer. The research uses a single factorial designed at 95% confident level and analysis of variances. study of the forming material layer has the affecting backface signature of bullet. (Thai Patent Trademark on 9250) This research is testing on standard of defence science and technology department. The result indicates found that, the factor is material layer has affecting penetrations of bullet them are significant statistically and the factors indicated the used of materials in 4 bulletproof vest test. It will be able to resist the Backface Signature of bullet as will. And the effect of this factor can be to threats level 2 A based on the standard of defence science and technology department and standard of U.S. NIJ. 0101.04 from Military explosives factory, Department of military industry national defense and military energy center. And give it to the government Non-commissioned officials to continue to use.

Keywords : Inthanin Bulletproof Vests, Optimal factor, Non-Commissioned Officer

(A)

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้ร่วมวิจัยอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ อาจารย์สุภาญดา ทองคำ จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ อาจารย์หทัยนุช จันทระชัยภูมิ อาจารย์สุวิมล เทียกทุมจากสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บากบั่นติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ต่ำกว่า 150 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เสร็จลงได้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงงานวัดสระเบ็ดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม จ.นครสวรรค์ พลตรี ทินกร รังสิวัฒน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอนุญาตเข้าไปทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุนได้ขอขอบพระคุณแผนกทดสอบทางชีววิธี โดยการนำของนาวาอากาศโทเพชรพล อาจคำพันธ์ ร้อยตรียุทธศาสตร์ คำสุพรหม จำสับเอกคึกฤทธิ์ ผดุงพันธ์ จำสับเอกชินวรซ์ ชินะกุล และคณะผู้ทดสอบที่ได้ให้ความกรุณาทำการทดสอบตามมาตรฐานกระทรวงกลาโหมและมาตรฐาน NIJ อีกทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัย ตลอดจนความร่วมมือช่วยเหลืออย่างยิ่งในการเดินทางมาเป็นวิทยากร ขอขอบคุณนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการที่ได้สละเวลาในการช่วยสร้างและทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุนเบื้องต้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่ร่วมให้ความช่วยเหลือแนะนำข้อมูลขอบคุณภรรยาและลูกที่เข้าใจในเรื่องเวลาที่ทุ่มเทไปกับงานวิจัย และสุดท้ายขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

27 กุมภาพันธ์ 2561

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 วิธีการดำเนินการวิจัย	2
1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย	3
1.5 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวิจัย.....	4
1.6 ประโยชน์ของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกราะกันกระสุน	6
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุในงานประดับยนต์	15
2.3 มาตรฐานและวิธีการทดสอบสื่อเกราะกันกระสุน	21
2.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า.....	26
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	27
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	33
3.1 การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง	33
3.2 เครื่องมือวิจัย	33
3.3 การจัดทำสื่อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยการทดลอง	34
3.4 หลักเกณฑ์การทดสอบสื่อเกราะกันกระสุน	35
3.5 การจัดทำสื่อเกราะกันกระสุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน.....	35
บทที่ 4 ผลการวิจัย.....	36
4.1 ผลการยิงทดสอบ	36
4.2 การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ.....	38

(จ)

4.3	การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสม	40
4.4	ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาโหม	42
4.5	การจัดทำสื่อเกราะกันกระสุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน	46

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5	สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	48
5.1	สรุปผลการวิจัย	48
5.2	อภิปรายผล	48
5.2	ข้อเสนอแนะ	49
บรรณานุกรม		50
ภาคผนวก		55
ภาคผนวก ก	(รูปภาพการทดสอบ)	56
ภาคผนวก ข	(การสร้างแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์)	62
ภาคผนวก ค	(เอกสารการเผยแพร่งานวิจัย)	65
ภาคผนวก ง	(ใบรับรองการป้องกันภัยคุกคามระดับ 2A ตามมาตรฐานยุทธโศปกรณ์) ..	70
ประวัติผู้วิจัย		75

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงคุณสมบัติจุดเด่น-จุดด้อยของเคพลาร์.....	10
2.2 แสดงเส้นใยเคพลาร์ที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรม.....	11
2.3 เปรียบเทียบระหว่าง เคพลาร์กับคาร์บอน-ไฟเบอร์	18
2.4 มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ของการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน.....	22
2.5 หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน	24
3-1 ชนิดของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง	34
4-1 ค่าเบี่ยงเบนของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN ..	36
4-2 ค่าเบี่ยงเบนของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด .40S&W FMJ	37
4-3 ค่าเบี่ยงเบนของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN ..	43
4-4 ค่าเบี่ยงเบนของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด .45 ACP FMJ	44

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1-1 ทฤษฎีของโครงการวิจัย	4
1-2 สมมติฐานของโครงการวิจัย	4
1-3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	5
2-1 การจำแนกกลุ่มวัสดุตามพันธะทางเคมี	7
2-2 การเกิดอาการฟกช้ำจากการกระทบร่างกาย	9
2-3 โมเลกุลของคาร์บอน-ไฟเบอร์	15
2-4 คาร์บอน-ไฟเบอร์	17
2-5 การใช้งานคาร์บอน-เคฟลาร์	17
2-6 ผ้าเคฟลาร์	18
2-7 ผ้าคาร์บอน-เคฟลาร์	19
2-8 การใช้งานคาร์บอน-เคฟลาร์	19
2-9 เทคนิคอลเทคไท	20
2-10 ไฟเบอร์ เรนฟอส พลาสติก	20
2-11 ลำดับการยิงทดสอบจำนวน 6 นัด	24
2-12 การตรวจวัดความแข็งของวัสดุหนุนลงเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 5 ครั้ง	25
3-1 เสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลอง	35

4-1	ติดตั้งเสื้อเกราะกันกระสุนกับชุดทดสอบ.....	37
4-2	ทดสอบยิงกระสุน.....	37
4-3	ตรวจสอบเสื้อเกราะกันกระสุน.....	38
4-4	ตรวจวัดค่าชั้นการทะลุ.....	38
4-5	ลักษณะทางด้านกายภาพการวางแผนไว้ด้านหน้า	39
4-6	ลักษณะทางด้านกายภาพการวางแผนไว้ด้านหลัง	49
4-7	การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN	41
4-8	การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากการทดลองกระสุนขนาด .40S&W FMJ	41
4-9	ผลการกระจายตัวจากการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN	41
4-10	ผลการกระจายตัวจากการทดลองกระสุนขนาด .40S&W FMJ	42
4-11	นำเสื้อเกราะกันกระสุนไปพรมด้วยน้ำ.....	44
4-12	ทดสอบค่าการยุบตัวของดินสังเคราะห์.....	44
4-13	ติดตั้งเสื้อเกราะกันกระสุนกับชุดทดสอบ.....	44
4-14	ยิงกระสุนจริงตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนตามมาตรฐาน	45
4-15	ตรวจสอบเสื้อเกราะกันกระสุน.....	45
4-16	ตรวจวัดค่าแบล็คเพชชีกเนเจอร์และบันทึกค่า.....	46

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4-17 การจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุน	47
4-18 การประกอบเสื้อเกราะกันกระสุน	47
4-19 เสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อมอบใช้งานกับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ..	47
ก-1 สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมืองสำหรับการใช้ในการทดสอบ	57
ก-2 การจัดเตรียมเสื้อเกราะกันกระสุนและตำแหน่งการวางเพื่อยิงทดสอบ	57
ก-3 อาวุธปืนที่ใช้ในการทดลอง	57
ก-4 การยิงทดสอบที่ระยะ 5 เมตร	58
ก-5 การตรวจสอบตำแหน่งที่ทำการยิงทดสอบ	58
ก-6 การเก็บหัวกระสุนตามลำดับหลังยิงทดสอบ	58
ก-7 การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนหลังยิงทดสอบ	59
ก-8 โรงงานวัตถุระเบิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร	59
ก-9 การเตรียมให้เปียกชุ่ม	59

ก-10	การทดสอบการยุบตัวของวัสดุ	60
ก-11	การติดตั้งเสื้อเกราะกับวัสดุรองรับ	60
ก-12	การเตรียมชุดวัดความเร็วกระสุน	60
ก-13	การยิงทดสอบตามมาตรฐาน	61
ก-14	การตรวจวัดค่าการยุบตัว	61
ก-15	การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	61
ข-1	การเตรียมวัสดุแผ่นเกราะกันกระสุน	63
ข-2	การตัดแผ่นเกราะกันกระสุนให้ได้ขนาด	63
ข-3	การทากาวอีพ็อกซีพัตตี้ลงบนแผ่นเกราะกันกระสุนให้ทั่วแผ่น.....	63
ข-4	แผ่นเกราะกันกระสุนสำเร็จ.....	64
ข-5	นำแผ่นเกราะกันกระสุนประกอบไว้แผ่นหน้าสุดในเสื้อเกราะกันกระสุน.....	64
ค.1	เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2561	66
ค.2	การนำเสนอผลงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 กับผู้สนใจ.....	66
ค.3	การเผยแพร่ผลงานวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 บน Google+	67
ค.4	การเผยแพร่ผลงานวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 บน Youtube.....	67
ค.5	การเผยแพร่ผลงานวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 บน Facebook webpage.....	67
ค.6	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อ อาจารย์ ม.ราชภัฏโคราชผลงานแข่งประดิษฐ์"เสื้อเกราะ กันกระสุนอินทิล"ต้นทุนต่ำ วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 : หน้า 15.....	68
ค.7	หนังสือพิมพ์แนวหน้า หัวข้อ อาจารย์ ราชภัฏเพชรบูรณ์'มอบเสื้อเกราะกันกระสุน ให้เจ้าหน้าที่ตร.วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561	68

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

รูปที่	หน้า
ค.8 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หัวข้อ ราชภัฏเพชรบูรณ์เจ๋ง! ทำเสื้อเกราะได้ ต้นทุนแค่ 8,000บาท มอบให้ตร.ลองใช้งานวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561.....	68
ค.9 ข่าวช่อง 7 หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มอบเสื้อกันกระสุนให้ตำรวจ วันที่ 27เมษายน พ.ศ. 256.1.....	69
ค.10 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มอบเสื้อเกราะกันกระสุนผลงานวิจัยของอาจารย์ให้ตำรวจเพชรบูรณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561.....	69
ค.11 สำนักข่าว INN news หัวข้อ สุดเจ๋งมรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อกันกระสุนฝีมือคนไทย วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561.....	69
ง.1 ใบรายงานผล ที่ กท.๐๒๐๖.๑๒/๑๘๖ แผ่นเกราะกันกระสุนอินทนิล	70
ง.2 ใบรับรองป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุทธโธปกรณ์.....	71
ง.3 ใบรับรองค่าการยุบตัวของวัสดุตรวจวัดตามมาตรฐาน.....	72
ง.4 หนังสือการเดินทางไปราชการเพื่อทดสอบ	73

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

งานด้านการปราบปรามยาเสพติดในปัจจุบันคนร้ายมักจะมีอาวุธและจะต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่เป็นประจำดังข่าวสารที่ปรากฏ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังคำกล่าวของ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจ ได้กล่าวว่าควรจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งอาวุธปืนประจำกาย อุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง และควรมีการทบทวนการทำงานเพื่อป้องกันการสูญเสียมากขึ้น โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่เสื้อเกราะกันกระสุนในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกคน (เดลินิวส์, 2558) และจากข้อมูลการวิจัยของกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พบว่าหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตำรวจจนส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายก็คือการทำงานที่เสี่ยงอันตรายมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและสายสืบ แต่ต้องดำเนินการจัดซื้อเสื้อเกราะ อาวุธปืน วิทยุแกมมิ่ง และอุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆเอง (ปิยะ ต๊ะวิชัย, 2557) การใส่เสื้อเกราะกันกระสุนขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นจะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืนหรือของมีคมอื่นๆ ที่มาทำร้ายบริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดี และยังลดการเกิดอาการบลันท์ทราума (Blunt trauma) หรืออาการฟกช้ำจากแรงกระแทกของกระสุนด้วย เสื้อเกราะกันกระสุนถูกประกาศให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังนั้นการมีเสื้อเกราะไว้เป็นของส่วนตัวจึงต้องได้รับอนุญาตครอบครองจากนายทะเบียนตามกฎหมาย ยกเว้นหน่วยงานทหารและตำรวจที่สามารถขออนุญาตมีเสื้อเกราะกันกระสุนไว้ในครอบครองได้ตามนโยบายของทางราชการเท่านั้นเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพดีที่มีน้ำหนักเบาและมีราคาสูง ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปนั้น ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตรเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (ชั้นประทวน) จะใช้เสื้อเกราะกันกระสุนจากการแจกของหน่วยงานต้นสังกัดหรือจัดหาซื้อมาใส่เอง เสื้อเกราะกันกระสุนที่มีการแจกนั้นจะมีส่วนประกอบจากโลหะทำให้มีน้ำหนักประมาณ 10 ก.ก. ขึ้นไป ด้วยเหตุจากน้ำหนักมากเกินไปจึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่นิยมใส่กัน ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีประสิทธิภาพที่ดีและมีราคาถูกกันอย่างกว้างขวาง เช่น เสื้อเกราะกันกระสุนจากใยสับปะรด(เอกรัฐ ใจบุญ, 2558) การประยุกต์ทำแผ่นเกราะกันกระสุนกันเองจากฟิล์มเอกซเรย์ในเสื้อเกราะพระเจ้าตาก จากใยแก้ว (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263, 2551) จากแผ่นเหล็กบวกับกับแผ่นซับแรงต้านการหมุนของกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274, 2555) จากเซรามิกสังเคราะห์โพลีเมอร์อัดขึ้นรูปและเส้นใยเคฟลาร์ความหนาแน่นสูงในเสื้อเกราะของเอ็มเทค แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุในงานประดับยนต์ (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250, 2557) เป็นต้น จาก

ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเสื่อเกราะกันกระสุนที่มีน้ำหนักที่เบาและมีราคาถูกจะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจใช้เสื่อเกราะกันกระสุนของเจ้าหน้าที่

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเสื่อเกราะกันกระสุนจากวัสดุในงานประดับยนต์ อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 หรือที่เรียกชื่อว่าเสื่อเกราะกันกระสุนอินทนิลตามชื่อดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย นำมาพัฒนาสู่การใช้งานจริงตามแนวยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในข้อที่ 5 ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์โดยชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2555) ต้นแบบเสื่อเกราะกันกระสุนอินทนิลนี้สามารถป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2 หรือกระสุนขนาด 9 มม., 11 มม., .45 ACP และ .357 SIG FMJ (FN) ซึ่งเป็นมาตรฐานของเสื่อเกราะอ่อนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเสื่อเกราะของตำรวจสหรัฐที่ใส่ปฏิบัติหน้าที่ สามารถกันกระสุนได้เกือบทุกชนิดยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง สามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ได้ดี ซึ่งค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์คือค่าการยุบตัวของเสื่อเกราะเข้าไปด้านในจากแรงกระแทกของกระสุนส่งผลให้เกิดอาการบลันท์ทรอมากับผู้สวมใส่ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 จะกำหนดการยุบตัวเข้าไปไม่เกินกว่า 44 มิลลิเมตร ในการทดลองที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากดาบตำรวจศิริชัย วิฤทธิ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ และจำลองเอกประสาท ประติโก กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยในโครงการวิจัยนี้จะทำการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้วัสดุทำเสื่อเกราะกันกระสุนเพื่อให้สามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 และสามารถนำไปใช้งานได้จริง จะดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ สร้าง และทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ได้เสื่อเกราะกันกระสุนที่มีน้ำหนักเบา ราคาถูกและมีประสิทธิภาพสำหรับทหาร ตำรวจ ชื่นประทวน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื่อเกราะกันกระสุนอินทนิลป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

1.2.2 ออกแบบและสร้างเสื่อเกราะกันกระสุนอินทนิลตามปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

1.3 วิธีการดำเนินการวิจัย

1.3.1 ศึกษาปัญหา แนวทางการดำเนินงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ปัญหาที่ได้และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

1.3.2 ใช้การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม โดยใช้เครื่องมือการทดลองแบบปัจจัยเดียว แบบแฟกทอเรียลและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวาในการกำหนดระดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย โดยออกแบบการทดลองเป็นการทดลองปัจจัยเดียว (Single factor) มีตัวแปรในการทดลองประกอบด้วย 3 ระดับ (Level) การทดลองใน 1 เรพลีเคต (Replicate) ประกอบด้วย การทดลองซ้ำ 6 ครั้งต่อหนึ่งปัจจัยทั้งหมดจะมี 18 ค่า ตัวแปรที่ตรวจวัด คือ ค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์ ตัวแปรควบคุมได้แก่ ขนาดอาวุธปืน ผู้ทดสอบ ระยะทดสอบ ชุดวัดค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์และเครื่องมือวัดชุดเดียวกัน และรายละเอียดอื่นๆตามมาตรฐานการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน NIJStandard-0101.06

1.3.3 ออกแบบและเขียนแบบส่วนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และวางแผนการทดสอบ

1.3.4 สร้าง จัดทำเสื้อเกราะกันกระสุนและช่องทดสอบเพื่อใส่วัสดุตามปัจจัย และปรับปรุงแก้ไข

1.3.5 ดำเนินการทดลองด้วยกระสุนจริงเบื้องต้น ณ สนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.06

1.3.6 ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองโดยใช้เทคนิคการทดลองแบบปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวา

1.3.7 ทดสอบสมรรถนะของเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิลที่โรงงานวัตถุระเบิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม และเก็บข้อมูลการทดสอบ

1.3.8 ประเมินผลทดสอบด้วยหลักสถิติ

1.3.9 สรุป วิเคราะห์ผล และข้อเสนอแนะจากการทดลอง พร้อมจัดทำรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.2 ขอบเขตของการวิจัย

1.2.1 ขอบเขตด้านประชากร

เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.4.2.1 ศึกษาปัญหา แนวทางการดำเนินงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ปัญหาที่ได้และกำหนดแนวทางแก้ไข

1.4.2.2 ออกแบบสร้าง ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิลตามปัจจัยที่เหมาะสม จำนวน 10 ตัว เพื่อนำไปทดสอบใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนโดยมีต้นทุนต่อตัวราคาต่ำ

1.4.2.3 ทำการทดสอบด้วยกระสุนจริงเบื้องต้น ณ สนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน พิจารณาผลตอบสนองผ่านสัดส่วนค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Backface Signature) และขั้นตอนการป้องกันการทะลุของกระสุนทางกายภาพ

1.4.2.4 ทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลโรงงานวัตถุระเบิด กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ตามเกณฑ์มาตรฐานยูโทปกรณ (มาตรฐาน NIJ Standard-0101.04) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการจ.เพชรบูรณ์


สนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจ.เพชรบูรณ์
โรงงานวัตถุระเบิด กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหมจ.นครสวรรค์

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 8 เดือน ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2561


1.5 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวิจัย

1.5.1 ทฤษฎี




รูปที่ 1-1 ทฤษฎีของโครงการวิจัย

1.5.2 สมมุติฐาน



รูปที่ 1-2 สมมุติฐานของโครงการวิจัย

1.5.3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย



รูปที่ 1-3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

1.6 ประโยชน์ของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ด้านวิชาการ

11.1.1 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ วารสารวิจัยระดับชาติ

11.1.2 ปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์สื่อเกราะกันกระสุนอินทิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์

11.1.2 สื่อเกราะกันกระสุนอินทิลสามารถป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน NIJ Standard-0101.04 หรือมาตรฐานยุทธโศปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาโหม

11.2 ด้านนโยบาย

11.2.1 การกำหนดนโยบายสู่ภาคปฏิบัติในการนำสื่อเกราะกันกระสุนไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นต้น

11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

11.3.1 ต้นแบบสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลเพื่อจำหน่าย

11.4 ด้านสังคมและชุมชน

11.4.1 สร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่

11.4.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งความรู้แก่ท้องถิ่นตามพันธกิจ

11.4.4 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถผลิตสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลสำหรับใช้งานได้เองตามคู่มือการผลิตสื่อเกราะกันกระสุนอินทิล และดูแลรักษาสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลให้มีอายุการใช้งานที่นานได้

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกราะกันกระสุนมาตรฐานสื่อเกราะกันกระสุน ปัจจัยที่เหมาะสม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสื่อเกราะกันกระสุน

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเสื้อเกราะกันกระสุน


เสื้อเกราะกันกระสุน หมายถึง เสื้อหรือสิ่งใดๆ ที่ผลิตหรือประกอบขึ้นด้วยแผ่นเกราะเพื่อป้องกันหรือลดอันตรายจากกระสุนปืนที่ยิงบริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่มีหลักฐานบันทึกไว้ว่าเสื้อเกราะอ่อนได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยชาวญี่ปุ่นในยุคกลางเป็นเสื้อเกราะที่ทำจากผ้าไหม เสื้อเกราะกันกระสุนรุ่นต่อมาเกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกเรียกว่า แพลคแจ็กเกต ผลิตขึ้นจากไนลอนสามารถกันสะเก็ดระเบิด และใช้ได้ผลอย่างดีกับการคุกคามของปืนพกรวมถึงปืนไรเฟิลแต่เสื้อเกราะชนิดนี้มีข้อจำกัดคือมีขนาดใหญ่เทอะทะและใช้ได้แต่ในวงการทหารเท่านั้น จนกระทั่งปลายยุค 1960 ได้มีการค้นพบเส้นใยสังเคราะห์ชนิดใหม่เรียกว่า เคพลาร์ (Kevlar) ของบริษัทดูปองที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นับจากนั้นเสื้อเกราะก็ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุต่างๆ และจากหลายบริษัท

2.1.1 การแบ่งกลุ่มของเสื้อเกราะกันกระสุน

การแบ่งเสื้อเกราะกันกระสุนสามารถแบ่งได้หลายแบบ ทั้งการแบ่งตามชนิด แบ่งตามมาตรฐานการทดสอบ แบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำเสื้อเกราะ แต่ในประเทศไทยมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เสื้อเกราะอ่อน และเสื้อเกราะแข็ง ซึ่งรายละเอียดของเสื้อเกราะอ่อนนั้นจะถูกผลิตมาเพื่อให้อ่อนนุ่มได้จนถึงระดับ 3A ส่วนเสื้อเกราะแข็งจะสามารถป้องกันกระสุนในระดับที่สูงกว่า ซึ่งเสื้อเกราะแข็งส่วนใหญ่จะมีความหนาจนบางครั้งไม่เหมาะที่จะใช้งาน จึงมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาโดยให้เสื้อเกราะอ่อนที่ป้องกันกระสุนระดับ 3A เสริมด้วยแผ่นเกราะแข็ง ขนาด 10×20 นิ้ว ทำให้สามารถป้องกันกระสุนได้จนถึงระดับ 3 และระดับ 4 เกราะอ่อนจะผลิตจากวัสดุเส้นใยอะรามิด (Aramid) กับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เป็นส่วนใหญ่ หรืออาจมีการคิดค้นต่อยอดใยสังเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตจากผ้าใยประดิษฐ์หรือโพลีเอสเตอร์ การนำฟิล์มเอกซ์เรย์มาประกอบเป็นเสื้อเกราะ ของหน่วยวิทยาการ จังหวัดตาก ในนามเสื้อเกราะพระเจ้าตาก และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ทำแผ่นกระจายแรงจากเซรามิกชนิดอลูมินาหุ้มด้วยโลหะอะลูมิเนียมและเส้นใยเคพลาร์ ความหนาแน่นสูง เป็นต้น

การจำแนกวัสดุทำเสื้อเกราะกันกระสุนในปัจจุบันสามารถจำแนกตามพันธะทางเคมี และพฤติกรรมของวัสดุออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

- 1) พอลิเมอร์ (Polymers)
- 2) โลหะ (Metallic materials)
- 3) เซรามิก (Ceramics)



รูปที่ 2-1 การจำแนกกลุ่มวัสดุตามพันธะทางเคมี

วัสดุบางประเภทเป็นของผสมระหว่างวัสดุต่างชนิดกัน เรียกว่าวัสดุคอมโพสิต (Composite materials) เช่นไฟเบอร์กลาส (Fiber glass) ยางรถยนต์เสริมใยเหล็ก ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น สามารถทนแรงดึงได้สูง และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

2.1.1.1 วัสดุกลุ่มโพลีเมอร์

โพลีเมอร์หรือพลาสติกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ (Organic materials) ประกอบขึ้นด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน เป็นส่วนใหญ่จับตัวกับธาตุอื่นเช่นออกซิเจนไนโตรเจนฟลูออรีน ซิลิคอนกำมะถันและคลอรีนโพลีเมอร์เป็นสารประกอบที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนต่อกันเป็นลูกโซ่ซึ่งสารประกอบที่ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆหลายหน่วยที่ซ้ำกันซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดนี้เรียกว่าโมโนเมอร์ซึ่งโมโนเมอร์เป็นสารธรรมชาติแล้วนำมาสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกโมโนเมอร์ วัตถุดิบที่สามารถทำเป็นโพลีเมอร์ได้เช่นเอททีลีน (Ethylene) เมื่อเรียงตัวกันเป็นโพลีเมอร์แล้ว เรียกว่าโพลีเอททีลีน (Polyethylene) เป็นต้นโพลีเมอร์ของพลาสติกประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนเป็นธาตุหลักแล้วจับตัวกับธาตุอื่นได้เป็นโพลีเมอร์ชนิดต่างๆมากกว่า 1,000 ชนิด ประเภทของพลาสติกพลาสติกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics), เทอร์โมเซตพลาสติก (Thermoset plastics) และอีลาสโตเมอร์ (Elastomer)

2.1.1.2 วัสดุกลุ่มโลหะ

วัสดุกลุ่มโลหะจะมีลักษณะเด่น คือมีความแข็งที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ค่าความสามารถในการยืดตัว (Ductility) ผิวมันวาวมีคุณสมบัติของการเป็นแม่เหล็กได้มีค่าการนำ

ความร้อนสูงและค่าการนำไฟฟ้าได้ดี วัสดุกลุ่มโลหะยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โลหะกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

2.1.1.3 วัสดุกลุ่มเซรามิก

เซรามิกเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยธาตุอย่างน้อย 2 ธาตุจับตัวกันแบบโควาเลนต์และไอออนิกมีทั้งโครงสร้างแบบผลึกเดี่ยวและอสัณฐานเป็นวัสดุทางด้านวิศวกรรมที่มีความสำคัญเนื่องจากมีความแข็งแรงมากแม้อยู่ในอุณหภูมิสูงค่าการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าต่ำมีน้ำหนักเบากว่าโลหะทนต่อการสึกหรอ (Wear resistance) จุดหลอมเหลวสูงมีความเปราะ (Brittle) มีความเสถียรภาพทางเคมีและความร้อนสูงสามารถต้านทานการคืบตัว (Creep) ได้ดีเซรามิกเป็นสารอนินทรีย์พวกดินหินทรายและแร่ธาตุต่างๆสมอยุ่อยู่นอกจากนั้นยังมีสารประกอบที่มีธาตุโลหะ (Metallic) และธาตุอโลหะ (Nonmetallic) เป็นองค์ประกอบเช่นออกไซด์ไนไตรด์คาร์ไบด์เป็นต้น สารประกอบเหล่านี้มีการยึดตัวระหว่างอะตอมอย่างเหนียวแน่นการจับตัวเป็นแบบไอออนิก (Ionic) และแบบโควาเลนต์ (Covalent) ลักษณะการจับตัวแบบนี้เองจึงเป็นที่มาของคุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งอาจจะแบ่งเซรามิกออกเป็น 2 ชนิด คือ เซรามิกดั้งเดิม และเซรามิกสมัยใหม่

2.1.1.4 วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) หรือวัสดุผสม

วัสดุเชิงประกอบหรือวัสดุผสมเป็นวัสดุที่มีการนำเอาวัสดุหลายชนิดตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันทางโลหะวิทยาและทางกลทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมซึ่งรวมถึงรูปร่าง ปริมาตรและส่วนประกอบทางด้านโลหะวิทยา โดยจะยังคงรักษาสภาพของคุณลักษณะเฉพาะตัวทางโครงสร้างไว้ ได้แก่คุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงความแข็งแกร่ง (Stiffness) การต้านทานการกัดกร่อนความแข็งแรงเป็นตัวนำและทางด้านอุณหภูมิที่สูงมาก วัสดุผสมเกิดขึ้นโดยการนำคุณสมบัติที่เด่นของแต่ละชนิดมาประกอบเช่น กลุ่มโลหะมีความแข็งแรงและความเหนียวสูงแต่เป็นสนิมได้ง่ายและมีน้ำหนักมาก กลุ่มโพลีเมอร์มีน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงต่ำทนความร้อนไม่ได้นำไฟฟ้าไม่ได้ กลุ่มเซรามิกมีความแข็งแรงสูง ทนความร้อน ทนต่อการสึกหรอและการผุกร่อนได้ดีแต่เปราะมีความเหนียวต่ำเป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเอาวัสดุต่างชนิดมาผสมกันเป็นวัสดุที่มีหลายภาค มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมซึ่งรวมถึงรูปร่างปริมาตรและส่วนประกอบของภาคที่ฝังกระจายอยู่ในเนื้อวัสดุ

2.1.2 ส่วนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุน

ส่วนประกอบของเสื้อเกราะนั้นโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

2.1.2.1 เสื้อนอก (Outside shell carrier) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรงกระแทกอาจจะมีส่วนที่ใช้แผ่นเหล็กหรือเซรามิกเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก

2.1.2.2 ส่วนยึดรั้ง (Fastening system) ใช้ยึดเสื้อเกราะกับร่างกายทำให้เกิดความกระชับ

2.1.2.3 แผ่นรับแรงกระแทก (Ballistic panel) ลักษณะเป็นใยสังเคราะห์เมื่อถูกแรงกระแทกจะเกิดการยืดตัวช่วยดูดซับพลังงานเพื่อลดความเร็วของกระสุนที่ผ่านเข้ามา เสื้อเกราะจากใยสังเคราะห์จะมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงกว่าโลหะ

ลักษณะการทำงานของเสื้อเกราะคือเมื่อกระสุนวิ่งมากระทบกับเสื้อเกราะ จะถูกยึดจับไว้ด้วยเส้นใยที่แข็งแรงมากเรียกว่าเว็บ (Web) เส้นใยเหล่านี้จะดูดซับและกระจายพลังงานการกระแทกของกระสุนที่ส่งผ่านมายังตัวเสื้อเป็นผลให้กระสุนนั้นเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปไป พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับด้วยแต่ละชั้นของเส้นใยจนกระทั่งกระสุนนั้นหยุดลง ดังนั้นการทอเส้นใยให้ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นจะทำให้มีความทนทานต่อแรงกระสุนมากขึ้นเช่นกัน เพราะในขณะที่กระสุนมากระทบกับเสื้อเกราะพลังงานจากกระสุนจะถูกดูดซับและแพร่กระจายไปตามชั้นของเส้นใยเรื่อยๆ จนถึงร่างกาย การกระแทกร่างกายจะเรียกว่า บลันท์ ทรามา (Blunt trauma) หมายถึงอาการฟกช้ำ ซึ่งอาการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปรากฏอาการออกมาให้เห็นร่างกายของมนุษย์สามารถทนทานต่ออาการ บลันท์ ทรามา ได้ปริมาณหนึ่งซึ่งเราสามารถทดสอบและคิดค่าออกมาได้เรียกว่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Backface signature) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร



รูปที่ 2-2 การเกิดอาการฟกช้ำจากการกระแทกร่างกาย

2.1.3 วัสดุที่ใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนในปัจจุบัน

2.1.3.1 เคฟลาร์ (Kevlar)

เคฟลาร์เป็นเส้นใยชนิดอะรามิด (Aramid fiber) ตระกูลพาราอะรามิด เคฟลาร์จึงเป็นชื่อเรียกทางการค้าของเส้นใยสังเคราะห์ของโพลีพาราฟีนีลีนเทเรพทาเลอไมด์ (Poly-P-phenylene terephthalamide, PPTA) เคฟลาร์ถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 โดย

โดยสเตฟานี กวอเลก (Stephanie kwolek) และเฮอเบิร์ต เบลดส์ (Herbert blades) นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจดสิทธิบัตร ในปี 1966 บริษัท ดูปองท์ในปี 2514 (ค.ศ.1971) ด้วยการสังเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยาควบแน่นจากในช่วงก่อนปี 2528 (ค.ศ.1985) เคพลาร์เป็นเส้นใยเพียงตัวเดียวในกลุ่มนี้ที่มีอยู่ในตลาดแต่หลังจากนั้นมาก็มีบริษัทร่วมทุนของฮอลแลนด์กับเยอรมันในชื่อกลุ่มแอกโซ (Akzo group) ได้ผลิตเส้นใย PPTA โดยใช้ชื่อทางการค้าว่าทวารอน (Twaron) ตามมาในเวลาเดียวกันผู้ผลิตเส้นใยในญี่ปุ่น โดยบริษัทเทย์จิน (Teijin) ก็ได้ทดลองผลิตเส้นใยดัดแปรมาจาก PPTA และให้ชื่อว่า HM-50 ออกสู่ตลาดเช่นกันนอกจากนี้ในปัจจุบันเคพลาร์ยังมีชื่อทางการค้าอื่นเช่น Armos (อาร์มอส) ของบริษัท Kaiser VIAM เคพลาร์เป็นเส้นใยโพลิเมอร์ประเภทพารา-อะรามิด (Para-aramide) มีวงแหวนเบนซีนอยู่ในสายโซ่โมเลกุลหลัก ซึ่งเส้นใยอะรามิดสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะโครงสร้างคือพารา-อะรามิดและเมตา-อะรามิด (Meta-aramide) โดยสังเกตจากตำแหน่งของหมู่เอไมด์ (CONH) บนวงแหวนเบนซีนที่ต่างกัน ความแข็งแรงของเคพลาร์เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โพลิเมอร์มีความเป็นผลึกสูงซึ่งความเป็นผลึกของโพลิเมอร์เกี่ยวข้องกับลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลโดยหากโมเลกุลส่วนใหญ่ของโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวสามารถยึดเป็นเส้นตรงไม่พันกัน และจัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบแล้ว ความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ก็จะสูงแต่ขณะเดียวกันความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ที่มากก็มีผลให้โพลิเมอร์แสดงสมบัติแข็งแต่เปราะ (Brittle) ได้ ในทางตรงกันข้ามหากโมเลกุลของโพลิเมอร์ไม่สามารถยึดเป็นเส้นตรงโพลิเมอร์จะมีความเป็นอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีผลให้มีความแข็งแรงลดลง แต่สามารถยืดหยุ่น (Flexible) ได้มากขึ้น

วัสดุเสื่อเกราะกันกระสุนที่ใช้เคพลาร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบา โดยหากเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่หนักเท่ากันแล้ว จะมีจุดหลอมเหลวที่ 500 องศาเซลเซียส มีความยืดหยุ่นน้อย แต่มีความแข็งแรงต่อหน้าตัดค่อนข้างสูง คือ ความแข็งแรงดึง (Tensile strength) มากกว่าเหล็ก 5 เท่า ที่น้ำหนักเท่าๆ กัน

ตารางที่ 2-1 แสดงคุณสมบัติจุดเด่น-จุดด้อยของเคพลาร์

จุดเด่น	จุดด้อย
- เป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำ - มีความแข็งแรงต่อแรงดึงในทิศทางสูง - ทนทานต่อการกระแทก (Impact resistance)	- มีความแข็งแรงต่อแรงอัดต่ำ (Compression strength) - ความแข็งแรงดึงในทิศตั้งฉากกับแนวระนาบต่ำ - เคพลาร์ดูดซับความชื้นได้ส่งผลให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลง

- ทนต่อการขัดถู (Abrasion resistance) - ทนต่อสารเคมี (Chemical resistance) - ทนต่อการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงได้ดี	- เคพลาร์จะเกิดการเสื่อมสภาพ (Degrade) หากได้รับรังสียูวี - ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับตัดเคพลาร์โดยเฉพาะ - ราคาแพง
---	--

ตารางที่ 2-2 แสดงเส้นใยเคพลาร์ที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรม

เกรด	ลักษณะการใช้งานอุตสาหกรรม
- เคพลาร์	เป็นเกรดที่นิยมใช้เสริมความแข็งแรงในการทำผ้าใบยางรถยนต์ ท่อ และสายพาน
- เคพลาร์ 29	ในอุตสาหกรรม
- เคพลาร์ 49	เป็นเกรดที่นิยมใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน เชือก สายเคเบิลรับน้ำหนัก รมชุบซีพและเทปเสริมแรง
- เคพลาร์ 68	เป็นเกรดที่นิยมใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นส่วนอากาศยาน งานด้าน
- เค พ ล าร์	อวกาศ เสื้อเกราะกันกระสุน อุปกรณ์ทางน้ำ และอุปกรณ์กีฬา
100	เป็นเกรดที่มีคุณสมบัติเชิงกลอยู่ตรงกลางระหว่างเคพลาร์ 29 และเคพลาร์ 49
- เค พ ล าร์	เป็นเกรดที่มีสี ใช้ทำถุงมือและเสื้อผ้า
119	เป็นเกรดที่ให้ความทนทานสูง ใช้เสริมความแข็งแรงในยางรถยนต์ และสายพาน
- เค พ ล าร์	เป็นเกรดที่ให้ค่าความแข็งแรงดิ่งที่สูง ใช้ทำเชือก เสื้อเกราะกันกระสุน และยาง

129 - เค ฟ ล าร์ 149	รณยนต์ เป็นเกรดที่ให้อย่างมอดูลัสสูงเป็นพิเศษใช้ทำเชือกและเคเบิล
----------------------------	---

2.1.3.2 สเป็คตร้า ไฟเบอร์ (Spectra fiber)

สเป็คตร้า ไฟเบอร์ เป็นเส้นใยที่พัฒนาโดยบริษัทออลอัน ซิกแนล(Allied signal)หรือฮันนีเวลล์ บางทีอาจเรียกว่าเส้นใยโกลด์ฟเล็ก (Gold flex) มีค่าความแข็งแรงที่สูง เบากว่า เคฟลาร์ แข็งแรงกว่า และอ่อนตัวกว่า แต่ราคาแพงมาก เป็นกลุ่มโพลีเอเธอรีน ไฟเบอร์ (Polyethylene fiber) เรียกชื่อทางการค้าว่า สเป็คตร้าชีลด์มีคุณสมบัติคล้ายกับเคฟลาร์คือมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า สเป็คตร้าถูกใช้เป็นสายโยงยึดของนักบินอวกาศขณะทำงานนอกยานอวกาศ สเป็คตร้าเส้นเล็กเท่าด้ายเย็บผ้าสามารถทนแรงดึงได้มากกว่า 50 กิโลกรัม แต่ยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของความยาว สเป็คตร้าผลิตจากสารละลายไซเบอร์และขึ้นรูปเป็นใยแล้วนำไปผสมกับวัสดุอื่นๆทำเป็นแผ่นสเป็คตร้า (Spectra shield composite) ชั้นของแผ่นสเป็คตร้าจะถูกอัดทับรวมเป็นชั้นเดียวแต่ละชั้นจะสลับกันที่ 0 และ 90 องศา และเคลือบด้วยเรซินด้านหน้า ทั้งสองแผ่นถูกห่อปิดด้วยแผ่นโพลีเอทิลีนคล้ายกับการห่ออาหาร สเป็คตร้า ไฟเบอร์ ถูกใช้เป็นวัสดุในการทำเสื้อเกราะเสื้อกันกระสุน เมื่อเทียบน้ำหนักปอนด์ต่อปอนด์จะแข็งแรงเป็น 10 เท่าของเหล็ก ทนทานและน้ำหนักเบา จึงทำให้เสื้อเกราะกันกระสุนที่ทำจากแผ่นสเป็คตร้ามีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ป้องกันหัวกระสุนได้ดี และยังมีนิยมนำมาใช้ทำเครื่องใช้เครื่องมืออื่นๆเช่น สายเอ็นตกปลาที่มีความเหนียวสูง

2.1.3.3 โพลีเอสเตอร์ (Polyesterfiber)

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามประเทศผู้ผลิต เมื่อผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่าดาครอน (Dacron) สหราชอาณาจักรเรียกว่าเทอรีลีน (Terylene) ญี่ปุ่นใช้ชื่อทางการค้าว่าเทโตรอน (Tetoron) เยอรมันใช้ชื่อว่าไดโอเลน (Diolen) อิตาลี เรียกว่าเทอริทาล (Terital) และประเทศฝรั่งเศสใช้ชื่อทางการว่าเทอร์กัล (Tergal) เส้นใยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมโดยกลั่นออกมาเป็นกรดเทเรพทาสิกแล้วให้ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์จึงกดผ่านแว่นกด (Spinnerets) เป็นเส้นแผ่นบางๆปล่อยให้แห้งแล้วตัดเป็นท่อนสี่เหลี่ยมเล็กๆเมื่อต้องการทำเป็นเส้นใยต้องหลอมละลายก่อนแล้วกดผ่านแว่นกดอีกครั้งหนึ่ง จึงจะเป็นเส้นใยตามที่ต้องการสามารถผลิตได้ทั้งเส้นใยยาวที่มีหน่วยวัดเป็นฟุตหรือเป็นเมตร และเส้นใยสั้นที่มีหน่วยวัดเป็น นิ้ว เซนติเมตร หรือมิลลิเมตรใช้ผลิตเป็นเสื้อผ้าทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สามารถนำมาผสมกับเส้นใยชนิดอื่นได้ดีเช่นผสมกับฝ้ายเรียกว่าโพลีเอสเตอร์คอตตอน บางโอกาสอาจเรียกอัตราส่วนผสมนี้ว่า T/C อันเนื่องมาจากชื่อทางการค้าของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เรียกว่าเทโตรอน (T) หรือผสมกับเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ จำพวกเรยอน (Rayon) เพื่อช่วยเพิ่ม

คุณสมบัติทางด้านอื่นเช่นระบายความร้อน ยืดหยุ่นตัว ทนต่อการเสียดสี เป็นต้น เส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะมีคุณสมบัติพิเศษเด่นชัดคือราคาถูกกว่าฝ้าย มีสีขาวนวล ผิวเรียบความแข็งแรงสูงมาก ทนต่อการเสียดสีได้ดีเป็นพิเศษ ใยเหนียวคงทนต่อสารเคมีและแสงแดดแมลง มอด และแบคทีเรียมีข้อจำกัดคือดูดซับความชื้นได้ค่อนข้างต่ำเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่ายเวลาสวมใส่เสื้อผ้าทำให้รู้สึกคันเหมือนถูกไฟดูดฉะนั้นจึงนิยมนำเส้นใยโพลีเอสเตอร์มาผสมกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น ผสมกับฝ้าย เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่นำมาปั่นเป็นเส้นด้ายเพื่อใช้ทอผ้า

2.1.3.4 ไดเนม่า-ไฟเบอร์ (Dyneema-fiber)

ไดเนม่า ไฟเบอร์ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทดีเอสเอ็ม(DSM)ซึ่งมีโรงงานอยู่ที่เมืองฮีเลิน(Heerlen)ประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัทดีเอสเอ็มได้ทำการจดลิขสิทธิ์กรรมวิธีในการแปรรูปสารพอลิเอทิลีนในกลุ่มโพลีเอสเตอร์รับแรงสูง(Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE)) ขึ้นเป็นเส้นใยในปี 1979 และเริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ในปี 1990 มีการร่วมทุนกับบริษัท (Toyobo) เพื่อตั้งโรงงานผลิตในญี่ปุ่นมีโรงงานอีกหนึ่งแห่งที่เมืองกรีนวิลล์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ชื่อของเส้นใยที่บริษัทดีเอสเอ็มจดทะเบียนไว้คือไดเนม่า กรรมวิธีในการผลิตก็คือการนำเอาวัตถุดิบกลุ่มโพลีเอสเตอร์รับแรงสูง (UHMWPE polyethylene) มาแปรรูปเป็นเส้นใยโดยใช้กรรมวิธีในการรีดเส้นใยไดเนม่า เมื่อผลิตเป็นเส้นใยจะมีคุณสมบัติพิเศษที่อัตราความแข็งแรง 1 ม.ม. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 240 กก. มีค่าความแข็งแรงสูงกว่าเหล็ก 15 % ทนทานต่อการบาดเฉือนจากวัสดุมีคม สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดี ไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับผิวหนังจึงทำให้รู้สึกลื่นมือมีความต้านทานต่อน้ำความชื้น สารเคมีหลายชนิด รังสียูวี รวมถึงไมโครชีวภาพ นอกจากใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนแล้วยังใช้ทำอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายเอ็นตกปลาที่มีความเหนียวสูงเสื้อเกราะตามมาตรฐานกองทัพไทยก็ทำจากเส้นใยในตระกูลโพลีเอสเตอร์รับแรงสูง ผลิตจากโรงงานร่วมทุนระหว่างเยอรมันกับฮอลแลนด์ นอกเหนือจากนี้ยังมีชื่อทางการค้าที่จดทะเบียนไว้โดยบริษัทอื่นๆ อีก เช่น ไทวา (TIVAR)ของบริษัทโพลีไฮโซลิเตอร์ และ โพลีสโตน-เอ็มของบริษัท (Rochling engineered plastics)

2.1.3.5 แผ่นโลหะ

คุณสมบัติที่เด่นของโลหะ คือมีค่าความแข็งแรงที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีความสามารถในการยืดตัว (Ductility) ที่ดี แต่ในการนำวัสดุโลหะมาใช้ทำแผ่นป้องกันกระสุนนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่ คือ แผ่นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่ดีจะต้องหนามากซึ่งเป็นผลให้น้ำหนักสูงไม่เหมาะกับการใช้งาน วิธีที่เหมาะสมคือใช้แผ่นเหล็กที่มีค่าน้ำหนักไม่มากนัก มีขนาดบางลงแต่ใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพทางความร้อนก่อน (Heat treatment) เพื่อให้มีความแข็งผิวและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เหล็กประเภทนี้ เรียกว่าเอชเอชเอ (HHA = High hardness armour) เป็นเหล็กประเภทผ่านกระบวนการชุบแข็งและอบคืนไฟ (Quenched and tempered) จากข้อมูลทางทหารพบว่า อำนาจการหยุดยั้งหัวกระสุนของเหล็กแผ่นหนา 6 มม.กรณีที่เป็นเหล็กชุบแข็งสามารถหยุดยั้งหัว

กระสุน .308 และ AK-47 ได้ แต่ไม่สามารถหยุดยั้งหัวกระสุน .223 ได้ ถ้าจะให้ป้องกัน .223 ได้ ต้องเพิ่มเป็นขนาด 6.5 มม. แต่ถ้าในกรณีเหล็กธรรมดาควรหนา 6 มม. ถ้าใช้แผ่นเหล็กธรรมดาเพื่อหยุดยั้งหัวกระสุน .223 ต้องใช้ความหนาประมาณ 11 มม. ขึ้นไปหรือแผ่นบอลิสติกซีท 7 มม. ขึ้นไป ส่วนแผ่นเหล็กในเกราะพิเศษจะเป็นแบบลามิเนตแบบเดียวกับที่ใช้ในรถถังรุ่นใหม่ซึ่งสามารถหยุดยั้งหัวกระสุนได้เกือบทุกประเภท

2.1.3.6 แผ่นเซลามิก

เซลามิกมีคุณสมบัติในการหยุดยั้งหัวกระสุนได้ดี เพราะเมื่อหัวกระสุนกระทบแผ่นเซลามิก จะมีการดูดซับพลังงานได้สูงและเกิดการแตกออก น้ำหนักเสื้อเกราะกันกระสุนทำจากเซลามิกหนักประมาณ 6 กิโลกรัม มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว สามารถกัน กระสุนเอ็ม 16 ขนาด 5.56 × 45 มม. และอาก้า ขนาด 7.62 × 39 มม.ได้ เสื้อเกราะกันกระสุนแบบเซลามิกที่ได้มาตรฐาน level IV จะมีวิธีทำอยู่ 2 แบบ คือ นำแผ่นเซลามิกไปประกอบเข้ากับเสื้อเกราะที่ได้มาตรฐาน level IIIA แล้ว และอีกแบบคือแบบที่เรียกว่ามาตรฐานเดี่ยว (Stand alone) คือไม่ต้องใช้ร่วมกับสิ่งอื่น แผ่นเซลามิกในเสื้อเกราะของทหารอเมริกัน เรียกว่า ซาพีเพลท (SAPI plate) ราคาประมาณ 1000 เหรียญ สามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะ ขนาด 7.62 มม.ได้ ชั้นในประกอบด้วย level 3A มีการปิดหมดถึงต้นคอและมีช่องสำหรับใส่แผ่นวัสดุป้องกันซึ่งมีหลายแบบแล้วแต่พื้นที่ทำงาน เช่น แผ่นหน้าเป็น PE หรือเคพลาร์เนื้อเดียว เป็น PE หรือเคพลาร์ปิดหน้าด้วยไททาเนียม ส่วนเซลามิกแบบโบรอนออกไซด์ด้านหลังเป็นไททาเนียมปิดหน้าด้วยเคพลาร์จะใช้เพื่อป้องกันกระสุนเจาะเกราะ

2.1.3.7 เสื้อเกราะกันกระสุนในอนาคตผลิตจากนาโนทิวป์ (Nanotube)

คาร์บอนนาโนทิวป์ (Carbon nanotube) มีความแข็งแรง, น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานจนได้เป็นจำนวนมากจากการจำลองพฤติกรรมของวัสดุนาโนเหล่านี้ในขณะถูกกระแทก เคซาล่า ไมแวกนัม (Kaysala mylvaganam) และเลียงชี เซง (Liangchi Zhang) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ได้แสดงให้เห็นว่านาโนทิวป์สามารถทนต่อกระสุนความเร็วสูงได้และมีแนวโน้มที่จะทนต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกหลายๆครั้งได้ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่ามันจะสามารถนำไปผลิตเป็นเสื้อเกราะได้หรือไม่และจากผลการจำลองบนคอมพิวเตอร์โดยทีมงานวิศวกรในออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า กระสุนจะกระเด็นออกจากเสื้อเกราะที่ทำจากนาโนทิวป์เนื่องจากความยืดหยุ่นที่สูงของวัสดุและวัสดุชนิดนี้จะเพิ่มขีดความสามารถของเสื้อเกราะในการหยุดกระสุนโดยการกระจายแรงของกระสุนจึงมีแนวโน้มว่าเสื้อเกราะกันกระสุนในอนาคตจะผลิตจากนาโนทิวป์ วิธีการจำลองนี้จะได้จากการจำลองพฤติกรรมของคาร์บอนนาโนทิวป์เดี่ยว ที่ถูกตรึงปลายทั้งสองด้านซึ่งถูกชนโดยกระสุนขนาดเล็กที่ทำจากเพชรกระสุนนั้นจะมีความเร็วระหว่าง 1000 ถึง 3500 เมตรต่อวินาที และถูกยิงตั้งฉากกับแกนของนาโนทิวป์ ทีมวิจัยได้ค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีของนาโนทิวป์ตำแหน่ง ความเร็วที่กระสุนกระทบ และพลังงานที่ถูกดูดกลืนโดยนาโนทิวป์

ไมแวกนัมและเชิงพบว่านาโนทิวบสามารถทนต่อกระสุนที่มีความเร็ว 2000 เมตรต่อวินาทีได้แม้จะมีการกระทบหลายครั้ง (ความเร็วของกระสุนปืนไรเฟิลสามารถสูงถึง 1500 เมตรต่อวินาทีและกระสุนปืนส่วนใหญ่มีความเร็วต่ำกว่า 1000 เมตรต่อวินาที)จุดกึ่งกลางของนาโนทิวบเป็นจุดที่มีความต้านทานสูงสุดทั้งคู่ว่าเสื่อเกราะกันกระสุนสามารถสร้างได้จากเส้นใยนาโนทิวบ โดย คาร์บอนนาโนทิวบสามารถทำเส้นใยได้โดยอาศัยวิธีการที่เรียกว่า อิเล็กโตรสปินนิง(Electrospinning)ที่มวิจัยได้คำนวณว่าเสื่อเกราะนั้นจะมีความหนา 600 ไมครอนโดยประกอบขึ้นเส้นใยที่มีความหนา 100 ไมครอน จำนวน 6 ชั้นซึ่งจะสามารถสะท้อนกระสุนที่มีพลังงาน 320 จูลได้ซึ่งจะเท่ากับพลังงานของกระสุนปืนขนาดเล็ก

เสื่อเกราะชนิดนี้จะดีกว่าเสื่อเกราะในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเส้นใยเคฟลาร์, ทวารอน และไคมีนาหลายๆชั้นถึงแม้เสื่อเกราะในปัจจุบันจะสามารถหยุดกระสุนจากการทะลุทะลวงได้แต่การหยุดกระสุนของเสื่อเกราะในปัจจุบันอาศัยการกระจายแรงเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งยังทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เรียกว่าบลิ้นท์ ทรอม่าโดยมีระดับความรุนแรงตั้งแต่แผลฟกช้ำไปจนถึงอาการบาดเจ็บของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงการที่คาร์บอนนาโนทิวบสามารถดูดกลืนพลังงานได้เป็นจำนวนมากนั้นสามารถลดอาการบาดเจ็บได้อย่างมากจากการรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมผ่านานาชาติ (Industrial fabrics association international) กล่าวว่าคาร์บอนนาโนทิวบที่มีชั้นเดียวจะมีความแข็งแรงประมาณ 10 เท่าเมื่อเทียบกับเส้นใยเหล็กและที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสสามารถผลิตได้ยาวประมาณ 200 เมตรโดยการผสมคาร์บอนนาโนทิวบกับพลาสติกและได้กล่าวว่าเส้นใยดังกล่าวสามารถทนแรงฉีกขาดได้ประมาณ 17 เท่าเมื่อเทียบกับแรงที่กระทำกับเส้นใยเคฟลาร์ ดังนั้นจึงสามารถนำมาผลิตเป็นเสื่อเกราะกันกระสุนได้ส่วนในด้านการทหารมีการพัฒนาเส้นใยเคฟลาร์โดยนักวิจัยของบริษัทดูปองท์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากหลายประการคือทนต่อแรงดึงสูงยืดหยุ่นสูงทนความร้อนและสารเคมีไม่ติดไฟและมีน้ำหนักเบาโดยมีความเหนียวและแข็งแรงกว่าเส้นใยเหล็กกล้าที่มีขนาดเท่ากันมากถึง 5 เท่าจึงนิยมนำเส้นใยเคฟลาร์มาทอเป็นผ้าผืนโดยทอเป็นตาข่ายเช่นเดียวกับตาข่ายประตูปะตูบอลจากนั้นนำไปตัดเย็บเพื่อผลิตเป็นเสื่อเกราะกันกระสุน

2.1.3.8 เสื่อเกราะกันกระสุนในอนาคตผลิตจากสิ่งทอเฉพาะทาง

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (University of science and technology) ของฮ่องกงได้ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ถึงผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูงโดยใช้นาโนเทคโนโลยีอีกกล่าวคือนำคาร์บอนนาโนทิวบ(Carbon Nanotubes)เข้าไปเสริมโพลิเอททีลีนที่มีน้ำหนักมาก (Ultrahigh molecular weight polyethylene) ซึ่งนับเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการทำเสื่อเกราะกันกระสุนเนื่องจากมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง 8 เท่ามากกว่าเคฟลาร์ถึง 2 เท่าและมากกว่าสเป็คตร้า ไฟเบอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ผลิตเป็นเสื่อเกราะกันกระสุนในปัจจุบัน 1 เท่าเสื่อเกราะกันกระสุนแบบนี้ยังมีน้ำหนักเบา

และสามารถลดน้ำหนักได้การสวมใส่สบายเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและต้นทุนการผลิตต่ำปัจจุบัน ผลการวิจัยและพัฒนาข้างต้นได้รับความสนใจจากบริษัทดีเอสเอ็มของเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำธุรกิจผลิต เสื่อเกราะกันกระสุนในการร่วมมือกันทำการวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันมีการนำเส้นใยคาร์บอนหรือบางครั้งเรียกในชื่อว่าเส้นใยกราไฟต์ (Graphite fiber) ซึ่งนับเป็นเส้นใยในด้านสิ่งทอประเภทหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกที่ เสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber reinforced plastic - CFRP) หรือบางครั้ง เรียกในชื่อคาร์บอน-ไฟเบอร์ เช่นเดียวกันกรรมวิธีการผลิตเริ่มจากนำเส้นใยมาถักเป็นผ้าแล้วนำผ้าไป จุ่มเข้ากับพลาสติกในสภาพเหนียวข้นเช่นอีพ็อกซีเรซิน (Epoxy resin) โพลีเอสเตอร์ (Polyester), ไนลอน (Nylon) ฯลฯ กลายเป็นวัสดุเชิงประกอบซึ่งเป็นการนำวัสดุ 2 ชนิดมาทำงานร่วมกันโดยไม่ หลอมเป็นเนื้อเดียวกันญี่ปุ่นนับเป็นประเทศผู้ผลิตคาร์บอน-ไฟเบอร์ (Carbon fiber) รายใหญ่ที่สุดในโลกโดยบริษัทญี่ปุ่น 3 บริษัทคือบริษัทโทเรอินดัสทรีส์จำกัดบริษัทโตโฮ เทนเนคจำกัดและบริษัทมิตซู บิชิเรยอนจำกัดครองส่วนแบ่งตลาดโลกรวมกันมากถึงร้อยละ 70 ตลาดของคาร์บอน-ไฟเบอร์เติบโต ในอัตราสูงคือเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ใน อุตสาหกรรมอากาศยานมากที่สุดคือร้อยละ 21 รองลงมาคือการผลิตอุปกรณ์กีฬาร้อยละ 14 การ ผลิตใบพัดกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าร้อยละ 11 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ร้อยละ 10 และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 9

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุในงานระดับบัณฑิต

2.3.1 วัสดุคาร์บอน-ไฟเบอร์ (Carbon fiber)

คาร์บอน-ไฟเบอร์ คาร์บอน-เคฟลาร์ และเคฟลาร์ วัสดุสามชนิดนี้มีความคล้ายกันมาก จนบางครั้งอาจแยกไม่ออก ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในวงการการแข่งขันรถความเร็วสูง หรือการตกแต่งรถเพื่อ ความสวยงาม ซึ่งบางครั้งการใช้งานอาจจะสับสนกันระหว่างคาร์บอน-ไฟเบอร์และเคฟลาร์เพราะมี ความเหมือนกันมาก ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเส้นใยสังเคราะห์เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติและสีที่แตกต่างกัน สำหรับคาร์บอน-ไฟเบอร์นั้นจะเริ่มต้นกระบวนการผลิตด้วยการนำกราไฟต์ (Graphite) มาผ่าน กระบวนการสังเคราะห์ที่มีอุณหภูมิสูงจนกลายเป็นเส้นใยพิเศษเพราะฉะนั้นคาร์บอนไฟเบอร์จึง แตกต่างไปจากเคฟลาร์โดยสิ้นเชิงและมีลักษณะเป็นสีดำในปัจจุบันได้ถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะมี คุณสมบัติด้านความเหนียว การทนแรงเสียดสี แต่จะมีความเปราะสูง



รูปที่ 2-3 โมเลกุลของคาร์บอน-ไฟเบอร์

คาร์บอน-ไฟเบอร์ มีพื้นฐานมาจากโพลิเมอร์หรือพลาสติกธรรมดาอยู่ในตระกูลโพลีอะไครลอนไนไตร (Polyacrylonitrile) เรียกว่า พีโอเอ็น (PAN) ต้นกำเนิดเริ่มต้นมาจากการผลิตผ้าเรยองในยุคแรกและถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ที่มีอุณหภูมิสูงจนกลายเป็นเส้นใยที่เรียกว่าโพลีอะไครลอนไนไตรไฟเบอร์ (Polyacrylonitrile fiber) โมเลกุลที่ผ่านกระบวนการจะมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยการเรียงลำดับโครงสร้างทางเคมีกันใหม่เพื่อให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งการผลิตเส้นใยคาร์บอนจาก PAN นั้นมี 4 ขั้นตอนดังนี้

2.3.1.1 อ็อกซิเดชัน (Oxidation) คือ ขั้นตอนที่เอาเส้นใยพีโอเอ็นมาเผาที่ความร้อนสูงถึง 3,000 องศาเซลเซียส จนเส้นใยพีโอเอ็นเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีดำ โดยจะต้องเผาให้ทั่วจนถึงส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นใยพีโอเอ็นเมื่อจบขั้นตอนนี้จะได้ผ้า โนเม็กซ์ (Nomex) หรือผ้าชนิดเดียวกับการทำเสื้อกันไฟ


2.3.1.2 คาร์บอนิเซชัน (Carbonisation) คือ การแยกธาตุทุกชนิดที่ไม่ใช่คาร์บอนออกจากเส้นใยพีโอเอ็น โดยใช้วิธีแยกด้วยการนำไปเผาที่ความร้อน 10,000-30,000 องศาเซลเซียสในบรรยากาศความดันสูงด้วยสารไนโตรเจน โดยคาร์บอน-ไฟเบอร์ที่ถูกเผาให้มีความร้อนสูงมากจะมีความแข็งแรงมาก

2.3.1.3 กระบวนการปรับปรุงผิว (Surface treatment) คือ การเคลือบผิวหน้าของเส้นใยให้สามารถรวมตัวกันเป็นเส้นใยที่ใหญ่ขึ้นเพื่อนำไปใช้งานได้ดีโดยการเคลือบจะใช้สารประกอบโพลิเมอร์ซึ่งสามารถยึดเกาะโครงสร้างเล็กๆให้สามารถคงรูปได้และทำให้เส้นใยมีความแข็งแรงหากการเคลือบผิวไม่ดีจะมีโพรงอากาศเกิดขึ้นเวลานำเส้นใยไปใช้งานจะไม่แข็งแรงมีความเปราะสูง

2.3.1.4 การเคลือบผิว (Surface coating) คือ การนำเอาอีพ็อกซีมาเคลือบผิวเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีการหลุดล่อนของผิวคาร์บอน-ไฟเบอร์ เพราะคาร์บอน-ไฟเบอร์ที่นำไปใช้

ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปผืนผ้าที่จะต้องนำมาตัดและขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ แล้วจึงทำการหล่อเพื่อนำไปใช้งาน โดยหากการเคลือบไม่ดีเส้นใยคาร์บอนจะหักเป็นเศษเล็กๆในระดับที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและการสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต้นเหตุของการเกิดมะเร็งชั่วคราวได้

เมื่อเสร็จกระบวนการขึ้นรูปดังกล่าได้แล้วจะได้ผืนผ้าคาร์บอน-ไฟเบอร์ซึ่งมีความหนาแน่นกว่าเหล็กประมาณ 5 เท่าเมื่อเทียบกับมวลที่เท่ากันนอกจากนี้ยังสามารถทนแรงบิด-แรงเค้นได้สูง มีความเบาและมีความหนาแน่นน้อยโดยความสามารถในการทนแรงดึงของคาร์บอน-ไฟเบอร์สามารถทนแรงดึงได้มากกว่าวัสดุไททานเนียมเนื่องมาจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลธาตุคาร์บอนเมื่อได้ผืนผ้าคาร์บอน-ไฟเบอร์ก็นำเส้นใยไฟเบอร์กลาส (Fiber glass) มาใช้เคลือบคล้ายกับกระบวนการการทำเรซิน แต่ว่าเรซินที่ใช้กับคาร์บอน-ไฟเบอร์จะมีความแตกต่างกับน้ำยาที่ใช้ในงานไฟเบอร์ทั่วไป เพราะทางโรงงานผู้ผลิตผืนผ้าคาร์บอน - ไฟเบอร์จะจำหน่ายผืนผ้าคาร์บอน-ไฟเบอร์พร้อมกับน้ำยาเรซินเฉพาะตัวบวกกับน้ำยาทำให้แข็ง (Hardener) นอกจากน้ำยาที่แตกต่างกันแล้วการจะนำคาร์บอน-ไฟเบอร์ไปขึ้นรูปจะต้องใช้การอบหรือให้ความร้อนตามเกรดและจำนวนชั้นของคาร์บอน-ไฟเบอร์ตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดมิฉะนั้นจะไม่ได้ความแข็งแรงเทียบเท่ากับมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นการเลือกซื้อคาร์บอน-ไฟเบอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้ผลิตคาร์บอน-ไฟเบอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะไม่นำน้ำยาพิเศษของโรงงานผู้ผลิตซึ่งมีราคาแพงและอุณหภูมิการอบขึ้นงานอาจไม่เป็นไปตามเกรดที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดเช่นกัน จึงทำให้ชิ้นส่วนคาร์บอน-ไฟเบอร์ไม่ได้ความแข็งแรงตามมาตรฐาน



รูปที่ 2-4 คาร์บอน-ไฟเบอร์



รูปที่ 2-5 การใช้คาร์บอน-เคฟลาร์

2.3.2 เคฟลาร์ (Kevlar)

วัสดุเคฟลาร์มีประวัติและความเป็นมาตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1 ในงานประดัยยนต์เคฟลาร์ถูกนำมาใช้เป็นตัวถังรถแข่งความเร็วสูงใช้ทำชิ้นส่วนรถแข่งและอุปกรณ์ตกแต่งเพราะมีน้ำหนักและมีความแข็งแรงสูง เคฟลาร์จะถูกนำมาทอเป็นผืนเรียกว่าผ้าเคฟลาร์ (Kevlar fabric) แล้วนำมาทำการหล่อด้วยเรซินซึ่งจะคล้ายกับการหล่อไฟเบอร์กลาสผ้าเคฟลาร์ที่ผลิตจากโรงงานจะมีมาตรฐานสูงมาก โดยใช้กรรมวิธีการเคลือบด้วยเรซินต่อสลับกันภายใต้ระบบสุญญากาศผ่านขั้นตอนของการอบขึ้นรูปที่อุณหภูมิประมาณ 150-300 องศาเซลเซียสและควบคุมด้วยความดัน 5-10 บาร์ เพื่อต้องการให้เรซินละลายจับตัวกันแน่นลดการเกิดฟองอากาศที่ผิว เนื่องจากมีความแน่นสม่ำเสมออันจะเป็นผลให้ชิ้นงานที่ได้มีความแข็งแรงมากแต่น้ำหนักเบานอกจากความทนทานที่อุณหภูมิสูงแล้วจุดเด่นอันสำคัญอีกประการ คือ ความเหนียวเนื่องจากการเลียนแบบโครงสร้างและคุณสมบัติมาจากเส้นไหมซึ่งทำให้เคฟลาร์มีความเหนียวกว่าเหล็กประมาณ 5-6 เท่าการใช้งานจึงแพร่หลายมากขึ้นด้วยการถักเป็นเชือกหรือนำมาทอเป็นผืน เพื่อใช้ทำชุดนักแข่งรถ หมวกกันน็อก และรองด้านในของหมวกสำหรับป้องกันแรงกระแทก



รูปที่ 2-6 ผ้าเคพลาร์


ตารางที่2-3 เปรียบเทียบระหว่าง เคพลาร์กับคาร์บอน-ไฟเบอร์

ตารางคุณสมบัติ			
วัสดุ	เคพลาร์	คาร์บอน-ไฟเบอร์	เหล็ก
ลักษณะทั่วไป	สีเหลือง	สีดำ	-
คุณสมบัติ	เหนียว	แข็ง	-
ข้อดี	ทนต่อแรงดึง	ทนต่อแรงเค้น	-
ข้อเสีย	อ่อนตัวง่าย	เปราะ	-
Tensile Strength (GPA)	3.6	3.5	1.6
Tensile Modulus (GPA)	60	230	210
Special Strength (GPA)	2.50	2.00	0.17
ความหนาแน่น (g/sq.cm)	1.44	1.75	7.87

2.3.3 คาร์บอน – เคพลาร์ (Carbon – Kevlar)

จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้นระหว่างเคพลาร์กับคาร์บอน-ไฟเบอร์ จะเห็นได้ว่าวัสดุทั้งสองชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการคิดค้นและนำเอาข้อดีของวัสดุสังเคราะห์ทั้งสองชนิดนี้มารวมกันโดยนำเอาความแข็งแรงของคาร์บอน-ไฟเบอร์มาผสมกับความเหนียวของเคพลาร์แล้วผ่านกรรมวิธีการทอประสานกันจนกลายเป็นคาร์บอน-เคพลาร์ทำให้วัสดุที่ได้มีความแข็งแรงและรองรับแรงกระแทกได้ดีมากและนอกจากการทอประสานแล้วการผลิตบางแห่งจะใช้การวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆแล้วเทเรซินทับเพื่อเชื่อมประสานอีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีก กระบวนการผลิตทั่วไปจะคล้ายกับการผลิตคาร์บอน-ไฟเบอร์แต่จะใช้เรซินชนิด

พิเศษที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเส้นใยของเคฟลาร์และคาร์บอน-ไฟเบอร์เพื่อเชื่อมประสาน ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมักจะเปิดเผยถึงข้อมูลกระบวนการผลิต อุณหภูมิการอบ ความดันที่ใช้ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการอบเพราะเป็นความรู้เฉพาะบุคคล (Know how) ที่ เป็นความลับของบริษัทไม่ต้องการเปิดเผย



รูปที่ 2-7 ผ้าคาร์บอน-เคฟลาร์



รูปที่ 2-8 การใช้งานคาร์บอน-เคฟลาร์

2.3.4 เทคนิคอลเทคไท (Technical textile)

เทคนิคอลเทคไทเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้สอยเฉพาะทางมากกว่าผลิตขึ้นเพื่อความสวยงามหรือเพื่อการตกแต่งตลาดสิ่งทอชนิดนี้มีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปีนับว่าสูงกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วไปซึ่งเติบโตในอัตราเพียงร้อยละ 1 ต่อปีบริษัทหลายแห่งของประเทศไทยได้หันมาให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมเทคนิคอลเทคไท เป็นต้นว่าบริษัท โทเรโนลอนไทยจำกัดซึ่งเดิมเน้นผลิตเส้นใยป้อนอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วไปแต่ในภายหลังได้หันมาผลิตเส้นใยพิเศษที่พัฒนาขึ้นสำหรับป้อนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์เช่นเป็นวัสดุสำหรับผลิตเข็มขัดนิรภัยพรมรถยนต์ผ้าหุ้มเบาะเข็มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงไส้


กรองอากาศที่บังแดดรวมถึงเป็นผ้าใบไนลอนหรือผ้าใบโพลีเอสเตอร์สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิต ยางรถยนต์ทั้งนี้ได้มีการคำนวณว่าในรถยนต์แต่ละคันมีปริมาณการใช้เทคนิคคอลเทคไทต์คิดเป็นน้ำหนัก โดยเฉลี่ย 10 - 15 กิโลกรัม



รูปที่ 2-9 เทคนิคคอลเทคไทต์

2.3.5 ไฟเบอร์ เรนฟอส พลาสติก (Fiber reinforced plastics)

ไฟเบอร์ เรนฟอส พลาสติกหรือ FAP เป็นวัสดุในกลุ่มของวัสดุคอมโพสิต (วัสดุเชิงประกอบ) ชนิดที่ใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั้งในวัสดุอุปกรณ์กีฬาชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบิน และยานอวกาศ FRP ประกอบด้วยเส้นใยเสริมแรงในพลาสติก ทางเทคนิคเส้นใยจะถูกเรียกว่าวัสดุเสริมแรงและพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะถูกเรียกว่าเมทริกซ์หรือส่วนประกอบที่ทำหน้าที่คล้ายกาวเชื่อมประสานเส้นใยให้เป็นรูปร่างตามผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเส้นใยเสริมแรงที่นิยมใช้มีหลายประเภท เช่น เส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน เส้นใยเคฟลาร์หรือเส้นใยโบรอน และซิคิโคนคาร์ไบด์ พลาสติกที่ใช้ทั่วไปเป็นเทอร์โมเซตซึ่งในกระบวนการผลิตขึ้นรูปมักจะผ่านความร้อน หรือเกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อเปลี่ยนเทอร์โมเซตจากของเหลวเป็นของแข็ง พลาสติกเทอร์โมเซตเช่นโพลีเอสเตอร์ชนิดไม่อิ่มตัว หรืออีพ็อกซี ฯลฯ



รูปที่ 2-10 ไฟเบอร์ เรนฟอส พลาสติก

2.3 มาตรฐานและวิธีการทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุน

2.3.1 ข้อจำกัดทางกฎหมาย

เสื่อเกราะกันกระสุนถูกประกาศให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และเป็นประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตั้งนั้นการมีเสื่อเกราะไว้เป็นของส่วนตัวจึงต้องได้รับอนุญาตครอบครองจากนายทะเบียนตามกฎหมาย ในปัจจุบันเสื่อเกราะกันกระสุนเป็นสิ่งจำเป็นในพื้นที่การปฏิบัติราชการที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขออนุญาตครอบครองเสื่อเกราะกันกระสุนนั้นสามารถยื่นขออนุญาตหรือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานที่กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเลขที่ 76 กรมการอุตสาหกรรมทหารสี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีหน้าที่ควบคุมยุทธภัณฑ์ในการสั่งเข้าหรือนำเข้าและการครอบครองตลอดจนควบคุมการส่งออกป้อนกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหมจะรับผิดชอบควบคุมรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการอื่นๆกเว้นหน่วยงานทหารและตำรวจในการขออนุญาตมีเสื่อเกราะกันกระสุน มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองตามนโยบายของทางราชการ

2.3.2 มาตรฐานการทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุนของเอ็นไอเจ

เอ็นไอเจ (United States National Institute of Justice) อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการครอบครองเสื่อเกราะกันกระสุนของกระทรวงยุติธรรม (U.S. Department) สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1998 ได้ทำการทดสอบและทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวัสดุใหม่รวมถึงวิธีการใหม่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อเกราะกันกระสุน โดยการพัฒนาในแต่ละครั้งจะกำหนดมาตรฐานภายใต้ชื่อ NIJ Standard-0101 แล้วตามด้วยหมายเลขการพัฒนาเช่น NIJ Standard-0101.03 และ NIJ Standard-0101.04 ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาถึง NIJ Standard-0101.06 ในการพัฒนามาตรฐานแต่ละครั้งจะทำการกำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบอย่างชัดเจน การประเมินระดับของเสื่อเกราะกันกระสุนจึงจำเป็นต้องทำการทดสอบโดยการยิงด้วยกระสุนจริง และเป็นกระสุนปืนที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป ส่วนการยิงทดสอบสามารถยิงจากปืนธรรมดาหรือจากแท่นยิงสำหรับในทาง

ปฏิบัติจะนิยมอิงจากแท่นทดสอบมากกว่าปืนธรรมดา เนื่องจากการยิงด้วยแท่นยิงทดสอบจะใช้ลำกล้องปืนที่มีความยาวมาตรฐานทำให้ได้ความเร็วถูกต้องตามตารางการทดสอบ นอกจากนั้นการยิงด้วยแท่นยิงทดสอบยังเป็นการยิงในห้องปฏิบัติการซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซึ่งจะได้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือมากขึ้นการกำหนดมาตรฐานเสือเกราะกันกระสุนให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะจะมีการกระทบต่อผู้ประกอบการรายต่างๆที่ผลิตและจำหน่ายเสือเกราะกันกระสุนอย่างมาก ดังนั้นในแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานการทดสอบเสือเกราะกันกระสุนของตัวเอง โดยส่วนมากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมของประเทศ เช่น เอ็นไอเจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เอช โอ เอส ดี บี (Home office scientific development branch (HOSDB)) ของประเทศอังกฤษ ประเทศไทยใช้มาตรฐานยุทธโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กท.)ว่าด้วยเสือเกราะกันกระสุนและมาตรฐานอื่นๆแต่การทดสอบตามมาตรฐานเอ็นไอเจถือว่าเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันกว้างขวางมากที่สุด

ตารางที่ 2-4 มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ของการทดสอบเสือเกราะกันกระสุน

ระดับ	รูป	กระสุนขนาด	น้ำหนักหัวกระสุน (กรัม)	น้ำหนักหัวกระสุน (เกรน)	Velocities (m/s) ±9.1m/s	Velocities (fp/s) ±30fp/s
Level I		.22 (LR LRN)	2.6 g	40 gr	329 m/s	1080 ft/s
		.380ACP (FMJ RN)	6.2 g	95 gr	322 m/s	1055 ft/s
Level IIA		9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	355 m/s	1165 ft/s
		9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	373 m/s	1225 ft/s
		.40 S&W (FMJ)	11.7 g	180 gr	325 m/s	1065 ft/s
		.40 S&W (FMJ)	11.7 g	180 gr	352 m/s	1155 ft/s
[รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Type I]						
Level II		9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	379 m/s	1245 ft/s
		9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	398 m/s	1305 ft/s
		.357 Magnum(Lead)	10.2 g	158 gr	408 m/s	1340 ft/s
		.357 Magnum(Lead)	10.2 g	158 gr	436 m/s	1430 ft/s
[รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I และ IIA]						
Level IIIA		.357 SIG FMJ(FN)	8.1 g	125 gr	430 m/s	1410 ft/s
		.357 SIG FMJ(FN)	8.1 g	125 gr	448 m/s	1470 ft/s

		.44 Magnum (SJHP)	15.6 g	240 gr	408 m/s	1340 ft/s
		.44 Magnum (SJHP)	15.6 g	240 gr	436 m/s	1430 ft/s
[รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I, IIA และ II]						
Level III		7.62 x 51mm NATO หรือ M80 ball ของกองทัพอเมริกา หรือ.308 Caliber	9.6 g	148 gr	847 m/s	2780 ft/s
[รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I, IIA, II และ IIIA].						
Type IV		กระสุนเจาะเกราะ ขนาด 30-06 หรือ แบบ M2 AP ของ กองทัพอเมริกา	10.8 g	166 gr	878 m/s	2880 ft/s
[รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I, IIA, II, IIIA และ III].						

2.3.3 มาตรฐานการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนของกระทรวงกลาโหมประเทศไทย

มาตรฐานยุโรปกรณีกระทรวงกลาโหม (กมย.กท.) ว่าด้วยเกราะกันกระสุนซึ่งได้แปลวิเคราะห์ ประยุกต์ และเรียบเรียงให้เหมาะสมกับประเทศไทยโดยอิงมาตรฐาน U.S. NIJ.0101.04 และทำการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นหลักในคราวประชุมครั้งที่ 4/47 เมื่อ 25 ส.ค. 47 และครั้งที่ 5/47 เมื่อ 1 ก.ย. 47 ได้พิจารณามิมีมติเห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานเสื้อเกราะกันกระสุนเป็นมาตรฐานยุโรปกรณีกระทรวงกลาโหมโดยสามารถจำแนกตามระดับความสามารถในการกันกระสุน ป็นได้เป็น 6 ระดับ

ระดับที่ 1 เป็นระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป็นภัยคุกคามที่มีหัวกระสุนขนาด .22LR และ.380ACP ได้

ระดับที่ 2A สามารถป้องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ, .40 S&W,.45 ACP และระดับ 1 ได้

ระดับที่ 2 เสื้อเกราะแบบมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกเป็นเสื้อเกราะมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ กันกระสุนได้เกือบทุกชนิดยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง

ระดับที่ 3A เป็นระดับที่สามารถกันกระสุนปืนพกโดยทั่วไปได้เป็นเสื้อเกราะที่ออกแบบโดยการรวมคุณสมบัติการป้องกันกระสุนและป้องกันการเสียบแทงด้วยวัตถุมีคมเข้าด้วยกันสามารถป้องกันวัตถุมีคมได้ทุกชนิดที่มีแรง ไม่เกิน 81.2 ฟุต/ปอนด์

ระดับที่ 3 เสื้อเกราะชนิดพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนปืน 44 แมกนัม รีวอลเวอร์ซึ่งโดยปกติ กระสุนชนิดนี้สามารถทะลุทะลวงผ่านเสื้อเกราะคุณภาพต่ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถกันกระสุนความเร็วสูงจำพวกกระสุนปืนพกและปืนกลเบาขนาด 9 มิลลิเมตรได้ดี

ระดับที่ 4 เสื้อเกราะชนิดนี้ถูกออกแบบมาสามารถกันกระสุนปืนเล็กยาวชนิดเจาะเกราะขนาด 30-40 และที่รุนแรงน้อยกว่าทั้งหมด


2.3.4 หลักเกณฑ์การยิงทดสอบ

2.3.4.1 การเตรียมเสื้อเกราะกันกระสุนก่อนการยิงทดสอบ

เสื้อเกราะกันกระสุนที่นำมายิงทดสอบจะต้องไม่ใช่เสื้อเกราะที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้สำหรับการทดสอบโดยเฉพาะ แต่จะทำการสุ่มทดสอบจากคลังที่มีทั้งหมด และก่อนการยิงทดสอบเสื้อเกราะจะต้องอยู่ในสภาพที่เปียกชื้น โดยจะทำการพ่นฝอยน้ำให้มีลักษณะคล้ายฝนตกในปริมาณตามที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้งานได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมก่อนการยิงทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนมากขึ้น FBI กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบขึ้น โดยเพิ่มขั้นตอนการเตรียมเสื้อเกราะก่อนการยิงทดสอบให้มีความใกล้เคียงกับเสื้อเกราะกันกระสุนที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว โดยกำหนดให้อบเสื้อเกราะกันกระสุนในเครื่องอบที่มีความร้อนสูงและมีความชื้นสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมงและยังต้องนำไปปั่นในถังหมุน (Tumbling generation) ก่อนการยิงทดสอบ

2.3.4.2 การยิงทดสอบ

การยิงทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน จะทำการยิงครั้งละ 6 นัด ตามตำแหน่งในภาพ และจะต้องทำการวัดความเร็วกระสุนพร้อมกันไปด้วย โดยใช้เครื่องวัดความเร็วกระสุน 2 เครื่อง เพื่อหาค่าเฉลี่ย สำหรับเครื่องวัดกระสุนนั้นสามารถใช้ได้ทั้งแบบฉากแสง (Photo electric screens) และแบบเรดาร์ (Ballistics radar)



รูปที่ 2-11 ลำดับการยิงทดสอบจำนวน 6 นัด

ตารางที่ 2-5 หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเสือเกราะกันกระสุน

ระดับ	ระยะยิง	ลำดับการยิง	องศาการยิง	จำนวน	หมายเหตุ
I ถึง IIIA	5 เมตร	1	0 องศา	1 นัด	รวมทั้งหมด 6 นัด
		2	30 องศา	1 นัด	
		3	- 30 องศา	1 นัด	
		4, 5, 6	0 องศา	3 นัด	
III	15 เมตร		0 องศา	6 นัด	
IV	15 เมตร		0 องศา	1 นัด	ยิงตรงจุดศูนย์กลาง

2.3.4.3 การเพิ่มขึ้นตอนพิเศษ


การทดสอบตามมาตรฐาน NIJ - 0101.04 เป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานแต่ในการจัดหาเสือเกราะกันกระสุนที่ใช้ในทางทหารหน่วยงานที่จัดหาอาจจะกำหนดให้เพิ่มขึ้นตอนการทดสอบที่สามารถต่อต้านต่อภัยคุกคามที่คาดว่าจะกำลังพลฝ่ายเราจะต้องพบได้เช่นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้จะมีการใช้ ปลาย. เอ็ม 16เอ 1 และ เอเค 47 กับระเบิดสังหาร แต่ยังไม่พบว่ามีการใช้กระสุนเจาะเกราะดัดนั้นในการจัดหาเสือเกราะกันกระสุน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะจัดหาเสือเกราะที่เผชิญภัยคุกคามในระดับ 4 ใช้เสือเกราะป้องกันกระสุนปืนระดับ 3 (กพล. 7.62 มม. ความเร็ว 2,780 ฟุต/วินาที) แต่ก็อาจป้องกันกระสุนแก๊ตตะกั่วหุ้มด้วยทองแดงได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นในการจัดหาจึงอาจกำหนดให้เป็นเสือเกราะกันกระสุนในระดับ 3 แล้วเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถป้องกันสะเก็ดระเบิด, กระสุน 5.56 มม. แบบเอ็ม 193 และกระสุน เอเค 47 ขนาด 7.62 × 39 มม. ได้ สำหรับการทดสอบการป้องกันสะเก็ดระเบิดจะนิยมใช้วิธีจำลองสะเก็ดระเบิดด้วยการยิงแท่งเหล็กน้ำหนัก 17 เกรน เป็นรูปท่อนกลมตันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 มม. ส่วนหน้าปาดมุมให้แหลมคม ส่วนท้ายอัดหัวให้บานขึ้นเป็นทรงกรวยขนาด 5.7 มม. เพื่อให้รีดกับเกลียวลากล้องปืน แล้วบรรจุในปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. ให้ได้ความเร็วประมาณ 2,230 ฟุต/วินาที

2.3.4.4 การทดสอบการยุบตัวของแผ่นวัสดุของเสือเกราะ

เกณฑ์ในการประเมินการทดสอบการยุบตัวของแผ่นวัสดุของเชื้อเกราะจะพิจารณาจากการหยุดยั้งหัวกระสุนไม่ให้ทะลุผ่านเชื้อเกราะและการยุบตัวของเชื้อเกราะที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดก็คือหัวกระสุนจะต้องไม่ทะลุผ่านเชื้อเกราะออกไป นั่นจึงหมายถึงการดูดซับพลังงานทั้งหมดของหัวกระสุนเอาไว้ได้ 100% แต่ยังคงมีอันตรายที่เกิดจากหัวกระสุนดันเชื้อเกราะให้เกิดการยุบตัวเข้าไปกระแทกอวัยวะสำคัญ เช่น กระดูกสันหลัง หรือศูนย์รวมประสาทอื่นๆ ดังนั้นในมาตรฐานการทดสอบจึงกำหนดไว้ว่าเชื้อเกราะจะยุบตัวเข้าไปได้ไม่เกินกว่า 44 มม.

ในการตรวจพิสูจน์ว่ารอยยุบตัวที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ จะใช้วิธีการยัดเชื้อเกราะเข้ากับวัสดุหนุนรองซึ่งเป็นดินสำหรับงานปั้นประติมากรรม สำหรับในปัจจุบันจะใช้ดินสังเคราะห์ (Roma plastilina No.1) ซึ่งมีเสถียรภาพดีกว่าดินธรรมชาติ ช่วยให้การทดสอบดำเนินไปโดยสะดวก ราบรื่น ไม่ติดขัด ไม่ต้องคอยปรับอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้ดินอ่อนแอแข็งพอเหมาะ ดินที่ใช้เป็นวัสดุหนุนรองจะบรรจุในกระบะ ที่มีขนาดบรรจุ $610 \times 610 \times 140$ มม. เมื่อถูกยิงหัวกระสุนจะดันเชื้อเกราะเข้าไปเกิดเป็นรอยยุบตัวถาวรทำให้ตรวจวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถปรับแต่งรูปร่างเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุหนุนรองสำหรับการยิงทดสอบซ้ำได้อีกครั้ง

มาตรฐาน U.S. NIJ.0101.04 ได้กำหนดให้ทำการตรวจสอบความแข็งของวัสดุหนุนรองด้วยการใช้ลูกเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5 มม. (น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม) ทิ้งจากระยะความสูง 2 เมตร จำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคือ $19 \text{ มม.} \pm 2 \text{ มม.}$



รูปที่ 2-12 การตรวจวัดความแข็งของวัสดุหนุนรองเชื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 5 ครั้ง

2.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า

ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความต้องการของบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้บริโภคและผู้ผลิต ดังนั้นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ที่มา

2.4.1 สมรรถนะ

สมรรถนะเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุดคุณภาพผลิตภัณฑ์คือ การประเมินระดับสมรรถนะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพึงประสงค์ที่จะให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้สำเร็จถูกต้อง สมรรถนะเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ ก่อนตัดสินใจพัฒนาสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้ไปในแนวทางใด และระดับไหน มิฉะนั้นจะเสียเวลาเปล่าอ่านทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้ากว่าคู่แข่ง

2.4.2 ความมั่นใจได้

ผู้บริโภคมุ่งหวังผลิตภัณฑ์ที่ซื้อสามารถทำงานได้โดยไม่เสียในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาไม่ดี มีการเสียเกิดขึ้น ผู้บริโภคต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสียอารมณ์ บางครั้งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เองด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่เสียเท่านั้น ยังอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ที่ต้องพลอยเสียไปด้วย การเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด ควรผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนมาก ๆ ชิ้นส่วนที่สลับซับซ้อน มีโอกาสเสียได้ง่าย จึงควรออกแบบให้มีชิ้นส่วนน้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการเสียน้อยลง

2.4.3 ซ่อมแซมได้ง่าย

เมื่อผลิตภัณฑ์เสีย การซ่อมแซมได้ง่ายแล้วสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ถ้าผู้ออกแบบไม่คำนึงถึงความยากลำบากในการซ่อมแซมก็จะเป็นภาระแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เสียเวลาด้วย การออกแบบจึงควรคำนึงถึงด้วยว่าชิ้นส่วนใดที่เสียได้ง่าย ต้องออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวก ไม่ต้องซื้อชิ้นส่วนอื่นอีกมากมายเพื่อให้เข้าถึงชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยน เพราะการรื้อออกแล้วเปลี่ยนเข้าไปใหม่ นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ไม่เสีย พลอยเสียไปด้วย

2.4.4 ความประทับใจเมื่อได้เป็นเจ้าของ

ถ้าออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สะอาดตา ให้ประทับใจเมื่อเห็นเครื่องและใช้งานได้สะดวก คล่องแคล่ว ก็เพิ่มความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคอย่างเป็นเจ้าของการออกแบบเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ควรพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมดังนี้

2.4.4.1 รูปร่าง ให้มีรูปร่างสวยงามเข้ากับสมัยนิยมกลมกลืนกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ผู้บริโภคต้องใช้ร่วมกัน

2.4.4.2 วัสดุ เลือกวัสดุที่ดูสวยงามตามสมัยนิยม ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติตามความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปง่าย

2.4.4.3 เลือกสี ใช้สีให้เหมาะกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ หรือมีหลากหลายสีให้เลือก

2.4.4.4 เนื้อผิว จัดทำเนื้อผิวให้สะอาด ทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้ใช้งานสะดวก ไม่เมื่อยล้า ออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นาน โอกาสการใช้งานผิดพลาดน้อยลง

2.4.5 ความปลอดภัย

ผู้บริโภคคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น มีกฎหมายต่าง ๆ ออกมาบังคับอีกต่างหาก ผู้ออกแบบจึงต้องมีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย ต้องวิเคราะห์ว่าการใช้งานนั้นอาจมีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นได้บ้าง ควรหาทางป้องกันไว้ก่อน ขณะเดียวกันต้องมีการเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ บอกวิธีป้องกันหรือแก้ไขให้ด้วย นอกจากนี้สิ่งใดที่มีกฎหมายบังคับก็ต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ

2.4.6 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่าใช้จ่ายนี้ไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งานเท่านั้นแต่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตในการผลิตตัวนี้ขึ้นมา การออกแบบที่ดีจะต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงสภาพการผลิต และการใช้งานว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนใดเกี่ยวข้องบ้าง จะลดได้อย่างไร โดยไม่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บางอย่างถ้าออกแบบเป็นที่พอใจของผู้บริโภคอาจขายราคาแพงได้ ผู้ผลิตได้กำไรสูง แต่ในทางตรงข้ามถ้าออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเกินความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคอาจมองไม่เห็นประโยชน์ในจุดนี้ ก็จะเป็นต้นทุนการผลิตโดยไม่จำเป็น อาจขายราคาสูงไม่ได้ทำกำไรลดลงหรืออาจขาดทุนได้

2.4.7 ความทันสมัย

ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จนอกจากมีจุดอ่อนน้อยที่สุดแล้วยังต้องออกสู่ตลาดให้ได้ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย การออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์เร็วเกินไปหรือช้าเกินไป อาจเป็นผลเสียต่อตัวผลิตภัณฑ์เอง นอกจากนี้ความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ยังทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นรู้สึกได้ เป็นคนทันสมัย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ เมื่อออกสู่ตลาดใหม่ ๆ มีผู้นิยมมาก นอกจากสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เป็นผู้มีฐานะและทันสมัย แม้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงก็ตาม

2.4.8 การผลิตได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ควรผลิตได้ง่าย ทำให้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมักมีความสลับซับซ้อนมาก การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ผลิตได้ง่าย จึงต้องอาศัยทีมงานจากหลาย ๆ ฝ่ายมาช่วยกันให้ความคิดเห็นในตอนออกแบบทั้งจากฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายซ่อมบำรุง การออกแบบต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความประหยัด เทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ ข้อจำกัดต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต ขณะออกแบบต้องคำนึงถึงด้วยว่า เมื่อผลิตจริงต้อง

ทำได้ง่ายและไม่มีปัญหา เคล็ดล้อย่างหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผลิตได้ง่าย คือ ออกแบบให้มีชิ้นส่วนน้อยที่สุดพิกัดความเผื่อของแต่ละชิ้นส่วนต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2008 Lou, Ching-Wen และคณะ ได้ทำวิจัยเรื่องลักษณะและผลที่เกิดจากแรงกระแทกของกระสุนปืนต่อวัสดุยางกันกระแทกที่ทำจากโพลีเอทิลีน และยางสังเคราะห์คลอโรพรีน (Chloroprene) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุด้านกระสุนเจาะทะลุสูง วัสดุยางสังเคราะห์คลอโรพรีนเป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน มีสมบัติคล้ายยางธรรมชาติ ทนไฟ ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน จากผลการทดสอบด้วยกระสุนปืนพบว่าวัสดุชนิดนี้สามารถรับและส่งถ่ายพลังงานหลังจากถูกกระแทกได้ดี การเสียรูปของดินน้ำมันจากแรงกระแทกในระหว่างการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ดังนั้นการนำยางสังเคราะห์คลอโรพรีนไปใช้งานด้านหน้าร่วมกับผ้าเคพลาร์ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่น ลดการเปลี่ยนรูป และลดความเสียหายได้

ในปีเดียวกัน Tham, C. Y. และคณะ ทำการวิจัยถึงผลกระทบของหมวกนิรภัย เคพลาร์ (R) ด้วยการทดลองจริงและแบบจำลอง โดยแบบจำลอง 3D ใช้โปรแกรม AUTODYN - 3D(R) เพื่อเก็บผลด้านการพุ่งชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นประกอบกับการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงการทดลองใช้ปืนอัดแก๊สยิงทดสอบที่ความเร็ว 205 เมตรต่อวินาที (น้ำหนัก 11.9 กรัม) บนหมวกนิรภัย เคพลาร์ (R) เปรียบเทียบกับโปรแกรม AUTODYN - 3D (R) ผลการทดลองปรากฏว่าการทดลองจริงและการใช้แบบจำลองมีความสอดคล้องกัน จากนั้นใช้โปรแกรมแบบจำลองทดสอบหมวกนิรภัยเคพลาร์ (R) ยี่ห้อ STD 0,106.01 Type II และ V - 50 พบว่าทั้ง 2 ชนิดสามารถรับความเร็วกระสุนได้ที่ 358 ตารางเมตร / วินาที (กระสุนหัวเต็ม 9 มม.) จึงจะเกิดการทะลุ ส่วนหมวกกองกำลังทหารสหรัฐ (PASGT) MIL - H - 44099A. สามารถรับแรงกระสุนได้ที่ความเร็ว 610 เมตรต่อวินาที

ในปีเดียวกัน Lin Chia-Chang และคณะ ทำการวิจัยเสื่อเกราะกันกระสุนจากตาข่ายสแตนเลสผสมกับโพลีเอทิลีน เพื่อศึกษาพลังงานกระสุนปืนต่อโครงสร้างตาข่ายสแตนเลส โดยการใช้ตาข่ายสแตนเลสแบบถักเย็บสองชั้นประกอบกับผ้าโพลีเอทิลีนชนิดไม่ถักทอ (Nonwoven Fabric) ประกอบเข้าด้วยกันเปรียบเทียบกับผ้ากันกระสุนเคพลาร์ การทดสอบสรุปว่าตาข่ายสแตนเลสผสมกับผ้าโพลีเอทิลีนชนิดไม่ถักทอมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผ้าเคพลาร์ แต่มีราคาที่ถูกกว่าผ้ากันกระสุนเคพลาร์

และในปีเดียวกันนี้ Li X., Cao และคณะ ก็ได้ทำการวิจัยวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ทำวัสดุเกราะกันกระสุนเพื่อป้องกันส่วนลำตัวของทหารรวมทั้งคอและข้อต่อต่างๆ วัสดุชนิดใหม่นี้ทำจากผ้าเคพลาร์และของไหลแบบเชิฐ์ทึบเค้นนิ่ง (Shear Thickening Fluid (STF)) ประกอบกับซิลิกาโคลลอยด์ (Colloidal Silica) โดยวิธีการสังเคราะห์แบบสโตเบอร์(Stober)แล้วใช้ตัวทำละลายของโพลีเอทิลีน

รีน ไกลคอน 200 (Polyethylene Glycol 200) ใช้ชื่อว่านาโนคอมพอสิต STF-เคฟลาร์คุณสมบัติของนาโนคอมพอสิต STF-เคฟลาร์ได้เปรียบเทียบกับผ้าเคฟลาร์ พบว่านาโนคอมพอสิต STF-เคฟลาร์มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมีความเหนียวและยืดหยุ่นมากขึ้น

ต่อมาในปี 2009 L.A. Dobrzanski และคณะ ได้วิจัยวัสดุคอมโพสิตในกลุ่มผ้าอะรามิด-ซิลิกอนเพื่อใช้ในการทางการแพทย์ โดยในการออกแบบเส้นใยอะรามิด-ซิลิกอนจะเป็นระบบเมทริกแล้วเคลือบผิวด้วยซิลิโคนหลังจากนั้นใช้วิธีการชุบแข็งด้วยความร้อน ผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นของวัสดุอะรามิด-ซิลิกอนผ่านการเคลือบผิว สามารถให้ความความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้สามารถนำมาใช้ในการทางการแพทย์ได้ เช่น หลอดอาหารเทียม

ในปีเดียวกัน Grujicic, M. และคณะ ได้ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนจากวัสดุน้ำหนักเบาตระกูลคอมโพสิต-ไฮบริด ได้แก่ คาร์บอน-ไฟเบอร์เสริมอีพ็อกซี (CFRE) และอีพ็อกซีเสริมใยเคฟลาร์ (KFRE) ที่ความหนาแตกต่างกัน โดยทดสอบยิงด้วยกระสุนจริงแล้วทำการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของวัสดุ พฤติกรรมการเกิดแรงกระแทก และคลื่นการสะท้อนกลับ ผลการทดลองพบว่าการใช้วัสดุ CFRE ไว้ด้านนอกซ้อนกับ KFRE ด้านในของเกราะสามารถต้านทานความเสียหายได้ดี

ต่อมาในปี 2010 Chocron Sidney และคณะ ได้ทำการสร้างแบบจำลองและใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนเคฟลาร์ เบอร์ 29 และ 129 ด้วยการจำลองกระสุนปืน 3 ขนาด คือ .357 Magnum, 9 มม. FMJ และ .30 แคล FSP สร้างแบบจำลองขนาดเล็กในระดับเส้นด้ายแล้วใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขกับการทำนายผลที่เกิดกับเส้นด้าย แบ่งเป็นการทดลองแบบขั้นเดียวและหลายขั้น ผลการทดลองโดยแบบจำลองพบว่าสามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. FMJ และ .30 แคล FSP ในขณะที่ .357 ป้องกันเพียง 15%

และในปีเดียวกัน Bilisik K. และ Korkmaz M. ได้ทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกลไกการดูดซับพลังงานและการทะลุของผ้าพาราอะรามิดแบบมัลติเลเยอร์เคฟลาร์ 129 ระหว่างผ้าที่ไม่ได้ทำการเย็บด้านหน้ากับผ้าที่ทำการเย็บด้านหน้าด้วยเส้นด้ายไนลอนเบอร์ 6.6 (ขนาดเท่าที่ปักโครสตีล) โดยเย็บเป็นแบบหนึ่งแถว สองแถว และสี่แถว การทดสอบโดยใช้กระสุนขนาด 9 มม. หัวโลหะเต็ม ด้วยความเร็ว 300-400 เมตรต่อวินาทีผลการทดลองพบว่าขั้นตอนการเปลี่ยนรูปผ้าเกิดขึ้นในทิศทางระนาบของโครงสร้างพลังงานของกระสุนจะดึงให้ผ้าเกิดการจีบจากชั้นนอกและถูกดันจีบเข้าไปภายในแล้วเส้นด้ายจึงขาด ระดับการดูดซับพลังงานของโครงสร้างที่มีการเย็บจะรับพลังงานได้สูงกว่าโครงสร้างที่ไม่มีการเย็บเนื่องจากบางส่วนพลังงานถูกดูดซับไปและถูกล็อคโดยเส้นด้ายที่เย็บนั้น นอกจากนี้ความถี่รูปทรงกรวยจากการจีบภายในของผ้าที่ทำการเย็บต่ำกว่าเมื่อเทียบกับของโครงสร้างไม่มีการเย็บ

และ Lee, H. P. และ Gong, S. W. ใช้การสร้างแบบจำลอง (ไฟไนท์เอลิเมนต์) สำหรับการประเมินผลประสิทธิภาพการป้องกันของหมวกนิรภัยกันกระสุนเพื่อศึกษาผลกระทบของกระสุนกับ

แบบจำลองศีรษะมนุษย์โดยใช้หมวกนิรภัยเคพลาร์ (R) กองกำลังทหาร ใช้กระสุนปืนโลหะเต็มแบบ FMJ และ FSP การจำลองพบว่าบริเวณที่ได้รับแรงกระแทกมากคือหน้าผากและด้านข้างและจากผลการทดลองพบว่าหมวกนิรภัยเคพลาร์ (R) ที่มีในลอนภายในไม่สามารถป้องกันกระสุนแบบ FMJ ได้ ถึงแม้การทดลองกระสุนจะไม่ทะลุหมวกแต่แรงกระแทกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ส่วนการทดลองแรงกระแทกในหมวกกันน็อคเคพลาร์จะมีส่วนด้านข้างที่มีพื้นที่ว่างสำหรับรับแรงและการเสียรูปจึงทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงน้อยลง

และ Soykasap, O. และ Colakoglu, M. ทำการวิจัยถึงสมรรถนะของเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับทหารจากเคพลาร์ 29 ผสมไฟเบอร์ภายใต้การใช้งานที่มีอุณหภูมิ ฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวส่งผลต่อคุณภาพเสื้อเกราะกันกระสุนนั้น การทดสอบได้จำลองภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ต่างกัน สภาวะเปียกแบบหมดๆด้วยกระสุนขนาด 9 มม. FMJ ซึ่งผลการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ในปี 2543 พ.ต.ท.พรพล เอี่ยมบุญฤทธิ์ ร่วมกับ สกว. และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม ทำการวิจัยเกี่ยวกับเสื้อเกราะบางกระดานโดยได้นำแผ่นเหล็กที่ประกอบอยู่ในเสื้อเกราะต้นแบบมาทำการชุบเคลือบด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นเหล็กกันกระสุนได้ ผลการทดสอบสามารถป้องกันกระสุนขนาด .357 กระสุนเจาะเกราะได้ มีระดับป้องกัน ระดับ 3A ตามมาตรฐาน NIJ มีราคาเพียง 1 ใน 5 ของเสื้อเกราะจากอเมริกา แต่มีน้ำหนักมากกว่าตัวต้นแบบจากอเมริกา 2 กก.

ในปี 2548 สำนักงานการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการทหารกระทรวงกลาโหม จัดทำเสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตขึ้นจากโลหะสแตนเลส 304 ขนาด 12×12 นิ้ว ความหนา 2 มม. และ อะลูมิเนียม ความหนา 2 มม. รวมความหนา 4 มม. และยึดแผ่นโพลีที่มีความเหนียวและอ่อนตัวเพื่อช่วยกันการกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นทำแผ่นเกราะข้างลำตัวด้วยวิธีเดียวกันแต่มีขนาดเล็กกว่าและขนาด 3×10 จำนวน 2 ชิ้น จากการทดสอบโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สามารถป้องกันกระสุนในระดับ 3A กระสุนขนาด 9 มม. (น้ำหนักหัวกระสุน 124 แกรน) กระสุน.357 กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน (158 แกรน) กระสุน.44 แม็กนัม กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน (240 แกรน)

ต่อมาในปี 2550 พ.ต.ต.กฤษฎากรเชวงศักดิ์โสภาคย์ [สบ.3] วิทยาการจังหวัดตาก ได้จัดทำเสื้อเกราะพระเจ้าตาก โดยได้นำฟิล์มเอกซเรย์มาประกอบทำเสื้อเกราะกันกระสุนจากการทดสอบคุณภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนโดยใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์ 200 แผ่นนำมาเรียงซ้อนอัดกันจนแน่นใส่แผ่นอะลูมิเนียมด้านหน้าเกราะกันกระสุน และใส่แผ่นสแตนเลสด้านหลัง ผลทดสอบอยู่ในระดับ 2A ตามมาตรฐานการทดสอบ NIJ Standard 0101.04 กระสุนขนาด .38 สเปเชียล 9 มม. 11 มม..357

แมกนัม .357 เจาะเกราะ. 38 ซุปเปอร์.44 แมกนัมและเล็กยาว M16 A1 น้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัม

และในปีเดียวกัน สมประสงค์ภาษาประเทศ และคณะได้ทำการศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน 66 และเส้นใยพอลิเอทิลีนความแข็งแรงสูง แล้วทำการเคลือบสาร Shear Thickening Fluids น้ำหนัก 803+50 กรัม จำนวน 40 ชั้น/ตารางฟุต ในสภาวะเปียก จากผลการทดสอบได้ระดับ 2A ตามมาตรฐาน NIJ กระสุนขนาด .45ACP FMJ และค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Back Face Signature) หรือรอยยุบตัวของดินน้ำมันไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนผ้าทอที่เคลือบสาร Shear Thickening Fluids และผ้าชนิดอื่นไม่สามารถป้องกันกระสุนดังกล่าวได้ น้ำหนักประมาณ 4-4.5 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตตัวละ 2 หมื่นบาท

และในปีเดียวกัน สำนักงานการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการทหาร กระทรวงกลาโหมจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุนรักแผ่นดินที่ผลิตขึ้นจากโลหะสแตนเลส 304 ขนาด 12×12 นิ้ว ความหนา 2 มม. และอะลูมิเนียม ความหนา 2 มม. รวมความหนา 4 มม. และยึดแผ่นโฟมที่มีความเหนียวและอ่อนตัวเพื่อช่วยกันการกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นทำแผ่นเกราะข้างลำตัวด้วยวิธีเดียวกันแต่มีขนาดเล็กกว่าและขนาด 3×10 จำนวน 2 ชิ้น จากการทดสอบโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สามารถป้องกันกระสุนในระดับ 3A กระสุนขนาด 9 มม. (น้ำหนักหัวกระสุน 124 แกรน) กระสุน .357 กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน (158 แกรน) กระสุน.44 แมกนัม กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน (240 แกรน)

ในปี 2552 ธรรมนูญชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน โดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็งชนิดต่างๆ ทำการทดสอบ 3 ปัจจัย คือ แผ่นเหล็กกล้า S50C ซุปผิวแข็งด้วยเปลวไฟ แผ่นเหล็กกล้า K100เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC ด้วยกรรมวิธี CVD ความหนาฟิล์มแข็ง $10\mu\text{m}$ และแผ่นเหล็กกล้า K100เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiCN กรรมวิธี CVD ความหนาฟิล์มแข็ง $10\mu\text{m}$ ทดลองด้วยกระสุนปืนจริงตามมาตรฐาน NIJStandard-0101.06 ระดับ 2 ขนาดกระสุน 9 มม. (FMJ RN)จากผลการทดลองพบว่าเหล็กกล้าที่ทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC และ TiCN ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนได้ เนื่องจากวัสดุทั้งสองมีค่าความแข็งผิวที่สูงมากกว่าเหล็กถึง 12 เท่า จึงเกิดการแตกของแผ่นเหล็กเมื่อเกิดการชนปะทะของกระสุน ส่วนแผ่นเหล็กกล้า S50C ที่เพิ่มความแข็งแรงผิวเหล็กตามกระบวนการทางความร้อนพื้นฐานสามารถหยุดการทะลุของกระสุนได้ โดยเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 7.02 มม. แต่น้ำหนักรวมของเสื้อเกราะจะมีน้ำหนักที่สูง

และในปีเดียวกัน กฤษฎาการเขวงศักดิ์โสภากย์นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) พิสูจน์หลักฐาน กอง บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้วิจัยวัสดุติดกระจกหน้ารถและกระจกหน้าต่างด้านข้างเพื่อป้องกัน กระสุนปืนที่ทะลุกระจกทำอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้โดยประยุกต์ใช้วัสดุกันกระสุนที่มีน้ำหนักเบาทำจาก แผ่นพลาสติกใสปิดทับทั้งสองด้านด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีคาร์บอเนตซึ่งใช้เป็นแผ่นฟิล์มกรองแสง หรือแผ่นฟิล์มนิรภัยของกระจกรถยนต์ทั้งสองด้านเป็นโครงสร้างแบบแซนวิชหรือแบบกระดองปูแข็ง นอกอ้อมใน ใช้หลักการดูดซับพลังงานและการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับการกระเื่อมของน้ำแผ่นบัง กระสุนสามารถป้องกันกระสุนจากปืนพกขนาด .38, 9 มม. และ11 มม. กระสุนหัวมน

ในปีเดียวกัน ศิริลักษณ์ นิธิจรรยงค์ และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ ร่วมวิจัยกับหลายหน่วยงานผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงต้นแบบเป็นเสื้อเกราะแข็งที่ใช้แผ่นกัน กระสุนทำจากแผ่นเซรามิกและแผ่นโพลิเมอร์ HDPE (เม็ดพลาสติก InnoPlus HDPE) ซึ่งแผ่นเซรามิก ที่อยู่ด้านนอกส่วนแผ่นโพลิเมอร์คอมพอสิตจะอยู่ด้านในทำหน้าที่กระจายแรงและลดแรงกระแทก การทดสอบคุณภาพจากกรมพลาธิการตำรวจมีประสิทธิภาพการป้องกันภัยของเกราะบุคคลในระดับ 3 ตามมาตรฐาน NIJ (National Institute of Justice) ป้องกันกระสุนปืน 7.62 มม.ปืนเอ็ม-16 และ ปืนไรเฟิล ต้นทุนการผลิตประมาณ 30,000 บาทต่อชุด มีน้ำหนัก 10 กก. เบากว่าเสื้อเกราะที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันขณะที่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

ในปีเดียวกัน พ.ต.ท.กฤษฎาการเขวงศักดิ์โสภากย์ได้วิจัยวัสดุติดกระจกหน้ารถและกระจก หน้าต่างด้านข้างเพื่อป้องกันกระสุนปืนที่ทะลุกระจกทำอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้โดยประยุกต์ใช้วัสดุกัน กระสุนที่มีน้ำหนักเบาทำจากแผ่นพลาสติกใสปิดทับทั้งสองด้านด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ซึ่งใช้เป็นแผ่นฟิล์มกรองแสง หรือแผ่นฟิล์มนิรภัยของกระจกรถยนต์ทั้งสองด้านเป็นโครงสร้างแบบ แซนวิชหรือแบบกระดองปูแข็งนอกอ้อมใน เมื่อกระสุนกระทบแผ่นฟิล์มโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีความ เหนียวและยืดหยุ่นสูงจะเกิดการยืดและยุบตัวเพื่อรับกระสุนไว้ ส่วนบริเวณแกนกลางเป็นพลาสติกจะ กระจายแรงปะทะออกไปรอบๆโดยใช้หลักการดูดซับพลังงานและการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับการ กระเื่อมของน้ำแผ่นบังกระสุนสามารถป้องกันกระสุนจากปืนพกขนาด .38, 9 มม. และ11 มม. ซึ่ง มีลักษณะกระสุนหัวมน

ต่อมาในปี 2554 ศิริลักษณ์ นิธิจรรยงค์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ ได้ทำการต่อยอดวัสดุที่ใช้ทำเกราะกันกระสุนประกอบด้วยแผ่นกระจายแรงและแผ่นดูดซับ แรงซึ่งแผ่นกระจายแรงทำจากเซรามิกสซินโดลูมินานำมาหุ้มประกอบด้วยโลหะอะลูมิเนียมและเส้น ไยเคฟลาร์ความหนาแน่นสูงทำหน้าที่ดูดซับแรงและช่วยเก็บสะกิดไม่ให้เป็นอันตรายผลการทดสอบ จากกองพลาธิการและสรรพาวุธสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ระดับ 3A ตามมาตรฐาน NIJ มี ประสิทธิภาพการป้องกันกระสุน .44 แม็กนัม M855 และระดับ 3 ที่ยิงด้วยกระสุน 7.62 มม. เมื่อใช้ ร่วมกับเสื้อเกราะอ่อน 3A มีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม

ต่อมาในปี 2556 ธรรมนูญชาติ วันแต่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาชนิดของวัสดุในงานประดัยยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนโดยออกแบบการทดลองเชิงแพททอเรียล 22 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 อ้างอิงตามมาตรฐาน NIJStandard-0101.06ปัจจัยที่ทำการศึกษาประกอบด้วยปัจจัยด้านชนิดของวัสดุ และปัจจัยด้านการเสริมชั้นกาวอีพ็อกซีพัตตี้ จากผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุนระดับ 2 ขนาด 9 มม. และ .45 ACP ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าการใช้วัสดุในช่องทดสอบที่ 3 จะสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ดีที่สุด ประกอบด้วยเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ด้านหน้า 8 ชั้น คาร์บอนเคฟลาร์ จำนวน40 ชั้น และแผ่นเคฟลาร์ จำนวน 36 ชั้นน้ำหนักรวม 6.2 กิโลกรัม

และในปี 2558ธรรมนูญชาติ วันแต่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้พัฒนาหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานประดัยยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A-3. ตามมาตรฐานยุทธโธปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมซึ่งเป็นการวิจัยต่อเนื่องจากเรื่อง การประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานประดัยยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียวที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง ทำการศึกษาปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้คาร์บอนไฟเบอร์ไว้หน้าแผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ที่ส่งผลต่อการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ จากผลการทดลองปัจจัยด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุงานประดัยยนต์ที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A ด้วยกระสุนจริงขนาด .357 magnum ทดลองซ้ำ 6 ครั้ง พบว่า ปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์มีผลต่อการป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ในเสื้อเกราะกันกระสุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าการใช้วัสดุในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 จะสามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ได้ดีที่สุด ส่วนการศึกษาปัจจัยในด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 3 นั้นไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากความจำกัดด้านงบประมาณ

นอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันมีอนุสิทธิบัตรผลงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทำเสื้อเกราะกันกระสุนได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุนกันเองจากฟิล์มแอ็กสเรย์ในเสื้อเกราะพระเจ้าตาก จากโยแก้ว (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263, 2551)จากแผ่นเหล็กบวกกับแผ่นซับแรงต้านการหมุนของกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274, 2555)

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

ในเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการดำเนินงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในการศึกษาต่อ ยอดจากงานวิจัยในการหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื่อเกราะกันกระสุนอินทนิลป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน ทดสอบตามมาตรฐานยุทธโศปกรณ์กระทรวงกลาโหม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลอง และวิเคราะห์การทดลอง ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานวิจัย ดังนี้

3.1 การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง

เนื่องจากการศึกษาต่อยอดจากงานที่ผ่านมาของผู้วิจัยเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ดีที่สุดในการเลือกรูปแบบการวางชั้นวัสดุตามอนุสิทธิบัตรที่เหมาะสมให้สามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียล 2^2 เพื่อศึกษาผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง คือ ค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์ที่น้อยที่สุด ซึ่งค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์คือค่าการยุบตัวของเสื่อเกราะเข้าไปด้านในจากแรงกระแทกของกระสุนส่งผลให้เกิดอาการบลันท์ทรอมากกับผู้สวมใส่ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 จะกำหนดการยุบตัวเข้าไปไม่เกินกว่า 44 มิลลิเมตร การออกแบบการทดลองมีปัจจัยที่ควบคุม 2 ปัจจัย (Factor) คือ ปัจจัย A ปัจจัยด้านการวางแผนอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 มี 2 ระดับ (Level) ประกอบด้วยการวางแผนไว้ด้านหน้ากับวางแผนไว้ด้านหลัง กับปัจจัย B คือจำนวนชั้นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานประดัยยนต์เพื่อใช้ทำเสื่อเกราะกันกระสุน มี 2 ระดับคือ 36 ชั้น น้ำหนักรวม 3 กิโลกรัม/ตัว กับ 60 ชั้น น้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม/ตัว ดังตารางที่ 3-1 เนื่องจากปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัยที่สำคัญและส่งผลต่อค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์มาก การทดลองใน 1 เรพลีเคต (Replicate) ประกอบด้วย 3 เรพลีเคต หรือการทำซ้ำ 3 ครั้งต่อหนึ่งปัจจัยทั้งหมดจะมี 12 ค่า ตัวแปรควบคุมได้แก่ ขนาดอาวุธปืน ผู้ทดสอบ ระยะทดสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุน NIJ Standard-0101.04 และน้ำหนักรวมเสื่อเกราะกันกระสุนตามขอบเขตการทดลองไม่เกิน 4 กิโลกรัมแล้วนำผลการทดลองที่ได้ใส่ลงในตารางการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูล นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวาทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ตัวแปรที่ตรวจวัด คือค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์และทำการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของวัสดุหลังการทดสอบอีกครั้งเพื่อสนับสนุนผลการทดลอง

3.2 เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ ออกแบบการทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียล 2^2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวาจากผลการทดลองเบื้องต้นอันเกี่ยวกับการคัดเลือกปัจจัยที่จะศึกษาถึงค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์หรือค่าการยุบตัวของเสื่อเกราะที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยโดยอาศัยการทดลองอย่างสุ่มสมบูรณ์หรือการจำแนกทางเดียวการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวด้วยโปรแกรม Minitab R17 โปรแกรมลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ค่ากำลังการทดสอบที่มีค่ากำลังมากกว่า 0.95 (Power of test ; $1-\beta$) หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 3-1 ชนิดของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ปัจจัย B จำนวนชั้นคาร์บอนเคฟ ลาร์ในงานประดับยนต์	ปัจจัย A การวางแผ่นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250					
	ด้านหน้า			ด้านหลัง		
36 ^{ชั้น}	$a_1 b_1 1$	$a_1 b_1 2$	$a_1 b_1 3$	$a_2 b_1 1$	$a_2 b_1 2$	$a_2 b_1 3$
	ผลรวม			ผลรวม		
60 ^{ชั้น}	$a_1 b_2 1$	$a_1 b_2 2$	$a_1 b_2 3$	$a_2 b_2 1$	$a_2 b_2 2$	$a_2 b_2 3$
	ผลรวม			ผลรวม		

3.3 การจัดทำเสื่อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยการทดลอง

ในการจัดทำเสื่อเกราะกันกระสุนจะกำหนดจำนวนตามตารางที่ได้ออกแบบไว้สำหรับเก็บผลการทดลอง โดยจัดซื้อและจัดทำเสื่อเกราะกันกระสุนเพื่อศึกษาอิทธิพลของวัสดุที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุนตามปัจจัย โดยมีรายละเอียดการจัดทำเสื่อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยมีจำนวน 4 ตัว ปัจจัยในการทดลองประกอบด้วย 2 ระดับ (Level) ดังนี้

- ตัวที่ 1 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหน้า+ วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 36^{ชั้น} น้ำหนัก 3 กิโลกรัม
- ตัวที่ 2 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหลัง + วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 36^{ชั้น} น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

- ตัวที่ 3 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหน้า+ วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 60ชั้น น้ำหนัก 4 กิโลกรัม

- ตัวที่ 4 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหลัง + วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 60ชั้น น้ำหนัก 4 กิโลกรัม



รูปที่ 3.1 เสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลอง

3.4 หลักเกณฑ์การทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน

ในการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยข้างต้นด้วยกระสุนจริงมีการทดลองเบื้องต้น ณ กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ และทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลที่โรงงานวัตถุระเบิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกระทรวงกลาโหมจ. นครสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานยุโรปกรณีกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือมาตรฐาน NIJ Standard-0101.04 โดยแผนทดสอบทางขึ้นวิธี โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุโรปกรณีกระทรวงกลาโหม ใช้กระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN และ .45 ACP FMJ ซึ่งเป็นมาตรฐานของเสื้อเกราะอ่อนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเสื้อเกราะของตำรวจสหรัฐที่ใส่ปฏิบัติหน้าที่ สามารถกันกระสุนได้เกือบทุกชนิดยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง สามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ได้ดีส่วนลำดับการยิงทดสอบและตำแหน่งการยิงทดสอบจะดำเนินการตามหัวข้อการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ในบทที่ 2 ด้าน โดยผู้ควบคุมสนามยิงปืนกองพันทหารม้าที่ 18 หลักการทดลองด้วยกระสุนปืนจริงตามมาตรฐาน NIJ ที่ระยะ 5 เมตร ลำดับการยิง 1 ที่ 0องศาจำนวน1 นัดลำดับการยิง2 - 30 องศาจำนวน1 นัดลำดับการยิง3จำนวน1 นัด

3.5 การจัดทำสื่อเกราะกันกระสุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

หลังจากทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธโธปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้ข้อมูลด้านด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า จึงทำการเขียนแบบส่วนประกอบของสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลรุ่น 2 สร้างสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลตามปัจจัยที่เหมาะสม จำนวน 20 ตัว เพื่อนำไปทดสอบใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนโดยมีต้นทุนต่อตัวราคาต่ำมอใช้งานและทดสอบภาคสนามกับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการการประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อสามารถนำไปถึงการกำหนดนโยบายสู่ภาคปฏิบัติในการนำสื่อเกราะกันกระสุนไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นต้น

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ดีที่สุดในการเลือกรูปแบบการวางชั้นวัสดุตามอนุสิทธิบัตรที่เหมาะสมให้สามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียล 2^2 โดยมีผลการทดลองดังนี้

4.1 ผลการยิงทดสอบ

การทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียล 2^2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบโนวาในการทดสอบสื่อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยข้างต้นด้วยกระสุนจริงมีการทดลองเบื้องต้น ณ กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ อันเกี่ยวกับการคัดเลือกปัจจัยที่จะศึกษาถึงค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์หรือค่าการยุบตัวของสื่อเกราะที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือไม่ ทำการทดสอบตามมาตรฐานกระทรวงกลาโหมและมาตรฐานโดยใช้กระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN และ .40 S&W FMJ

- 1) เริ่มตั้งแต่การนำสื่อเกราะกันกระสุนไปพรมด้วยน้ำเป็นเวลา 15 นาที จนเปียกชุ่ม
- 2) ติดตั้งสื่อเกราะกันกระสุนกับชุดทดสอบ ดังรูปที่ 4-1
- 3) ทดสอบยิงกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN จำนวน 3 ซ้ำ ทดสอบยิงกระสุนขนาด .40 S&W FMJ จำนวน 3 ซ้ำ ตามตำแหน่งและลำดับการยิงดังรูปที่ 4-2
- 4) ตรวจสอบสื่อเกราะกันกระสุน บันทึกภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพดังรูปที่ 4-3
- 5) ตรวจสอบค่าชั้นการทะลุและบันทึกค่าดังรูปที่ 4-4

หลังจากการทดสอบด้วยกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN และ .40 S&W FMJ จากอุปกรณ์ยิงทดสอบมาตรฐานที่ไม่ใช่ปืนพกทั่วไป ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนตามมาตรฐาน มีผลดังนี้

ตารางที่ 4-1 ค่าเบล็คเฟชชิกเนเจอร์ของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด 9 มม.FMJ RN

ปัจจัย B จำนวนชั้นคาร์บอนเคฟ ลาร์ในงานประดัยยนต์	ปัจจัย A การวางแผนอนุมัติบัตรไทย เลขที่ 9250					
	ด้านหน้า			ด้านหลัง		
36 ^{ชั้น}	36	36	36	36	36	36
	ผลรวม			ผลรวม		
60 ^{ชั้น}	48	48	36	24	36	36
	ผลรวม			ผลรวม		

ตารางที่ 4-2ค่าเบล็คเฟชชิกเนเจอร์ของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด .40S&W FMJ

ปัจจัย B จำนวนชั้นคาร์บอนเคฟ ลาร์ในงานประดัยยนต์	ปัจจัย A การวางแผนอนุมัติบัตรไทย เลขที่ 9250					
	ด้านหน้า			ด้านหลัง		
36 ^{ชั้น}	12	12	12	12	12	12
	ผลรวม			ผลรวม		
60 ^{ชั้น}	12	12	12	12	12	12
	ผลรวม			ผลรวม		



รูปที่ 4-1 ติดตั้งเสื้อเกราะกันกระสุนกับชุดทดสอบ



รูปที่ 4-2 ทดสอบยิงกระสุน



รูปที่ 4-3ตรวจสอบเสื้อเกราะกันกระสุน



รูปที่ 4-4ตรวจวัดค่าชั้นการทะลุ

4.2 การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ

เมื่อทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนเบื้องต้น ณ กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ก็ใช้การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพในการเปรียบเทียบแบบพหุคูณซึ่งจะแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของคู่ปัจจัย การวิเคราะห์ผลทางกายภาพโดยพิจารณาจากผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่เกิดจากแรงดันของกระสุน ดังรูปที่4-5, 4-6ซึ่งจากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการวางแผนไว้ด้านหน้ากับวางแผนไว้ด้านหลังมีผลที่ต่างกันซึ่งข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดสรุปได้ว่าการวางแผนไว้ด้านหลังในการทดลองที่ 2 และ 4 จะมีการเสียหายจากผลของค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่ต่ำใกล้เคียงกัน โดยในการทดลองที่ 4 จะมีการเกิดความเสียหายที่น้อยสุดจึงสันนิษฐานว่าค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่เกิดขึ้นจึงน่าจะต่ำสุดเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ตามขนาดกระสุนจะเห็นได้ว่าค่าชั้นการทะลุกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN ตัวที่ 1 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหน้า วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 36ชั้น และตัวที่ 2 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหลัง วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 36ชั้น มีค่าชั้นการทะลุที่สูงทั้งสองแบบส่วนตัวที่ 3 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหน้า วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 60ชั้น และตัวที่ 4 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 ไว้ด้านหลัง วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 60ชั้น มีค่าชั้นการทะลุที่น้อยกว่าชัดเจน โดยเฉพาะตัวที่ 4 จะมีการป้องกันภัยคุกคามได้ดีมีค่าชั้นการทะลุที่ต่ำทั้งในกระสุนขนาด 9 มม. และ .40S&W FMJ ซึ่งสามารถคาดการณ์ว่าการเกิดค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์จะต่ำที่สุดเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในการทดลองนี้จะมีน้ำหนักที่มากที่สุดในการทดลองเช่นกันซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัม/แผ่น เมื่อทำการประกอบเข้ากับเสื้อเกราะกันกระสุนครบชุดจะมีน้ำหนักประมาณ 4

กิโลกรัม/ตัว แต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพดงนั้นวัสดุทดสอบในการทดลองที่ 4 สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2เพื่อใช้ในการทำงานจริงได้



รูปที่ 4-5ลักษณะทางด้านกายภาพการวางแผนไว้ด้านหน้า



รูปที่ 4-6ลักษณะทางด้านกายภาพการวางแผนไว้ด้านหลัง

4.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสม

จากผลการทดลองแบบแฟกทอเรียล 2^2 เพื่อศึกษาผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง คือ ค่าเบสลิคเฟซซิกเนเจอร์ที่น้อยที่สุด ออกแบบการทดลองมี

ปัจจัยที่ควบคุม 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการวางแผนอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 2 ระดับ ประกอบด้วย การวางแผนไว้ด้านหน้ากับวางแผนไว้ด้านหลังกับปัจจัยด้านจำนวนชั้นคาร์บอนเคฟลาร์ ในงานประดัยยนต์เพื่อใช้ทำเสื่อเกราะกันกระสุน มี 2 ระดับคือ 36 ชั้น น้ำหนักรวม 3 กิโลกรัม/ตัว กับ 60 ชั้น น้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม/ตัว

จากผลการทดลองกระสุนขนาด 9 มม.พบว่าค่า P-Value = 0.330รูปที่ 4-7และผลการทดลองกระสุนขนาด .40S&W FMJ พบว่ามีค่า P-Value = 0.541รูปที่ 4-8ซึ่งทุกปัจจัยมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 (ความเชื่อมั่น 95%) ทำให้สรุปผลได้ว่าการวางแผนไว้ด้านหน้ากับวางแผนไว้ด้านหลัง (A) ไม่มีผลต่อการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและปัจจัยด้านจำนวนชั้นวัสดุในงานประดัยยนต์ (B) ก็ไม่มีผลต่อการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์สูงเช่นกัน จึงสรุปผลได้ว่าข้อมูลทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและจากข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-sq) มีค่าเท่ากับ 33.33% ในกระสุนขนาด 9 มม. และ 12.78% ในกระสุนขนาด .40S&W FMJก็ชี้ตรงกันว่าสมการถดถอยสามารถอธิบายตัวแปรตอบสนองได้น้อยนอกจากนั้นแล้วก็ทำการตรวจสอบการทดลองว่าข้อมูลน่าเชื่อถือและมีการกระจายตัวมาน้อยเพียงไร โดยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด 3 ข้อ ตามทฤษฎีของมอนโกเมอร์รี่ปรากฏว่าข้อมูลในการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมดนั้นหมายความว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมีการกระจายตัวของข้อมูลแบบปกติ มีความเสถียรของความแปรปรวนโดยไม่พบรูปแบบการกระจายตัวที่ผิดปกติ และมีความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้างข้อมูลเป็นอิสระต่อกันดังนั้นการตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล (NormalDistributed) ของส่วนตกค้าง ในรูปที่ 4-9รูปที่ 4-10พบว่าค่าของส่วนตกค้างมีการกระจายไปตามแนวเส้นตรง แต่จะมีจุดที่ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันและข้อมูลที่ไ้มีแนวโน้มอยู่ในแนวเส้นตรงจึงประมาณได้ว่าค่าของส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ ต่อมาเป็นการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน (Variance Stability) เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากแบบจำลองการถดถอย(Fitted Value) จะพบว่าการกระจายตัวของค่าเศษเหลือในแต่ละย่านของข้อมูลไม่พบรูปแบบการกระจายตัวที่ผิดปกติ และมีการกระจายแบบสุ่มรอบค่าศูนย์ และสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูล (Independent)พบว่ามีการกระจายตัวของส่วนตกค้างมีแนวโน้มความเป็นอิสระต่อกันและไม่สามารถทำนายรูปแบบได้อย่างแน่นอน

Source	DF	SS	MS	F	P
Respond	3	576	192	1.33	0.330
Error	8	1152	144		
Total	11	1728			

S = 12 R-Sq = 33.33% R-Sq(adj) = 8.33%

Level	N	Mean	StDev	Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
12	2	48.00	16.97	+-----+-----+-----+-----+ (-----*-----)
24	2	36.00	0.00	(-----*-----)

รูปที่ 4-7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN


Results for: Worksheet 2

One-way ANOVA: panel versus Respond


Source	DF	SS	MS	F	P
Respond	2	221	110	0.66	0.541
Error	9	1507	167		
Total	11	1728			

S = 12.94 R-Sq = 12.78% R-Sq(adj) = 0.00%

รูปที่ 4-8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากการทดลองกระสุนขนาด.40S&W FMJ



รูปที่ 4-9 ผลการกระจายตัวจากการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN



รูปที่ 4-10 ผลการกระจายตัวจากการทดลองกระสุนขนาด .40 S&W FMJ

4.4 การทดสอบตามมาตรฐานกลาโหม

การทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียล 2^2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวา จากผลการทดลองเบื้องต้นอันเกี่ยวกับการคัดเลือกปัจจัยที่จะศึกษาถึงค่าแบล็คเพชชีกเนเจอร์หรือค่าการยุบตัวของเสื้อเกราะที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือไม่ การทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยด้วยกระสุนจริง ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม จ.นครสวรรค์โดย พลตรี ทินกร รังสิวัฒน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอนุญาตเข้าไปทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุนได้ที่แผนกทดสอบทางชิปนวิธิ ผู้นำการทดสอบ นาวาอากาศโทพรพล อาจคำพันธ์ ร้อยตรียุทธศาสตร์ คำสุพรหม จ่าสิบเอกศีกฤทธิ ผดุงพันธ์ จ่าสิบเอกชินวรซ์ ชินะกุล และคณะผู้ทดสอบ ทำการทดสอบตามมาตรฐานกระทรวงกลาโหมและมาตรฐาน NIJStandard-0101.04 โดยมีขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้

- 1) เริ่มตั้งแต่การนำเสื้อเกราะกันกระสุนไปพรมด้วยน้ำเป็นเวลา 15 นาที จนเปียกชุ่ม ดังรูปที่ 4-1
- 2) ทดสอบค่าการยุบตัวของดินสังเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังรูปที่ 4-2
- 3) ติดตั้งเสื้อเกราะกันกระสุนกับชุดทดสอบ ดังรูปที่ 4-3
- 4) ทดสอบยิงกระสุนขนาด 9 ม.ม. FMJ RN ความเร็ว 341 เมตร/วินาที ± 9.1 เมตร/วินาที จากอุปกรณ์ยิงทดสอบมาตรฐานที่ไม่ใช่ปืนพกทั่วไป ตรวจวัดค่าความเร็วด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนตามมาตรฐาน ปรับความเร็วกระสุนเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน
- 5) ยิงกระสุนขนาด 9 ม.ม. FMJ RN จำนวน 3 ซ้ำ ตามตำแหน่งและลำดับการยิง บันทึกความเร็วกระสุนดังรูปที่ 4-4

6) ตรวจสอบสื่อเกราะกันกระสุน บันทึกภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพดังรูปที่ 4-5

7) ตรวจวัดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์และบันทึกค่าดังรูปที่ 4-6

8) ทดสอบยิงกระสุนขนาด .45 ACPFMJ ความเร็ว 256 เมตร/วินาที ± 9.1 เมตร/วินาที จากอุปกรณ์ยิงทดสอบมาตรฐานที่ไม่ใช่ปืนพกทั่วไป ตรวจวัดค่าความเร็วด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนตามมาตรฐาน ปรับความเร็วกระสุนเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน

5) ยิงกระสุนขนาด .45 ACPFMJ จำนวน 3 ซ้ำ ตามตำแหน่งและลำดับการยิง บันทึกความเร็วกระสุน

6) ตรวจสอบสื่อเกราะกันกระสุน บันทึกภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพ

7) ตรวจวัดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์และบันทึกค่า

หลังจากการทดสอบด้วยกระสุนขนาด 9 ม.ม. FMJ RN และ .45 ACPFMJ จากอุปกรณ์ยิงทดสอบมาตรฐานที่ไม่ใช่ปืนพกทั่วไป ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนตามมาตรฐาน มีผลดังนี้

ตารางที่ 4-3ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด 9 ม.ม. FMJ RN

ปัจจัย B จำนวนชั้นคาร์บอนเคฟ ลาร์ในงานประดับยนต์	ปัจจัย A การวางแผนอนุมัติบัตรไทย เลขที่ 9250					
	ด้านหน้า			ด้านหลัง		
36 ชั้น	0	0	0	0	0	0
	ผลรวม			ผลรวม		
60 ชั้น	18.60	17.80	21.30	7.40	11.30	10.30
	ผลรวม			ผลรวม		

ตารางที่ 4-4ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด .45 ACP FMJ

ปัจจัย B จำนวนชั้นคาร์บอนเคฟ ลาร์ในงานประดับยนต์	ปัจจัย A การวางแผนอนุมัติบัตรไทย เลขที่ 9250					
	ด้านหน้า			ด้านหลัง		
30 ชั้น	0	0	0	0	0	0
	ผลรวม			ผลรวม		
60 ชั้น	15.20	16.80	15.40	7.30	5.70	5.90

	ผลรวม	ผลรวม
--	-------	-------



รูปที่ 4-11 นำเสื้อเกราะกันกระสุนไปพรมด้วยน้ำ



รูปที่ 4-12 ทดสอบค่าการยุบตัวของดินสังเคราะห์



รูปที่ 4-13ติดตั้งเสื้อเกราะกันกระสุนกับชุดทดสอบ



รูปที่ 4-14ยิงกระสุนจริงตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วกระสุนตามมาตรฐาน



รูปที่ 4-15ตรวจสอบเสื้อเกราะกันกระสุน



รูปที่ 4-16 ตรวจวัดค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์และบันทึกค่า

เมื่อทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล ณ โรงงานวัดละเบิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหมจ.นครสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธโปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาโหมหรือมาตรฐาน NIJ Standard-0101.04 โดยแผนทดสอบทางซีปนวิธี ค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์ของปัจจัยต่างๆในการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. FMJ RN ตัวที่ 1 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 30 ชั้น น้ำหนัก 3 กิโลกรัมและตัวที่ 2 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 30 ชั้น น้ำหนัก 3 กิโลกรัม มีค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์ที่ 0 ส่วน ตัวที่ 3 เสริมชั้นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 วัสดุคาร์บอนเคพลาร์ 60 ชั้น น้ำหนัก 4 กิโลกรัมมีค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์ 18.60 17.80 21.30 7.40 11.30 10.30 ซึ่งทั้งหมดไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 44 มม. จึงผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A กระสุนขนาด 9 มม. และ .45 ACP ซึ่งเป็นมาตรฐานของเสื้อเกราะของตำรวจสหรัฐที่ใส่ปฏิบัติหน้าที่ สามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟชชีกเนเจอร์ได้ดี

4.5 การจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

หลังจากทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธโปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้ข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า จึงทำการเขียนแบบส่วนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิลรุ่น 2 สร้างเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิลตามปัจจัยที่เหมาะสม จำนวน 10 ตัว เพื่อนำไปทดสอบใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนโดยมีต้นทุนต่อตัวราคาต่ำมอใช้งานและทดสอบภาคสนามกับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการการประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อ

สามารถนำไปถึงการกำหนดนโยบายสู่ภาคปฏิบัติในการนำเสื้อเกราะกันกระสุนไปใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นต้น



รูปที่ 4-17 การจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุน



รูปที่ 4-18 การประกอบเสื้อเกราะกันกระสุน



รูปที่ 4-19 เสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อมอบใช้งานกับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองแบบแฟกทอเรียล 2² การทดลองมีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการวางแผน อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 2 ระดับประกอบด้วย การวางแผนไว้ด้านหน้ากับวางแผนไว้ด้านหลังกับ

ปัจจัยด้านจำนวนชั้นคาร์บอนเคลียร์ในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง คือ ค่าเบี่ยงเบนค่าเบี่ยงเบนเชิงลบที่น้อยที่สุด

ผลการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. และ .40 S&W FMJ ณ กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ใช้การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพในตัวที่ 4 จะมีการป้องกันภัยคุกคามได้ดีมีค่าชั้นการทะลุที่ต่ำทั้งในกระสุนขนาด 9 มม. และ .40 S&W FMJ ซึ่งสามารถคาดการณ์ว่าการเกิดค่าเบี่ยงเบนเชิงลบจะต่ำที่สุดเช่นกัน

และจากผลการทดลองกระสุนขนาด 9 มม. พบว่ามีค่า P-Value = 0.330 และผลการทดลองกระสุนขนาด .40 S&W FMJ พบว่ามีค่า P-Value = 0.541 ซึ่งทุกปัจจัยมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 (ความเชื่อมั่น 95%) ทำให้สรุปผลได้ว่าการวางแผนไว้ด้านหน้ากับวางแผนไว้ด้านหลัง (A) ไม่มีผลต่อการเกิดค่าเบี่ยงเบนเชิงลบสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและปัจจัยด้านจำนวนชั้นวัสดุในงานประดับยนต์ (B) ก็ไม่มีผลต่อการเกิดค่าเบี่ยงเบนเชิงลบสูงเช่นกัน จึงสรุปผลได้ว่าข้อมูลทั้งสองไม่มีอันตรกิริยาต่อกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากนั้นนำค่าที่เหมาะสมที่สุดนำไปทำการทดสอบ ณ โรงงานวัดพระเปิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกระทรวงกลาโหมจ.นครสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธโธปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือมาตรฐาน NIJ Standard-0101.04 โดยแผนทดสอบทางขึ้นวิธี ผลการทดลองมีค่าเบี่ยงเบนเชิงลบของปัจจัยต่างๆ มีค่าเบี่ยงเบนเชิงลบ 18.60 17.80 21.30 7.40 11.30 10.30 ซึ่งทั้งหมดไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 44 มม. จึงผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A กระสุนขนาด 9 มม. และ .45 ACP ซึ่งเป็นมาตรฐานของเสื้อเกราะของตำรวจสหรัฐที่ใส่ปฏิบัติหน้าที่ สามารถป้องกันการเกิดค่าเบี่ยงเบนเชิงลบได้ดี

หลังจากทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธโธปกรณ์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมจะได้ข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจึงทำการเขียนแบบส่วนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิลรุ่น 2 สร้างเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิลตามปัจจัยที่เหมาะสม จำนวน 10 ตัว เพื่อนำไปทดสอบใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนต่อไป

5.2 อภิปรายผล

เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดลองในปัจจัยที่ดีที่สุดในการทดสอบกับงานวิจัยอื่น ๆ จะมีผลดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเสื้อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์ ที่ป้องกันกระสุนได้ใน ระดับ 2A สอดคล้องกับสมประสงค์ ภาษาประเทศ (2550) และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเสื้อเกราะกันกระสุนเคลียร์อย่างเดียวยที่สามารถป้องกันกระสุน .357 ได้เพียง 15% เท่านั้นสอดคล้องกับ Chocron (2010) ส่วนด้านน้ำหนักเสื้อเกราะกันกระสุนนั้นจะมีน้ำหนักที่

เบากว่าเสื้อเกราะกันกระสุนจากสำนักงานการอาชีวศึกษา เพราะเสื้อเกราะกันกระสุนจากสำนักงานการอาชีวศึกษาจะใช้โลหะทั้งหมด โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุน ระดับ 3A เท่ากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ฟิล์มเอกซเรย์มาประกอบทำเสื้อเกราะกันกระสุนที่การป้องกันกระสุนระดับ 3A เสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลองนี้จะมีน้ำหนักที่เบากว่าประมาณ 2-3 กิโลกรัม เพราะเสื้อเกราะกันกระสุนที่ใช้ฟิล์มเอกซเรย์ถ้าต้องการป้องกันกระสุน ในระดับ 3A ต้องนำแผ่นอะลูมิเนียมมาเพิ่มไว้ด้านหน้าอีกชั้นตามงานของ กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ (2550) ในด้านต้นทุนวัสดุเปรียบเทียบกับ ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ (2554) เสื้อเกราะกันกระสุนของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะมีราคาที่สูงกว่าประมาณ 3 เท่า แต่จะมีน้ำหนักที่เบากว่ามากประมาณ 1-2 กิโลกรัมที่ประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุน ระดับ 3A เท่ากัน ส่วนเสื้อเกราะกันกระสุนจากไยประดิษฐ์ก็ยังมีต้นทุนราคาวัสดุที่สูงกว่าสมประสงค์ ภาษาประเทศ (2550) ประมาณ 2 เท่า

5.2 ข้อเสนอแนะ

ทำการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนให้สามารถป้องกันกระสุนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ระดับ 3 ระดับ 3A ที่มีน้ำหนักที่เบาและมีราคาต้นทุนต่ำ

บรรณานุกรม

- กฤษฎากร เขวงศักดิ์โสภาคย์. แผ่นบังกระสุนฝีมือตำรวจไทย. เดลินิวส์ 18 กันยายน 2552 ; หน้า 12
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. (2557). ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561). เพชรบูรณ์:สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์.
- กัลยาวันิชย์บัญชา. 2546. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- กัลยา วันิชย์บัญชา. สถิติสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
- คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552. เสือเกราะอาชีวะ. แหล่งที่มา : <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=71854>, [14 สิงหาคม 2558]
- ชุมพลเสมารักษ์. 2552. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา. วารสารวิทยาศาสตร์. 10(1) : 97-104.
- ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์. 2548. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1806. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์. 2552. เสือเกราะบางระจัน. แหล่งที่มา : http://www.bangrajun.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=46, [14 สิงหาคม 2558]
- ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. พิมพ์ลักษณ์กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2551.
- ธณิศวรร บัญแข็ง. 2550. สถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2550. แหล่งที่มา: <https://www.gotoknow.org/posts/150915>, [14 สิงหาคม 2558]
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. 2554. การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสือเกราะกันกระสุน. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 13(1) : 40-45.

- ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.2556. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2^2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 21(1) : 1-8.
- ธรรมนูญชาติ วันแต่ง. 2556. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3-3A.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
- ธรรมนูญชาติ วันแต่ง. 2557. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ธรรมนูญชาติ วันแต่ง. 2558. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์ต่ำ. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558; ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช.
- ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ. ไทยรัฐ 3 กันยายน 2556 ; หน้า 15.
- นวัตกรรมใหม่เสื้อเกราะกันกระสุนภูมิใจฝีมือคนไทย. เดลินิวส์ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ; หน้า 20
- บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545.
- บุญชม ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 2547.
- บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์. 2549.
- บุญรักษ์ กาญจนวรวณีย์. 2554.เคฟลาร์. แหล่งที่มา :
http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=1611&Itemid=9, [27 มกราคม 2556]
- ปารเมศ ชูติมา.การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
- ปิยะ ต๊ะวิชัย.2557.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย, กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ.
- พรชัย คล้ายยา. 2551. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- พลาม พรหมจำปา. 2555. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ศิริชัย กาญจนวาสี.การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย. พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

- ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมบัติ ท้ายเรือคำ. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2546.
- สมประสงค์ ภาษาประเทศ และคณะ. 2550. การศึกษาการผลิตสื่อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ - ระยะที่ 1 ศึกษาเส้นใยและโครงสร้างที่เหมาะสมในการผลิตสื่อเกราะกันกระสุน, วารสาร 33 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: 80-84.
- สมประสงค์ เสนารัตน์. 2557. การวิเคราะห์เปรียบเทียบโปรแกรม R, Instat และ SPSS: กรณี ANOVA. แหล่งที่มา : http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/assumption&proof/ANOVA_by_R.pdf, [20 มกราคม 2557]
- สุพินท์ สมิตเกษตริน. 2550. สื่อเกราะกันกระสุน ตอนที่ 1. นิตยสารยุทธโศภ. 115(4) :39-44.
- สุพินท์ สมิตเกษตริน. 2550. สื่อเกราะกันกระสุน ตอนที่ 2. นิตยสารยุทธโศภ. 116 (1) :79-85.
- สุรวรรณ ลิมส์พันธ์. 2546. สื่อเกราะกันกระสุน. นิตยสารนาวิกศาสตร์. 12 :8-9.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ. 2552. สื่อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์. แหล่งที่มา : <http://www.naewna.com/news.asp?ID=114829>, [19 สิงหาคม 2552]
- เอ็กซ์พลอร์ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ. 2556. สื่อเกราะกันกระสุนอินทนิล. แหล่งที่มา : <http://thai-explore.net/watch.php?w=bWVkaWEExOTAY>, [20 ธันวาคม 2556]
- _____. เส้นใยอะรามิด : เคฟลาร์. [online]. 2554. แหล่งที่เข้าถึง: http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=36&limit=1&limitstart=1, [14 กรกฎาคม 2554]
- _____. สื่อเกราะรุ่นพระเจ้าตาก. [online]. 2552. แหล่งที่เข้าถึง: <http://www.aithaikid.com/armor.htm>. [11 กันยายน 2552]
- _____. สื่อเกราะรุ่นพระเจ้าตาก. [online]. 2552. แหล่งที่เข้าถึง: <http://www.aithaikid.com/armor.htm>. [11 สิงหาคม 2558]
- _____. สื่อเกราะอาชีวะ. [online]. 2550. แหล่งที่เข้าถึง: <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=71854>. [29 ตุลาคม 2555]
- _____. เอ็มเทค ปตท. และ ม.มหิดล ร่วมเปิดตัวสื่อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูง. [online]. 2552. แหล่งที่

- เข้าถึง:http://www.bangkokbiznews.com/home/news/it/innovation/2009/01/30/news_11859.php. [19 สิงหาคม 2558]
- _____. เอ็มเทคมอบเสื้อเกราะกันกระสุนให้กองทัพ. [online].2554.แหล่งที่เข้าถึง:<http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000010097>, [29 ตุลาคม 2555]
- _____. การทดสอบเสื้อเกราะพระเจ้าตาก กันกระสุน M16 A1. [online].2552.แหล่งที่เข้าถึง:http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=9952. [29 ตุลาคม 2555]
- _____. การทดสอบและตรวจวัดค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์.[online].2554.แหล่งที่เข้าถึง:<http://www.ondutygear.com/armor-express-armor-shoot.html>, [27 มกราคม 2554]
- _____. การออกแบบการทดลอง.[online].2557.แหล่งที่เข้าถึง:http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2553/enin20453as_ch2.pdf, [20 มกราคม 2557]
- _____. คาร์บอนไฟเบอร์&คาร์บอนเคฟลาร์.[online].2554.แหล่งที่เข้าถึง:www.fcciracing.com/TipsModifies/show.php?id=122, [27 มกราคม 2554]
- _____. คาร์บอน-ไฟเบอร์ คาร์บอน-เคฟลาร์.[online].2554.แหล่งที่เข้าถึง: : <http://www.lancer-club.net/forum/index.php?topic=39851.0>, [27 มกราคม 2554]
- _____. บลันท์ ทรอมมา.[online].2554.แหล่งที่เข้าถึง:<http://www.pinnaclearmor.com>, [27 มกราคม 2554]
- _____. สักทบทวนชีพิตเจ้าหน้าทีปะทะคนร้ายตายไม่ได้ใส่เกราะ. [online].2554.แหล่งที่เข้าถึง:<http://www.thairath.co.th/content/region/216590>, [29 ตุลาคม 2555]
- _____. การวิเคราะห์ความแปรปรวน. [online].2557.แหล่งที่เข้าถึง:app.eng.ubu.ac.th/~edocs/f20080528Sombat28.doc. [24 กุมภาพันธ์ 2557]
- _____. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA). [online].2557.แหล่งที่เข้าถึง:netra.lpru.ac.th/...proof/4การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว.doc. [24 กุมภาพันธ์ 2557]
- Bilisik, K., & Korkmaz, M. "Multilayered and Multidirectionally-stitched aramid Woven Fabric Structures: Experimental Characterization of Ballistic Performance by

- Considering the Yarn Pull-out Test.” **Textile Research Journal**, 80 (16) 2010: 1697-1720.
- Chocron, Sidney, Figueroa, Eleonora, King, Nikki, Kirchdoerfer, Trenton, Nicholls, Arthur E., Sagebiel, Erick, Weiss, Carl, Freitas, Christopher J. “Modeling and validation of full fabric targets under ballistic impact, **COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY**, 70(13) 2010: 2012-2022.
- Grujicic M., Glomski P. S., He T., Arakere G., Bell W. C., and Cheeseman B. A. 2009. “Material Modeling and Ballistic-Resistance Analysis of Armor-Grade Composites Reinforced with High-Performance Fibers. **Journal of Materials Engineering and Performance**, 18 (9) : 1169-1182.
- L.A. Dobrzanski , A. Pusz , A.J. Nowak. 2009. “The effect of micropores on output properties of laminate materials with assumed medical implantation, **Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering**, 37(2) : 408-415.
- Lee, H. P., Gong, S. W. (2010). “Finite element analysis for the evaluation of protective functions of helmets against ballistic impact, **Computer Method in Biomechanics and Biomedical Engineering**, 13 (5) : 537-550.
- Li, X., Cao, H. L., Gao, S., Pan, F. Y., Weng, L. Q., Song, S. H., Huang, Y. D. 2008. “Preparation of body armour material of Kevlar fabric treated with colloidal silica nanocomposite, **PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES**, 37(5) : 223-226.
- Lin Chia-Chang., Huang Chao-Chiung., Chen You-Liang., Lou Ching-Wen., Lin Chin-Mei. and Hsu Chan-Hung. 2008. “Ballistic-resistant stainless steel mesh compound nonwoven fabric. **Fibers and Polymers**, 9 (6) : 761-767.
- Lou Ching-Wen., Lin Ching-Wen., Hsu Chan-Hung., Chen Jin-Mao., Lin Jia-Horng., & Meng, Hsien-Hui. 2008. “Process and bullet-resistant buffer effect of an elastic cushioning structure made of polyamide non-woven fabric and chloroprene rubber. **Textile Research Journal**, 78 (3) : 258-263.
- Michael B. Mukasey, Jeffrey L. Sedgwick and David W. Hagy. 2008. “Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 . Washington : National

Institute of Justice. Available Source :
<http://nist.gov/oles/upload/ballistic.pdf>, December 17, 2013.

Montgomery, D.C. **Design and Analysis of Experiments**. 5th ed. New York : John Wiley & Sons. 2001.

Roger E. Kirk. **Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences**. Belmont, California : Brooks/Cole Publishing Company. 1968.

Sarawut Rimdusit, Somsiri Pathomsap¹, Pornnapa Kasemsiri¹, Chanchira Jubsilp and Sunan Tiptipakorn. 2011. KevlarTM Fiber-Reinforced Polybenzoxazine Alloys for Ballistic Impact Applications. **Engineering Journal**, 15 : 23-39.

Somsiri Pathomsap, Tharathon Mongkhonsi, Kuljira Sujirote, & Sarawut Rimdusit. 2006. **Development of Light Weight Ballistic Armor from Polybenzoxazine Alloys and KevlarTM Fiber**. 4th Thailand Materials Science Technology Conference. Thailand.

Soykasap, O., Colakoglu, M. (2010). Ballistic Performance of a Kelvar-29 Woven Fiber Composite Under Varied Temperatures. **Mechanics of Composite Materials**, 46 (1) : 35-42.

Tham, C. Y., Tan, V. B. C., Lee, H. P. (2008). Ballistic impact of a KEVLAR[®] helmet: Experiment and simulations, **INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING**, 35(5) : 304-318.

ภาคผนวก

ภาคผนวก

รูปภาพการทดสอบ



รูปที่ ก-1 สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมืองสำหรับการทดสอบ



รูปที่ ก-2 การจัดเตรียมเสื้อเกราะกันกระสุนและตำแหน่งการวางเพื่อยิงทดสอบ



รูปที่ ก-3 อาวุธปืนที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ ก-4 การยิงทดสอบที่ระยะ 5 เมตร



รูปที่ ก-5 การตรวจสอบตำแหน่งที่ทำการยิงทดสอบ



รูปที่ ก-6 การเก็บหัวกระสุนตามลำดับหลังยิงทดสอบ



รูปที่ ก-7 การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนหลังยิงทดสอบ



รูปที่ ก-8 โรงงานวัตถุระเบิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร



รูปที่ ก-9 การเตรียมให้เปียกชุ่ม



รูปที่ ก-10 การทดสอบการยุบตัวของวัสดุ



รูปที่ ก-11 การติดตั้งเส้นเกราะกับวัสดุรองรับ



รูปที่ ก-12 การเตรียมชุดวัดความเร็วกระสุน



รูปที่ ก-13 การยิงทดสอบตามมาตรฐาน



รูปที่ ก-14 การตรวจวัดค่าการยุบตัว



รูปที่ ก-15 การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ

ภาคผนวก ข

การสร้างแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์



รูปที่ ข-1การเตรียมวัสดุแผ่นกระเบื้องกระสุน



รูปที่ ข-2 การตัดแผ่นเกราะกันกระสุนให้ได้ขนาด



รูปที่ ข-3 การทากาวอีพ็อกซีพัตต์ลงบนแผ่นเกราะกันกระสุนให้ทั่วแผ่น



รูปที่ ข-4 แผ่นเกราะกันกระสุนสำเร็จ



รูปที่ ข-5 นำแผ่นเกราะกันกระสุนประกอบไว้แผ่นหน้าสุดในเสื้อเกราะกันกระสุน

ภาคผนวก ค


เอกสารเผยแพร่งานวิจัย



รูปที่ ค-1เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2561




ภาพที่ ค.2การนำเสนอผลงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 กับผู้สนใจ



ภาพที่ ค.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย สื่อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 บน Google+



ภาพที่ ค.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย สื่อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 บน Youtube



ภาพที่ ค.5การเผยแพร่ผลงานวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล รุ่น 2 บน Facebook webpage



ภาพที่ ค.6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อ อาจารย์ ม.ราชภัฏโคราชผลงานแจ้งประดิษฐ์"เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล"ต้นทุนต่ำ วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 : หน้า 15.



ภาพที่ ค.7 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หัวข้อ อาจารย์ ราชภัฏเพชรบูรณ์มอบเสื้อเกราะกันกระสุน ให้เจ้าหน้าที่ตร.วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561



ภาพที่ ค.8หนังสือพิมพ์แนวหน้า หัวข้อ ราชภัฏเพชรบูรณ์แจ้ง! ทำเสื้อเกราะได้ ต้นทุนแค่8,000บาท
มอบให้ตร.ลงใช้งาน วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561



ภาพที่ ค.9ข่าวช่อง 7 หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มอบเสื้อกันกระสุนให้ตำรวจวันที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2561



ภาพที่ ค.10สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเสื้อเกราะกัน
กระสุน ผลงานวิจัยของอาจารย์ ให้ตำรวจเพชรบูรณ์วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561



ภาพที่ ค.10สำนักข่าว INN news หัวข้อ สุดเจ๋งมรก.เพชรบูรณ์ทำเสื้อกันกระสุนฝีมือคนไทยวัน
พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาคผนวก ง

ใบรับรองการป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุโรปกรณี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่รับ... ๑๕๐ / ๖๖
วันที่... ๒๖ กพ ๒๕๖๑
เวลา... ๑๕.๐๖ น.



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เลขรับ... ๕๘/๒
วันที่... ๒๕ กพ ๖๑
เวลา... ๑๕.๒๔ น.

ที่ กท ๐๒๐๖.๑๒/ ๑๘๖

โรงงานวัดสระเบ็ดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 ๖๐๑๓๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน ครั้งที่ ๒

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกผลการทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ขอรับการสนับสนุนการทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน ครั้งที่ ๒ ณ โรงงานวัดสระเบ็ดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

โรงงานวัดสระเบ็ดทหารฯ ขอส่งผลการทดสอบฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน อธิการบดี

๑. โกธานต์ ชูรังษิ์พงศ์
เกษม ชาติพิทยอด
เป็นเอกฯ กับ กระสุน สีที่ ๖

๒. เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

๓. เห็นความชอบ/แจ้ง ดร.ธีระชัย พลตรี ท. วิรัตน์
ดร.ธีระชัย (ทินกร รังสิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงงานวัดสระเบ็ดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- ท.พ.
- เฉลิมวัฒน์ วัชรวิทย์ / เอกพร
เทวโน ไชย
กช
๒๖ กพ ๒๕๖๑

กองแผนและโครงการ ฯ
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๘๐๕๐
โทรสาร. ๐ ๕๖๒๗ ๘๐๕๙

ภาคผนวก-1 ใบรายงานผล ที่ กท.๐๒๐๖.๑๒/๑๘๖ แผ่นเกราะกันกระสุนอินทนิล



รหัสเอกสาร FM 5 - 2053

โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ผลการทดสอบลือเกราะ ระดับ 2A

ชื่อ - หมายเลขงาน ลือเกราะป้องกันกระสุน อินทนิล

บริษัทผู้ผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ทดสอบ 16 ก.พ. 61

กระสุนขนาด 9 mm. FMU-RN 124 Gr.			ความเร็วกระสุน 341 ± 9.1 เมตร/วินาที		รอยยุบตัวของวัสดุท่อน ไม่เกิน 44 มม.	
ลำดับ	มุมยิง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ		รอยยุบตัว (มม.)	หมายเหตุ
			ทะลุ	ไม่ทะลุ		
1	0°	337.8		✓	7.4	☒ ด้านหน้า ☐ ด้านหลัง
2	0°	343.3		✓	11.3	
4	30°	340.9		✓	10.3	

กระสุนขนาด .45 ACP FMU 230 Gr.			ความเร็วกระสุน 256 ± 9.1 เมตร/วินาที		รอยยุบตัวของวัสดุท่อน ไม่เกิน 44 มม.	
ลำดับ	มุมยิง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ		รอยยุบตัว (มม.)	หมายเหตุ
			ทะลุ	ไม่ทะลุ		
3	0°	261.4		✓	7.4	☒ ด้านหน้า ☐ ด้านหลัง
5	30°	266.6		✓	5.7	ความเร็วสูงกว่าเกณฑ์ 1.5 m/s
6	0°	256.8		✓	5.9	

น.ท. น. ๐๐๒
(พชรพล อาจคำพันธ์)
ทน.ทดสอบทางซีปนวิธีกคม.๗
๑๙ ก.พ.๖๑

พล.ต. น. ๐๐๐๐๐๐๐๐
(ทินกร รังสิวัฒน์)
ผอ.รพ.อ.ท.ศอ.ท.
๑๖ ก.พ.๖๑

รูปที่ ง-2 ใบรับรองป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุโรปกรณี



รหัสเอกสาร FM 5 - 2051

โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


แบบบันทึกการทดสอบความหนาแน่นวัสดุ

วันที่ทดสอบ..... 16 ก.พ. 61.....

กำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง ไม่เกิน 19 มม. + 2 มม.		
รายละเอียดวัสดุหนุน	ครั้งที่	รอยยุบตัว ฯ (มม.)
กระเบที่...1..... (ก่อนการทดสอบ)	1	20.3
	2	19.8
	3	20.6
	4	19.3
	5	21.5
ค่าเฉลี่ย		20.3

กำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง ไม่เกิน 19 มม. + 2 มม.		
รายละเอียดวัสดุหนุน	ครั้งที่	รอยยุบตัว ฯ (มม.)
กระเบที่...2..... (ก่อนการทดสอบ)	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
ค่าเฉลี่ย		

น.ท. นว 
(พชรพล อาจคำพันธุ์)
หน.ทดสอบทางขึ้นวิธี ถคม.ฯ
๑๕ ก.พ.๖๑

พล.ต. นว 
(ทินกร รังสิวัฒน์)
ผอ.รวท.อท.ศอพท.
๑๕ ก.พ.๖๑

รูปที่ ง-3 ใบรับรองค่าการยุบตัวของวัสดุตรวจวัดตามมาตรฐาน



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ที่ ๓๒๓/๒๕๖๑
เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ วันแต่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทโครงการวิจัยเพื่อสร้าง สหสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสื่อเกราะกันกระสุนอินทิล เพื่อการใช้งานสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการทดสอบผ่านเกราะกัน กระสุน ณ โรงงานวัดพระเปิดทวาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร จังหวัดนครสวรรค์ แล้วนั้น จากผลการทดสอบฯ ปรากฏว่า ยังไม่ตรงตามมาตรฐานสื่อเกราะ กันกระสุนที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ วันแต่ง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อนำแผ่นเกราะกันกระสุนเข้าทดสอบ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๓กย ๗๐๑๓ กรุงเทพมหานคร และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การ วิจัยและพัฒนาสื่อเกราะกันกระสุนอินทิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดี

ประวัติผู้วิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมณชาติ วันแต่ง
(ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof.TANNACHART WANTANG
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3-6009-00087-04-7
3. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โทรศัพท์ 05671-7100 ต่อ 1610
โทรสาร 05671-7164 E-mail : tannachart@gmail.com

5. ประวัติการศึกษา

- วศ.ม (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วุฒิบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสภาวิศวกร

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

- วิศวกรรมการเกษตร

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย

7.1.1 การวิจัยและพัฒนาสื่อเกราะกันกระสุนอินทิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์, 2560

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย

7.2.1 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาลมวนวงคู่สำหรับ
เกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, 2559

7.2.2 การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง, 2557

7.2.3 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, 2557

7.2.4 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3-3A, 2556

7.2.5 เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา, 2554

7.2.6 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ, 2553

7.2.7 การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน - เคพล่าในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2, 2553

7.2.8 การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง, 2552

7.2.9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว่ำข้าวใหม่มีแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ, 2552

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

- Wantang, T. (2018). The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2. The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ). 24(1): 23-30.

- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และวิทยา ทรงศิรินันท์. (2559). การพัฒนาเครื่องคว่ำข้าวใหม่มีแบบแนวนอน ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ; ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559. ทุนวิจัยจากอภส.

- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ ปัญญา เทียนนาวา และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2559). การพัฒนาชุดกระทู้ถ่านสำหรับเตาแก๊สซีฟเอร์. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 กรกฎาคม 2559; ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์; 2559.

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่งหทัยนุช จันทรชัยภูมิ และสุวิมลเทียกทุม.** (2558). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขามกลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 8(1) : 24-33. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2557). การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น ๒. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 20(2): 8-14. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-Kanokporn Boonjubut and **Tannachat Wantang.** (2014).Study of factors affecting artificial and aging of 6061 aluminium alloy by factorial design. In: Conference on interdisciplinary business and economics research, 2014 Sep 27-28; Hong Kong; 2014. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2557).การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 มกราคม 2557; กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา. หน้า 515-522.ทุนวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2556). การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 15(2): 30-37. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2556). การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2^2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 21(1): 1-8. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2556). เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ในงาน:มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556วันที่ 23-27สิงหาคม 2556; สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ.

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2555). เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพาราในงาน:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555วันที่ 24-28สิงหาคม 2555; สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ.

-**ธรรมนูญชาติ วันแต่ง.** (2554). การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน, ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-**ธรรมชาติ วันแต่ง.** (2552). การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว่ำข้าวใหม่มีงแบบ
ระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ, การรวบรวมผลงานโครงการ
IRPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ประจำปี 2552

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำ
การวิจัยลุ่แล้วประมาณร้อยละเท่าใด

- การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์
จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย, ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2561