



การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานประดับ
ยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3
A Study of Optimal Factor in Utilization Carbon-Kevlar in Car
Accessories Materials for the Ballistic Armor Threats Level 3A - 3

ธรรมณชาติ วันแต่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556



การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานระดับยนต์สำหรับทำ
เสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3
A Study of Optimal Factor in Utilization Carbon-Kevlar in Car Accessories
Materials for the Ballistic Armor Threats Level 3A - 3

ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556

ธรรมชาติ วันแต่ง. 2556. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคลือบใน
งานระดับบัณฑิตสำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A-3.
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนจาก
วัสดุงานระดับบัณฑิตที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 3A – 3 ตามมาตรฐานยุโรปกรณิ กรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ซึ่งเป็นการวิจัยต่อเนื่องจาก เรื่อง การประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอน
เคลือบในงานระดับบัณฑิตเพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองแบบ
ปัจจัยเดียวที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง ทำการศึกษา
ปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้คาร์บอนไฟเบอร์ไว้หน้าแผ่นคาร์บอนเคลือบที่ส่งผลต่อการเกิด
ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ จากผลการทดลองปัจจัยด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุ
งานระดับบัณฑิตที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 3A ด้วยกระสุนจริงขนาด .357 magnum
ทดลองซ้ำ 6 ครั้ง พบว่า ปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์มีผลต่อการป้องกัน
การเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ในเสื้อเกราะกันกระสุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่
เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าการใช้วัสดุในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 จะสามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซ
ซิกเนเจอร์ได้ดีที่สุด ส่วนการศึกษาปัจจัยในด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุก
คาม ระดับ 3 นั้นไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากความจำกัดด้านงบประมาณ

คำสำคัญ: เสื้อเกราะกันกระสุน; แผ่นเกราะกันกระสุน; วัสดุงานระดับบัณฑิต

Tannachart Wantang. 2013. A Study of Optimal Factor in Utilization Carbon-Kevlar in Car Accessories Materials for the Ballistic Armor Threats Level 3A - 3. Research in Production Engineering, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University.

ABSTRACT

This research was aimed at to study of optimal factor in utilization carbon-kevlar in car accessories materials for the ballistic armor threats level 3A-3. (standard of defence science and technology department) this research is to R&D from the Utilization of carbon-kevlar car accessories for the bulletproof vest threats level 2. The research uses a single factorial designed at 95% confident level and analysis of variances. The first factor is the material layer of epoxy putty carbon fiber plate (the front of carbon kevlar) and second factor is non material layer has the affecting backface signature of bullet. The testing with bullet level 3A was repeated fired six times. The result indicates found that, the factor is material layer is epoxy putty carbon fiber plate has affecting penetrations of bullet in level 3A them are significant statistically and the factors indicated the used of materials in 3 bulletproof vest test. It will be able to resist the Backface Signature of bullet as will. But The testing with bullet level 3 can not be implemented successfully because of the Insufficient budget.

Keywords: Bullet Proof Vests; Ballistic Armor; Car Accessory Materials

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 และขอขอบคุณ ดาบตำรวจศิริชัย วิฤทธิ์ จาก สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และนายตุลย์ตวัณช์ พวงจันทร์หอม จาก รพ.เพชรบูรณ์ ผู้ทำหน้าที่ยิงทดสอบสื่อเกราะกันกระสุนในงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณจำสืบเอกประกาศ ประติโก ผู้ควบคุมสนามยิง ปืน กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในการใช้สนามยิงปืน ขอขอบคุณ หจก.ไทยโพลีเอต กรุงเทพฯ ที่แบ่งจำหน่ายวัสดุและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยเหลืองานวิจัยตลอดจนจบโครงการ ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย	1
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
3. ขอบเขตของงานวิจัย	2
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย	2
5. นิยามศัพท์	2
6. ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	3
7. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกราะกันกระสุน	4
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	10
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง	13
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	17
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	20
1. การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง	20
2. เครื่องมือวิจัย	21
3. การจัดทำสื่อเกราะกันกระสุนในการทดลอง	21
4. หลักเกณฑ์การทดสอบสื่อเกราะกันกระสุน	23
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	23
บทที่ 4 ผลการวิจัย	25
1. ผลการทดลองตามปัจจัย	25
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการคำนวณ	26
3. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง	28
4. การวิเคราะห์ผลการทดลองทางกายภาพ	32
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	36
1. สรุปและอภิปรายผล	36
2. ข้อเสนอแนะ	37

บรรณานุกรม	38
ภาคผนวก	42
ภาคผนวก ก. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย	43
ภาคผนวก ข. รูปภาพการดำเนินงาน	45
ภาคผนวก ค. การสร้างแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์	51
ภาคผนวก ง. เอกสารการเผยแพร่งานวิจัย	55
ประวัตินักวิจัย	67

สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 1.1	มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ของการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน	6
ตารางที่ 2.1	หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน	8
ตารางที่ 3.1	ตารางที่ออกแบบสำหรับเก็บผลการทดลอง ระดับ 3A	20
ตารางที่ 3.2	ตารางที่ออกแบบสำหรับเก็บผลการทดลอง ระดับ 3	21
ตารางที่ 4.1	ผลการทดลองค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ ระดับ 3A	25
ตารางที่ 4.2	ผลรวมและค่าเฉลี่ยการทดลองค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ ระดับ 3A	26
ตารางที่ 4.3	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการคำนวณ	27
ตารางที่ ก.1	คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย	44

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 สมมติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	3
ภาพที่ 2.1 ลำดับการยิงทดสอบจำนวน 6 นัด	8
ภาพที่ 2.2 การเกิดปลิ้นท์ ทรอมมาและการทดสอบค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	9
ภาพที่ 2.3 การตรวจวัดค่าความลึกค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	9
ภาพที่ 2.4 จุดการตรวจวัดความแข็งของวัสดุหนุนลงสื่อเกราะกันกระสุน	10
ภาพที่ 2.5 วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์	11
ภาพที่ 2.6 วัสดุเคฟลาร์	12
ภาพที่ 2.7 วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์	13
ภาพที่ 2.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียวและบล็อก	16
ภาพที่ 3.1 สื่อเกราะกันกระสุนและวัสดุในการทดลองที่ระดับการทดลอง a	22
ภาพที่ 3.2 สื่อเกราะกันกระสุนและวัสดุในการทดลองที่ระดับการทดลอง b	22
ภาพที่ 3.3 สื่อเกราะกันกระสุนและวัสดุในการทดลองที่ระดับการทดลอง c	22
ภาพที่ 3.4 ชุดตรวจการวัดยุบตัวและวัดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	23
ภาพที่ 3.5 วัสดุและสื่อเกราะกันกระสุนในการทดลองตามปัจจัย	23
ภาพที่ 3.6 อาวุธปืนที่ใช้ทดสอบ ขนาด .357 magnum	24
ภาพที่ 3.7 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์	24
ภาพที่ 3.8 เครื่องชั่งน้ำหนัก	24
ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวแบบปกติของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	28
ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความเสถียรของความแปรปรวนของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	29
ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้างของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	29
ภาพที่ 4.4 แผนภาพกล่องแสดงผลของปัจจัยด้านวัสดุของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	30
ภาพที่ 4.5 แผนภาพค่าต่างแสดงผลของปัจจัยด้านวัสดุของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์	30
ภาพที่ 4.6 ผลการทดสอบวัสดุทดสอบในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1	34
ภาพที่ 4.7 การทะลุจากแรงดันของกระสุนในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1	34
ภาพที่ 4.8 ผลการทดสอบวัสดุทดสอบในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2	34
ภาพที่ 4.9 ผลการทดสอบวัสดุทดสอบในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3	35
ภาพที่ 4.10 แผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น และ 10 ชั้น	35
ภาพที่ 4.11 ลักษณะผิดรูปของกระสุนในการทดลองและกระสุนทั้งหมดหลังการทดสอบ	35
ภาพที่ ข.1 สนามยิงปืนที่ใช้ในการทดสอบ กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง	46
ภาพที่ ข.2 การจัดเตรียมสื่อเกราะกันกระสุนที่ใช้ในการทดลอง	46
ภาพที่ ข.3 อาวุธปืนที่ใช้ในการทดลอง	46
ภาพที่ ข.4 การวางตำแหน่งสื่อเกราะกันกระสุนเพื่อยิงทดสอบ	47
ภาพที่ ข.5 การยิงทดสอบที่ระยะ 5 เมตร	47

ภาพที่ ข.6	การตรวจสอบตำแหน่งที่ทำการยิงทดสอบ	47
ภาพที่ ข.7	การถอดเสื้อเกราะกันกระสุนออกจากชุดตรวจการวัดยุบตัวหลังยิงทดสอบ	48
ภาพที่ ข.8	การวัดค่าแบล็คเฟลซิกเนเจอร์จากชุดตรวจการวัดยุบตัวหลังยิงทดสอบ	48
ภาพที่ ข.9	การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนหลังยิงทดสอบ	48
ภาพที่ ข.10	ลักษณะแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ผ่านการยิงทดสอบ	49
ภาพที่ ข.11	ลักษณะแผ่นคาร์บอนเคฟล่าห์ที่ผ่านการยิงทดสอบ	49
ภาพที่ ข.12	ลักษณะแผ่นเคฟล่าห์ที่ผ่านการยิงทดสอบ	49
ภาพที่ ข.13	การเก็บหัวกระสุนตามลำดับหลังยิงทดสอบ	50
ภาพที่ ข.14	การตรวจสอบปลอกกระสุน	50
ภาพที่ ข.15	ผู้ทำหน้าที่ยิงทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน	50
ภาพที่ ค.1	การเตรียมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์	52
ภาพที่ ค.2	การตัดแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่นเกราะกันกระสุน	52
ภาพที่ ค.3	การทากาวอีพ็อกซีพัตตี้ลงบนแผ่นแรกให้เรียบทั่วแผ่น	52
ภาพที่ ค.4	การนำแผ่นเปล่ามาวางบนแผ่นที่ทากาวอีพ็อกซีพัตตี้สลับลายในทุกแผ่น	53
ภาพที่ ค.5	เทคนิคการสลับลายเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ในแต่ละแผ่น	53
ภาพที่ ค.6	นำแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้คาร์บอนไฟเบอร์ประกอบไว้แผ่นหน้าสุดในเสื้อเกราะกันกระสุน	54
ภาพที่ ง.1	การเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	56
ภาพที่ ง.2	นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ	56
ภาพที่ ง.3	การเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)	57
ภาพที่ ง.4	เผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์เอ็กซ์พลอร์ ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ http://thai-explore.net/	57
ภาพที่ ง.5	เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง เสื้อเกราะกันกระสุนอินทิล ในระบบงานประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	57
ภาพที่ ง.6	คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000092 วันยื่นคำขอ 22 มกราคม 2556 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (ขณะนี้แก้ไขรอบ 3)	58

บทที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย

จากการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลที่ครบถ้วน เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน โลหะกันกระสุน หมวก หรือชุดป้องกันขา เป็นต้น เพื่อว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการรักษาชีวิตของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไว้ จากข้อมูลกำลังพลในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาและก็ได้ประสบเหตุอันตรายจนมีการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ร.อ. มานพ พันธุ์สะโม กองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เจ้าของรางวัลคนดีของแผ่นดินประจำปี 2553 ที่ต้องประสบเหตุการณ์ร้ายแรงจนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างและบาดเจ็บหลายแห่ง ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียที่ใกล้ตัวชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน และนอกจากการทำงานของทหารแล้วการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายอื่นๆในปัจจุบันก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพราะในปัจจุบันคนร้ายมักจะมีอาวุธและต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่เป็นประจำดังข่าวสารที่ปรากฏ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเสื้อเกราะกันกระสุนให้บุคลากรเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวส่วนบุคคล ดังคำกล่าวของ พล.ต.อ. อุดุลย์ แสงสิงแก้ว เมื่อครั้งเป็น รอง ผบ.ตร. ที่กล่าวว่าควรมีการทบทวนการทำงานเพื่อป้องกันการสูญเสีย โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่เสื้อเกราะกันกระสุนขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลทุกคน เพราะว่าการใส่เสื้อเกราะกันกระสุนขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นจะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืนหรือของมีคมอื่นๆที่มาทำร้ายบริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดี เสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพดีจะมีน้ำหนักเบาและมีราคาสูงมาก ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตรเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (ชั้นประทวน) จะใช้เสื้อเกราะกันกระสุนจากการแจกของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 10 ก.ก. ขึ้นไป ด้วยเหตุจากน้ำหนักมากเกินไปจึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่นิยมใส่กัน และนอกจากนั้นแล้วการบริจาคเสื้อเกราะกันกระสุนให้ผู้ปฏิบัติงานในภาคใต้ก็ยังมิข้อสงสัยว่าไม่สามารถป้องกันกระสุนปืนได้จริงตามคุณสมบัติที่กล่าวอ้าง

ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยถึงวัสดุที่ใช้ในการทำเสื้อเกราะกันกระสุนอย่างกว้างขวาง เช่น การประยุกต์ทำเสื้อเกราะกันกระสุนกันเองจากฟิล์มเอ็กสเรย์ในเสื้อเกราะพระเจ้าตาก จากใยแก้ว (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263, 2551) จากแผ่นเหล็กบวกกับแผ่นซับแรงต้านการหมุนของกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274, 2555) จากเซรามิกสังเคราะห์ชนิดอลูมินาหุ้มอะลูมิเนียมและเส้นใยเคฟลาร์ความหนาแน่นสูงในเสื้อเกราะของเอ็มเทค เป็นต้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก็ได้ทำวิจัยวัสดุสำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนดังข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 3 กันยายน 2556 โดยได้ประสบความสำเร็จในการใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานระดับบัณฑิตเพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2 หรือกระสุนขนาด 9 มม., 11 มม. และ .45 ACP ได้จริง (ธรรม์ณ

ชาติ 2554) จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบเสื้อเกราะกันกระสุนที่ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถหยุดการทะลุของกระสุนในระดับที่สูงต่อไป

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่ศึกษาวิจัยต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวโดยจะทำการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้วัสดุงานระดับบัณฑิตสำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อให้สามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A ซึ่งกระสุนจะมีอำนาจการทะลุทะลวงที่สูงขึ้น ขนาดกระสุน .357 SIG FMJ (FN) หรือ .44 Magnum (SJHP) และจะพัฒนาต่อให้ถึงระดับ 3 โดยทำการศึกษาอิทธิพลด้านตัวแปรของวัสดุและการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตีผสมคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในการสร้างเสื้อเกราะกันกระสุนต้นแบบที่มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพ สำหรับทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดเพชรบูรณ์และที่อื่นๆต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุงานระดับบัณฑิตที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3

3. ขอบเขตของงานวิจัย

3.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยจะศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานระดับบัณฑิตเพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 และพัฒนาสู่การป้องกันภัยคุกคามระดับ ระดับ 3A - 3

3.2 ใช้การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม โดยใช้เครื่องมือการทดลองแบบปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบบอโนวาในการกำหนดระดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย ส่วนจำนวนซ้ำและวิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.06

3.3 ทำการทดสอบด้วยกระสุนจริงตามมาตรฐานยุทธโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กท.) ระดับ 3A - 3 ณ สนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน พิจารณาผลตอบสนองผ่านสัดส่วนค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Backface Signature) และการป้องกันการทะลุของกระสุนทางกายภาพ

3.4 ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองด้านปัจจัยที่เหมาะสม ในช่วงเวลาปีการศึกษา 2556-2557

4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

4.1 ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิจัยต่อยอดในด้านเสื้อเกราะกันกระสุน

4.2 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในด้านวัสดุสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุงานระดับบัณฑิตที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3

4.3 จัดทำเสื้อเกราะกันกระสุนและของทดสอบเพื่อใส่วัสดุตามปัจจัย

4.4 ดำเนินการทดลองด้วยกระสุนจริง ระดับ 3A - 3 ณ สนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.06


4.5 ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองโดยใช้เทคนิคการทดลองแบบปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบบอโนวา

4.6 สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะจากการทดลอง พร้อมจัดทำรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

5. นิยามศัพท์

ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ คือ ค่าจากการยุบตัวของลื้อเกราะหลังทดสอบด้วยกระสุนจริง ตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.06 โดยได้จากการทดสอบยึดลื้อเกราะเข้ากับกระเบวัสตุนรอนซึ่งมีดินสังเคราะห์ (Roma Plastilina No.1) แล้วทำการยิงทดสอบ หัวกระสุนจะดันลื้อเกราะเข้าไปจนเกิดเป็นรอยยุบตัวด้านหลังทำให้ตรวจวัดได้ ค่ามาตรฐานการทดสอบกำหนดไว้ว่าลื้อเกราะจะยุบตัวเข้าไปได้ไม่เกินกว่า 44 มม. เพราะถ้าเกินค่าที่กำหนดหัวกระสุนจะทำอันตรายโดยดันลื้อเกราะให้เกิดการยุบตัวเข้าไปกระแทกอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด กระดูกสันหลัง หรือศูนย์รวมประสาทอื่นๆได้

6. ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย



ภาพที่ 1.1 สมมติฐานและกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

7. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

ปัจจัยในด้านวัสดุและปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุงานระดับยนต์ที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3 นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ วารสารวิจัย การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ (ลื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล) และการต่อยอดใช้งานจริง สำหรับทำลื้อเกราะราคาถูก มีประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันชีวิตและลดระดับความรุนแรงจากกระสุนปืนที่ยิงบริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่ ตลอดจนนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน วิชา กลศาสตร์ของวัสดุ และวิชาวัสดุวิศวกรรม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของงานวิจัยนี้จะประกอบด้วย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเกราะกันกระสุน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการทดลอง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเกราะกันกระสุน

เชื้อเกราะกันกระสุน หมายถึง เสื้อหรือสิ่งใดๆที่ประกอบขึ้นด้วยการมีแผ่นเกราะสำหรับป้องกันและลดอันตรายจากกระสุนปืนหรือสิ่งทำอันตรายอื่นๆที่บริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่ เชื้อเกราะกันกระสุนเป็นเครื่องป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นกับเจ้าหน้าที่เพราะในปัจจุบันคนร้ายมักจะใช้อาวุธต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่เป็นประจำ การใส่เชื้อเกราะกันกระสุนขณะปฏิบัติหน้าที่จะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืนหรือของมีคมอื่นๆที่มาทำร้ายบริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ส่วนประกอบของเชื้อเกราะจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ เสื้อนอก (Outside Shell Carrier) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรงกระแทก อาจจะมีส่วนที่ใช้แผ่นเหล็กหรือเซรามิก เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก ส่วนยึดรั้ง (Fastening System) ใช้ยึดเชื้อเกราะกับร่างกายทำให้เกิดความกระชับ และ แผ่นรับแรงกระแทก (Ballistic Panel) ลักษณะเป็นใยสังเคราะห์ เมื่อถูกแรงกระแทกจะเกิดการยึดตัวช่วยดูดซับพลังงานเพื่อลดความเร็วของกระสุนที่ผ่านเข้ามา (สุพินท์ 2550) เชื้อเกราะจากใยสังเคราะห์จะมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงกว่าโลหะ

การแบ่งเชื้อเกราะกันกระสุนสามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น การแบ่งตามชนิด แบ่งตามมาตรฐาน การทดสอบ หรือแบ่งตามพันธะทางเคมีและพลวัตกรรมของวัสดุ เป็นต้น ในประเทศไทยนั้นจะแบ่งตามมาตรฐานการทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เชื้อเกราะอ่อนและเชื้อเกราะแข็ง ซึ่งรายละเอียดของเชื้อเกราะอ่อนนั้นจะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ป้องกันกระสุนได้จนถึงระดับ 3A (Michael et al. 2008) ส่วนเชื้อเกราะแข็งจะสามารถป้องกันกระสุนในระดับที่สูงกว่า ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวัสดุในเชื้อเกราะกันกระสุนในรูปแบบต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถผลิตเชื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตจากผ้าใยประดิษฐ์หรือโพลีเอสเตอร์ (สมประสงค์ 2550) การนำฟิล์มเอกซ์เรย์มาประกอบเป็นเชื้อเกราะ ของหน่วยวิทยาการ จังหวัดตาก ในนามเชื้อเกราะพระเจ้าตาก (กฤษฏากร, 2550) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ทำแผ่นกระจายแรงจากเซรามิกส์ชนิดอลูมินาหุ้มด้วยโลหะอะลูมิเนียมและเส้นใยเคฟลาร์ความหนาแน่นสูง (ศิริลักษณ์ 2554) เป็นต้น

เชื้อเกราะกันกระสุนถูกประกาศให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และเป็นประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ดังนั้นการมีเชื้อเกราะไว้เป็นของส่วนตัวจึงต้องได้รับอนุญาตครอบครองจากนายทะเบียนตามกฎหมาย การขออนุญาตครอบครองเชื้อเกราะกันกระสุนนั้นสามารถยื่นขออนุญาต หรือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานที่กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีหน้าที่ควบคุมยุทธภัณฑ์ในการสั่งเข้าหรือนำเข้าและการครอบครองตลอดจนควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานทหารและตำรวจที่สามารถขออนุญาตมีสื่อเกราะกันกระสุน มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองได้ตามนโยบายของทางราชการ

1.1 มาตรฐานการทดสอบสื่อเกราะกันกระสุน

1.1.1 มาตรฐานการทดสอบสื่อเกราะกันกระสุนของเอ็นไอเจ

เอ็นไอเจอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการครอบครองสื่อเกราะกันกระสุน (Bulletproof Vest Partnership Grant Act) ของกระทรวงยุติธรรม (U.S. Department) สหรัฐอเมริกา เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1998 ได้ทำการทดสอบและทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวัสดุใหม่รวมถึงวิธีการใหม่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อเกราะกันกระสุน โดยการพัฒนาในแต่ละครั้ง จะกำหนดมาตรฐานภายใต้ชื่อ NIJ (United States National Institute of Justice) แล้วตามด้วยหมายเลขการพัฒนา เช่น NIJ Standard-0101.03 และ NIJ Standard-0101.04 ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาถึง NIJ Standard-0101.06 ในการพัฒนามาตรฐานแต่ละครั้งจะทำการกำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบอย่างชัดเจน (Compliance Testing Program (CTP)) ในการประเมินระดับของสื่อเกราะกันกระสุนจึงจำเป็นต้องทำการทดสอบโดยการยิงด้วยกระสุนจริงและเป็นกระสุนปืนที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป ดังตารางที่ 1.1 ส่วนการยิงทดสอบสามารถยิงจากปืนธรรมดาหรือจากแท่นยิงสำหรับทดสอบก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติจะนิยมยิงจากแท่นทดสอบมากกว่าปืนธรรมดาเนื่องจากการยิงด้วยแท่นยิงทดสอบจะใช้ล้ากล้องปืนที่มีความยาวมาตรฐานทำให้ได้ความเร็วถูกต้องตามตารางการทดสอบ นอกจากนี้การยิงด้วยแท่นยิงทดสอบยังเป็นการยิงในห้องปฏิบัติการซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซึ่งจะได้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือมากขึ้น การกำหนดมาตรฐานสื่อเกราะกันกระสุนให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะจะมีการกระทบต่อผู้ประกอบการรายต่างๆที่ผลิตและจำหน่ายสื่อเกราะกันกระสุนอย่างมาก ดังนั้นในแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานการทดสอบสื่อเกราะกันกระสุนของตัวเอง โดยส่วนมากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมของประเทศ เช่น เอ็นไอเจ (United States National Institute of Justice (NIJ)) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เฮช โอ เอส ดี บี (Home Office Scientific Development Branch (HOSDB)) ของประเทศอังกฤษ ประเทศไทยใช้มาตรฐาน ยุทธโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กท.) ว่าด้วยเกราะกันกระสุนและมาตรฐานอื่นๆ แต่การทดสอบตามมาตรฐานเอ็นไอเจถือว่าเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันกว้างขวางมากที่สุด

ตารางที่ 1.1 มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ของการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน

ระดับ	กระสุนขนาด	น้ำหนักหัว กระสุน (กรัม)	น้ำหนัก หัวกระสุน (เกรน)	Velocities (m/s) ±9.1m/s	Velocities (fp/s) ±30fp/s
Level I	.22 (LR LRN)	2.6 g	40 gr	329 m/s	1080 ft/s
	.380ACP (FMJ RN)	6.2 g	95 gr	322 m/s	1055 ft/s
Level IIA	9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	355 m/s	1165 ft/s
	9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	373 m/s	1225 ft/s
	.40 S&W (FMJ)	11.7 g	180 gr	325 m/s	1065 ft/s
	.40 S&W (FMJ)	11.7 g	180 gr	352 m/s	1155 ft/s
รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Type I]					
Level II	9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	379 m/s	1245 ft/s
	9 mm (FMJ RN)	8 g	124 gr	398 m/s	1305 ft/s
	.357 Magnum (Lead)	10.2 g	158 gr	408 m/s	1340 ft/s
	.357 Magnum (Lead)	10.2 g	158 gr	436 m/s	1430 ft/s
รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I และ IIA]					
Level IIIA	.357 SIG FMJ(FN)	8.1 g	125 gr	430 m/s	1410 ft/s
	.357 SIG FMJ(FN)	8.1 g	125 gr	448 m/s	1470 ft/s
	.44 Magnum (SJHP)	15.6 g	240 gr	408 m/s	1340 ft/s
	.44 Magnum (SJHP)	15.6 g	240 gr	436 m/s	1430 ft/s
รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I, IIA และ II]					
Level III	7.62 X 51mm NATO หรือ M80 ball ของกองทัพอเมริกา หรือ.308 Caliber	9.6 g	148 gr	847 m/s	2780 ft/s
	รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I, IIA, II และ IIIA].				
Type IV	กระสุนเจาะเกราะขนาด 30- 06 หรือ แบบ M2 AP ของ กองทัพอเมริกา	10.8 g	166 gr	878 m/s	2880 ft/s
รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ Types I, IIA, II, IIIA และ III].					

ที่มา : Michael et al. (2008)

1.1.2 มาตรฐานการทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุนของกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทธโศปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กท.) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กท.) ได้กำหนดมาตรฐานยุทธโศปกรณ์กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเกราะกันกระสุน ซึ่งได้แปล วิเคราะห์ ประยุกต์ และเรียบเรียง ให้เหมาะสมกับประเทศไทยโดยอิงมาตรฐาน U.S. NIJ.0101.04 และทำการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นหลัก โดยจำแนกตามระดับได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้

(1) ระดับที่ 1 เป็นระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป็นภัยคุกคามที่มีหัวกระสุนขนาด .22LR และ .380ACP ได้

(2) ระดับที่ 2A สามารถป้องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พารา และกระสุนขนาด .40 S&W และระดับ 1 ได้

(3) ระดับที่ 2 เสื่อเกราะแบบมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นเสื่อเกราะมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ กันกระสุนได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูง

(4) ระดับที่ 3A เป็นระดับที่สามารถกันกระสุนปืนพกโดยทั่วไปได้ เป็นเสื่อเกราะที่ออกแบบโดยการรวมคุณสมบัติการป้องกันกระสุน และป้องกันการเสียบแทงด้วยวัตถุมีคมเข้าด้วยกัน สามารถป้องกันวัตถุมีคมได้ทุกชนิดที่มีแรง ไม่เกิน 81.2 ฟุต/ปอนด์

(5) ระดับที่ 3 เสื่อเกราะชนิดพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนปืน 44 แมกนัม รีโวลเวอร์ ซึ่งโดยปกติ กระสุนชนิดนี้ สามารถทะลุทะลวงผ่านเสื่อเกราะคุณภาพต่ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถกันกระสุนความเร็วสูงจำพวกกระสุนปืนพก และปืนกลเบาขนาด 9 มิลลิเมตรได้ดี

(6) ระดับที่ 4 เสื่อเกราะชนิดนี้ ถูกออกแบบมาสามารถกันกระสุนปืนเล็กยาวชนิดเจาะเกราะขนาด 30-40 และที่รุนแรงน้อยกว่าทั้งหมด


1.2 การทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุน

1.2.1 การเตรียมเสื่อเกราะกันกระสุนก่อนการยิงทดสอบ

เสื่อเกราะกันกระสุนที่นำมายิงทดสอบจะต้องไม่ใช่เสื่อเกราะที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้สำหรับการทดสอบโดยเฉพาะหรือผลิตขึ้นเป็นล็อตพิเศษ แต่จะทำการสุ่มทดสอบจากสต็อกที่มีทั้งหมด และก่อนการยิงทดสอบเสื่อเกราะจะต้องอยู่ในสภาพที่เปียกชื้น โดยจะทำการพ่นฝอยน้ำให้มีลักษณะคล้ายฝนตกในปริมาณตามที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้งานได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมก่อนการยิงทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุนมากขึ้น เช่น กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มขึ้นขั้นตอนการเตรียมเสื่อเกราะก่อนการยิงทดสอบให้มีความใกล้เคียงกับเสื่อเกราะกันกระสุนที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว โดยกำหนดให้อบเสื่อเกราะกันกระสุนในเครื่องอบที่มีความร้อนสูงและมีความชื้นสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมง และยังคงนำไปปั่นในถังหมุน (Tumbling Generation) ก่อนการยิงทดสอบ

1.2.2 ตำแหน่งการยิงทดสอบ

การยิงทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุน จะทำการยิงครั้งละ 6 นัด ตามตำแหน่งในภาพ และจะต้องทำการวัดความเร็วกระสุนพร้อมกันไปด้วย โดยใช้เครื่องวัดความเร็วกระสุนจำนวน 2 เครื่อง เพื่อหาค่าเฉลี่ย ดังภาพที่ 2.1 และหลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุน ดังตารางที่ 1.2



ภาพที่ 2.1 ลำดับการยิงทดสอบจำนวน 6 นัด
ที่มา : Michael et al. (2008)


ตารางที่ 1.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบสื่อเกราะกันกระสุน

ระดับ	ระยะยิง	ลำดับการยิง	องศาการยิง	จำนวน	หมายเหตุ
I ถึง IIIA	5 เมตร	1	0 องศา	1 นัด	รวมทั้งหมด
		2	30 องศา	1 นัด	6 นัด
		3	- 30 องศา	1 นัด	
		4, 5, 6	0 องศา	3 นัด	
III	15 เมตร		0 องศา	6 นัด	
IV	15 เมตร		0 องศา	1 นัด	ยิงตรงจุดศูนย์กลาง

ที่มา : Michael et al. (2008)

1.2.3 การทดสอบการยุบตัวของแผ่นโลหะของสื่อเกราะ


เกณฑ์ในการประเมินการทดสอบการยุบตัวของแผ่นโลหะของสื่อเกราะจะใช้ทดสอบเพื่อบอกถึงการหยุดยั้งหัวกระสุนไม่ให้ทะลุผ่านสื่อเกราะและการยุบตัวของสื่อเกราะที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดยข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดก็คือหัวกระสุนจะต้องไม่ทะลุผ่านสื่อเกราะเข้าไปโดนร่างกาย แต่ก็ยังคงต้องพิจารณาถึงอันตรายที่เกิดจากแรงหัวกระสุนดันสื่อเกราะให้เกิดการยุบตัวเข้าไปกระทบอวัยวะสำคัญ การกระทบร่างกายจะเรียกว่า บลันท์ทรอมา (Blunt Trauma) หมายถึง อาการฟกช้ำดังภาพที่ 2.2 ซึ่งอาการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปรากฏอาการออกมาให้เห็น และร่างกายของมนุษย์สามารถทนทานต่ออาการบลันท์ทรอมาได้ ในการทดสอบจะคิดค่าออกมาเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตร เรียกว่า แบล็คเพชชิกเนเจอร์ ซึ่งจะกำหนดไว้ว่าสื่อเกราะจะยุบตัวเข้าไปได้ไม่เกินกว่า 44 มิลลิเมตร



ภาพที่ 2.2 การเกิดบลันท์ ทรอมมาและการทดสอบค่าแบล็คเฟชซิกเนเจอร์


ที่มา : <http://www.ondutygear.com/armor-express-armor-shoot.html>, 27 มกราคม 2554.

ในการตรวจพิสูจน์ว่ารอยยุบตัวที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่จะใช้วิธีการยัดเสื่อเกราะเข้ากับวัสดุหนุนรองซึ่งเป็นดินสำหรับงานปั้นประติมากรรมหรือดินสังเคราะห์ (Roma Plastilina No.1) ซึ่งมีเสถียรภาพดีกว่าดินธรรมชาติ ดินที่ใช้เป็นวัสดุหนุนรองจะบรรจุในกระเบเมื่อถูกยิงหัวกระสุนจะดันเสื่อเกราะเข้าไปเกิดเป็นรอยยุบตัวถาวรทำให้สามารถตรวจวัดค่าความลึกได้ ดังภาพที่ 2.3 และสามารถปรับแต่งรูปร่างเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุหนุนรองสำหรับการยิงทดสอบซ้ำได้ในครั้งต่อไป ในการตรวจสอบความแข็งของวัสดุหนุนรองตามมาตรฐาน U.S. NIJ.0101.04 ได้กำหนดการตรวจสอบด้วยการใช้ลูกเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5 มม. (น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม) ทิ้งจากกระยะความสูง 2 เมตร จำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งต้องมีค่ามาตรฐานที่ $19 \text{ มม.} \pm 2 \text{ มม.}$ ดังภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.3 การตรวจวัดค่าความลึกค่าแบล็คเฟชซิกเนเจอร์

ที่มา : Michael et al. (2008)



ภาพที่ 2.4 จุดการตรวจวัดความแข็งของวัสดุหนุนลงเสื่อเกราะกันกระสุน
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Michael et al. (2008)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

วัสดุที่ใช้ในการทดลองทำเสื่อเกราะกันกระสุนในการทดลองนี้มีหลายชนิดและมีคุณภาพที่แตกต่างกันไปแต่จะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดังนี้

2.1 คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber)

คาร์บอนไฟเบอร์ มีลักษณะคล้ายกับ คาร์บอนเคฟลาร์ และเคฟลาร์จนบางครั้งอาจแยกความแตกต่างได้ยาก ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในวงการการแข่งขันรถความเร็วสูงหรือการตกแต่งรถเพื่อความสวยงาม ซึ่งจะมีลักษณะคาร์บอนไฟเบอร์และเคฟลาร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติและสีที่ต่างกัน สำหรับคาร์บอนไฟเบอร์มีกระบวนการผลิตด้วยการนำกราไฟต์ (Graphite) มาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิสูงจนกลายเป็นเส้นใยพิเศษ เพราะฉะนั้นคาร์บอนไฟเบอร์จึงมีลักษณะเป็นสีดำเท่านั้น ดังภาพที่ 2.5 และในปัจจุบันได้ถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะมีคุณสมบัติด้านความเหนียวสูง ทนแรงเสียดสีได้ดี แต่จะมีความเปราะสูงเช่นกัน คาร์บอนไฟเบอร์มีพื้นฐานมาจากโพลีเมอร์หรือพลาสติกทั่วไปอยู่ในตระกูลโพลีอะคริโลไนไตร (Polyacrylonitrile) เรียกย่อๆว่า พีเอเอ็น (PAN) ต้นกำเนิดเริ่มต้นมาจากการผลิตผ้าเรยองในยุคแรกและถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ที่มีอุณหภูมิสูงจนกลายเป็นเส้นใยที่เรียกว่า โพลีอะคริโลไนไตรไฟเบอร์ (Polyacrylonitrile Fiber) โมเลกุลที่ผ่านกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียงลำดับโครงสร้างทางเคมีกันใหม่เพื่อให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งการผลิตเส้นใยคาร์บอนนั้นมี 4 ขั้นตอนดังนี้


- อ็อกซิเดชัน (Oxidation) คือ ขั้นตอนที่เอาเส้นใยพีเอเอ็นมาเผาที่ความร้อนสูง 3,000 องศาเซลเซียส จนเส้นใยเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีดำ โดยจะต้องเผาให้ทั่วจนถึงส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นใยเมื่อจบขั้นตอนนี้จะได้ผ้าโนเม็กซ์ (Nomex) หรือผ้าชนิดเดียวกับการทำเสื่อกันไฟ

- คาร์บอนิเซชัน (Carbonisation) คือ การแยกธาตุทุกชนิดที่ไม่ใช่คาร์บอนออกจากเส้นใยพีเอเอ็นโดยใช้วิธีแยกด้วยการนำไปเผาที่ความร้อน 10,000-30,000 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศความดันสูงด้วยสารไนโตรเจน คาร์บอนไฟเบอร์ที่ถูกเผาให้มีความร้อนสูงมากจะมีความแข็งแรงมากด้วย

- กระบวนการปรับปรุงผิว (Surface Treatment) คือ การเคลือบผิวหน้าของเส้นใยให้สามารถรวมตัวกันเป็นเส้นใยที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเหมาะนำไปใช้งาน การเคลือบจะใช้สารประกอบโพลีเมอร์ซึ่งสามารถยึดเกาะโครงสร้างเล็กๆให้คงรูปได้และทำให้เส้นใยมีความแข็งแรง หากการเคลือบผิวไม่ดีจะมีโพรงอากาศเกิดขึ้นเวลานำเส้นใยไปใช้งานจะมีความเปราะสูง

- การเคลือบผิว (Surface Coating) คือ การนำเอาอีพ็อกซีมาเคลือบผิวเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีกรหลุดล่อนของผิวคาร์บอนไฟเบอร์ เพราะคาร์บอนไฟเบอร์ที่นำไปใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปผืนผ้าที่จะต้องนำมาตัดและขึ้นรูปกับแม่พิมพ์แล้วจึงทำการหล่อเพื่อนำไปใช้งาน หากการเคลือบไม่ดีเส้นใยคาร์บอนจะหักเป็นเศษเล็กๆในระดับที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและการสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต้นเหตุของการเกิดมะเร็งขั้วปอดได้

เมื่อเสร็จกระบวนการขึ้นรูปตอนดังกล่าวแล้วจะได้ผืนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีความทนทานกว่าเหล็กประมาณ 5 เท่าเมื่อเทียบที่มวลเท่ากัน นอกจากนี้ยังสามารถทนแรงบิด-ความเค้นได้สูง มีความเบาและมีความหนาแน่นน้อย โดยคาร์บอนไฟเบอร์สามารถทนแรงดึงได้มากกว่าวัสดุไททานเนียม เนื่องจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลธาตุคาร์บอน ในการใช้งานผืนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์กับงานประดับยนต์จะนำเส้นใยไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) มาใช้เคลือบคล้ายกับกระบวนการการทำเรซินแต่ว่าเรซินที่ใช้กับคาร์บอนไฟเบอร์จะมีความแตกต่างกับน้ำยาที่ใช้ในงานไฟเบอร์ทั่วไป เพราะทางโรงงานผู้ผลิตผืนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์จะจำหน่ายผืนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมกับน้ำยาเรซินเฉพาะตัวบวกกับน้ำยาทำให้แข็ง (Hardener) นอกจากนี้ยาที่แตกต่างกันแล้วการจะนำคาร์บอนไฟเบอร์ไปขึ้นรูปจะต้องใช้การอบหรือให้ความร้อนตามเกรดและจำนวนชั้นของคาร์บอนไฟเบอร์ตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้ความแข็งแรงเทียบเท่ากับมาตรฐานที่กำหนด




ภาพที่ 2.5 วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์

2.2 เคฟลาร์ (Kevlar)

เคฟลาร์เป็นเส้นใยชนิดอะรามิด (Aramid Fiber) ตระกูลพาราอะรามิดเคฟลาร์จึงเป็นชื่อเรียกทางการค้าของเส้นใยสังเคราะห์ของโพลีพาราฟีนิลีนเทเรพทาลาไมด์ (Poly-P-Phenylene Terephthalamide, PPTA) เคฟลาร์ถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 โดย สเตฟานี กวอเลก (Stephanie Kwolek) และเฮอริเบิร์ต เบลดส์ (Herbert Blades) นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจดสิทธิบัตร ในปี 1966 ต่อมาในปี 1971 บริษัทดูปองท์ได้ทำการสังเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยาควบแน่นจากเอซิดคลอไรด์ (Acid Chloride) ของ Terephthaloylchloride (TPC) กับ P-Phenylene Diamine (PDA) เคฟลาร์เป็นเส้นใยโพลิเมอร์ประ

เมทพารา-อะรามิด (Para-Aramid) มีวงแหวนเบนซีนอยู่ในสายโซ่โมเลกุลหลัก ซึ่งเส้นใยอะรามิดสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะโครงสร้างคือ พารา-อะรามิดและเมตา-อะรามิด (Meta-Aramid) โดยสังเกตจากตำแหน่งของหมู่เอไมด์ (CONH) บนวงแหวนเบนซีนที่ต่างกัน ความแข็งแรงของเคฟลาร์เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โพลิเมอร์มีความเป็นผลึกสูง ซึ่งความเป็นผลึกของโพลิเมอร์เกี่ยวข้องกับลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุล โดยหากโมเลกุลส่วนใหญ่ของโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวสามารถยึดเป็นเส้นตรงไม่พันกันและจัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบแล้ว ความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ก็จะสูง แต่ขณะเดียวกันความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ที่มากก็มีผลให้โพลิเมอร์แสดงสมบัติแข็งแต่เปราะ (Brittle) ได้ ในทางตรงกันข้ามหากโมเลกุลของโพลิเมอร์ไม่สามารถยึดเป็นเส้นตรง โพลิเมอร์จะมีความเป็นอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีผลให้มีความแข็งแรงลดลง แต่สามารถยืดหยุ่น (Flexible) ได้มากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีชื่อทางการค้าของเคฟลาร์มากมาย เช่น อาร์มอส (Armos) ของบริษัทไกเซอร์ไวโอเอเอ็ม (Kaiser VIAM) ทวารอน (Twaron) ของกลุ่มแอกโซ (Akzo Group) ประเทศฮอลแลนด์กับเยอรมัน HM-50 ของบริษัทเทijin (Teijin) ประเทศญี่ปุ่น

วัสดุเคฟลาร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงดึง (Tensile Strength) มากกว่าเหล็ก 5 เท่า เมื่อเทียบที่มวลเท่ากัน มีน้ำหนักเบา มีจุดหลอมเหลวที่ 500 องศาเซลเซียส มีความยืดหยุ่นน้อย ในงานประดับยนต์เคฟลาร์ถูกนำมาใช้เป็นตัวถังรถแข่งความเร็วสูง ใช้ทำชิ้นส่วนรถแข่งและอุปกรณ์ตกแต่งเพราะมีน้ำหนักและมีความแข็งแรงสูง เคฟลาร์จะถูกนำมาทอเป็นผืนเรียกว่าผ้าเคฟลาร์ (Kevlar Fabric) แล้วนำมาทำการหล่อด้วยเรซินซึ่งจะคล้ายกับการหล่อไฟเบอร์กลาส ผ้าเคฟลาร์ที่ผลิตจากโรงงานจะมีมาตรฐานสูงมากโดยใช้กรรมวิธีการเคลือบด้วยเรซินต่อสลับกันภายใต้ระบบสุญญากาศ ผ่านขั้นตอนของการอบขึ้นรูปที่อุณหภูมิประมาณ 150 - 300 องศาเซลเซียสและควบคุมด้วยความดัน 5-10 บาร์ เพื่อให้เรซินละลายจับตัวกันแน่น ลดการเกิดฟองอากาศที่ผิว และเนื้องานมีความสม่ำเสมอ นอกจากความทนทานที่อุณหภูมิสูงแล้วจุดเด่นอันสำคัญอีกประการ คือ ความเหนียว เนื่องจากการเลียนแบบโครงสร้างและคุณสมบัติมาจากเส้นไหมซึ่งทำให้เคฟลาร์มีความเหนียวกว่าเหล็กประมาณ 5 - 6 เท่า การใช้งานจึงแพร่หลายมากขึ้นด้วยการถักเป็นเชือกหรือนำมาทอเป็นผืน ดังภาพที่ 2.6 เพื่อใช้ทำชุดนักแข่งรถ หมวกกันน็อก และรองด้านในของหมวกสำหรับป้องกันแรงกระแทก เป็นต้น



ภาพที่ 2.6 วัสดุเคฟลาร์

2.3 คาร์บอนเคฟลาร์ (Carbon – Kevlar)

จากหัวข้อข้างต้นระหว่างเคฟลาร์กับคาร์บอนไฟเบอร์จะเห็นได้ว่าวัสดุทั้งสองชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป นักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการคิดค้นและนำเอาข้อดีของวัสดุสังเคราะห์ทั้งสองชนิดนี้มารวมกัน ดังภาพที่ 2.7 โดยนำเอาความแข็งแรงของคาร์บอนไฟเบอร์มาผสมกับความเหนียวของเคฟลาร์ แล้วผ่านกรรมวิธีการทอประสานกันจนกลายเป็นคาร์บอนเคฟลาร์ ทำให้วัสดุที่ได้มีความแข็งแรงและความเหนียวสูงรองรับแรงกระแทกได้ดีมาก และนอกจากการทอประสานแล้วการผลิตบางแห่งจะใช้การวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆแล้วเทเรซินทับเพื่อเชื่อมประสานอีกชั้นหนึ่งจึงทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีก กระบวนการผลิตทั่วไปจะคล้ายกับการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์แต่จะใช้เรซินชนิดพิเศษที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเส้นใยของเคฟลาร์และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเชื่อมประสาน ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมักจะไม่เปิดเผยถึงข้อมูลกระบวนการผลิต อุณหภูมิการอบ ความดันที่ใช้ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการอบ เพราะเป็นความรู้อุเฉพาะบุคคล (Know How) ที่เป็นความลับของบริษัทไม่ต้องการเปิดเผย



ภาพที่ 2.7 วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์

2.4 อีพ็อกซีพัตตี้

อีพ็อกซีพัตตี้เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ อยู่ในกลุ่มของเทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่นมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมากจึงไม่สามารถนำมามาหลอมเหลวได้ มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นตัวลงจะมีความแข็งแรงมากทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูป แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำเมื่ออุณหภูมิสูงถึงระดับ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment: DOE) เป็นการออกแบบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม โดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ซึ่งอาศัยแบบจำลองหรือสมการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถศึกษาผล

ของหลายๆปัจจัยพร้อมกันในเวลาเดียวกัน การออกแบบการทดลองจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนแปลงหรือปรับค่าของปัจจัย (Factors) อย่างมีจุดมุ่งหมายที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผลตอบ (Response) ที่เกิดขึ้น กระบวนการที่มีปัจจัยหรือผลตอบ (Response : X1, X2, X3, X4) ต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่า Y ซึ่งเป็นคุณลักษณะด้าน คุณภาพ (Quality Characteristic) ของกระบวนการ ในการออกแบบการทดลองเราต้องทำการทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์เชิงสถิติของ Y และ X อื่นๆ โดยที่พยายามใช้ทรัพยากรในการทดลองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ความสัมพันธ์เชิงสถิติที่ได้จะทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เหมาะสมและเพื่อการปรับปรุงต่อไป

3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA)

โรนอลด์ ฟิชเชอร์ (Ronald A. Fisher) ได้คิดค้นวิธีการการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีรูปแบบและวิธีการหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง (Factorial ANOVA) หากพิจารณาการออกแบบการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวก็สามารถออกแบบย่อยได้อีกหลายวิธี เช่น การทดลองอย่างสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CR-k), การทดลองอย่างสุ่มสมาชิกภายในบล็อก (Randomized Block, RB-k) แต่โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวมักจะหมายถึงรูปแบบการวิเคราะห์แบบ CR-k เมื่อ k คือ ระดับของตัวแปรอิสระหรือปัจจัย (บุญชม 2547) และในงานวิจัยนี้จะเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบ CR-k เท่านั้น (สมประสงค์ 2553)

3.1.1 ลักษณะของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นวิธีการที่แบ่งความแปรปรวนของข้อมูลออกเป็น ส่วนๆตามสาเหตุที่ทำให้เกิดความแปรปรวน โดยจะแยกออกเป็นความแปรปรวนระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม การทดสอบสมมติฐานจะพิจารณาอัตราส่วนของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มและความแปรปรวนภายในกลุ่มเดียวกันว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จะประกอบด้วยตัวแปรต้นหรือบางครั้งเรียกว่าตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มขึ้นไป ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นข้อมูลต่อเนื่องที่อยู่ในช่วงระดับ (Interval Scale)

ตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ความแปรปรวน เรียกว่า ปัจจัย (Factor) แต่ในการวิจัยเชิงทดลอง เรียกว่า สิ่งทดลอง (Intervention) สิ่งทดลองหรือปัจจัยจึงเป็นประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ที่มีปัจจัยเดียวหรือตัวแปรอิสระตัวเดียว เรียกว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (บุญธรรม 2549) เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน 3 วิธี ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนแบ่งเป็น 3 วิธี และ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.1.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโรเจอร์ (Roger E. Kirk) ได้ให้ข้อกำหนดไว้ 3 ประเด็น (Roger 1968) คือ

- (1) ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นอย่างอิสระ (Independence of Errors) ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการสุ่มตัวอย่างจากประชากร (Random Selection)
- (2) ประชากรแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติ (Normality)
- (3) ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จะต้องได้มาจากประชากรที่มีความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม (Homogeneity of Variance)

3.1.3 วิธีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น

(1) การตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นปกติหรือไม่ (Normality) สามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการดูจากกราฟ จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดูกราฟและอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย (ศิริชัย 2551) ดังนั้นผู้วิเคราะห์แต่ละคนจะสรุปแตกต่างกันจึงควรใช้วิธีการตรวจสอบที่ละเอียดตรวจสอบทางสถิติควบคู่ไปด้วย เช่น การทดสอบแบบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov Test) ในกรณีที่ไม่ทราบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรจะใช้ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแทน หรือใช้การทดสอบแบบซาปิโรวิลค์ (Shapiro-Wilk Test) ในกรณีที่ทราบหรือไม่ทราบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรก็ได้ แต่กลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดไม่เกิน 50 (กัลยา 2546) หรือการทดสอบแบบลิลีฟอส (Lilliefors Test) ซึ่งเป็นวิธีการที่ปรับปรุงมาจากวิธีของโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ แต่จะให้ค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบน้อยกว่าวิธีของโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ (ศิริชัย 2551)

(2) การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางสถิติ เช่น ในกรณี 2 กลุ่ม สามารถใช้ค่าเอฟเรโซ (F-ratio) เป็นสถิติทดสอบและกรณีมีตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม สามารถใช้การทดสอบความแปรปรวนเท่ากันด้วยการทดสอบแบบบาร์ตเล็ต (Bartlett test) การทดสอบแบบเลวิล (Levene test) หรือการทดสอบแบบไฟเกอร์ (Fligner test) เป็นต้น

(3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน (Independence of Errors) สามารถตรวจสอบได้จากการออกแบบการวิจัย (ทรงศักดิ์ 2551)

ถ้าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มก็จะต้องทดสอบความแตกต่างต่อไปเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน แต่ถ้าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มก็ไม่ต้องทดสอบต่อไปแสดงว่าไม่มีค่าเฉลี่ยคู่ใดที่แตกต่างกัน วิธีการทางสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Post-hoc tests) ใช้การทดสอบเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison tests) (สมบัติ 2551) ซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมและควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ดี ได้แก่ วิธีของตุเก้ (Tukey) และเชฟเฟ (Scheffe) วิธีของตุเก้ จะใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเท่ากัน ส่วนวิธีของเชฟเฟจะใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากัน (ทรงศักดิ์ 2551)

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวา (Analysis of Variance : ANOVA)

ในความแปรปรวนทั้งหมดจะประกอบด้วยความแปรปรวนเนื่องมาจากอิทธิพลของระดับของปัจจัย (variance of treatment effects) และความแปรปรวนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (variance of errors) ดังนั้นในการทดลองจึงจำเป็นต้องควบคุมข้อมูล จึงได้กำหนดความหมายของนิยามต่างๆไว้ดังนี้

- หน่วยทดลอง (Experimental Unit) หมายถึงกลุ่มของวัตถุทดลองที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันซึ่งหน่วยทดลองไม่ควรแตกต่างกัน

- สิ่งทดลองหรือปัจจัย (treatment) หมายถึงวิธีการต่างๆที่กระทำต่อหน่วยทดลองเพื่อวัดผลเปรียบเทียบ

- โอนวาเป็นการวิเคราะห์เพื่อแบ่งแยกความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนออกเป็น ส่วนๆ โดยแบ่งตามแหล่งกำเนิดของความคลาดเคลื่อนนั้นๆเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวอย่างโดยใช้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ ประชากรหลายๆประชากร (มากกว่าสองประชากรขึ้นไป) ตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานจะให้ค่าระดับ นัยสำคัญ α (level of significant) ที่คงที่ $\alpha = 0.05$

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$$

$$H_1 : \mu_A \neq \mu_B \neq \mu_C \neq \mu_D$$


ในกรณีต้องการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร 4 ประชากร ถ้าใช้การ ทดสอบสมมติฐานแบบทีเทส (t-test) จะต้องทำการทดสอบสมมติฐานถึง 6 ครั้ง และระดับนัยสำคัญที่ แท้จริง α จะไม่เท่ากับ 0.05 แต่จะมีค่าเป็น $\alpha = 1 - (1 - \alpha)^6 = 1 - (0.95)^6 = 0.265$

4.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียว (Completely Randomized Single Factor ANOVA)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวหรือตัวแปรเดียวว่ามีผลต่อหน่วยทดลอง หรือไม่ โดยวิเคราะห์ระดับของปัจจัย (Treatment) มากกว่าสองระดับขึ้นไป

4.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียวและบล็อก (Randomized Complete Block Design : Single Factor)

ใช้สำหรับการทดลองที่มีตัวแปรสองตัวแปรหรือมีปัจจัยสองปัจจัย แต่ต้องการศึกษา อิทธิพลของตัวแปรหรือปัจจัยเดียวเท่านั้นจะควบคุมความแปรผันของข้อมูลที่มาจากอิทธิพลของตัวแปร ที่เราไม่ต้องการศึกษาโดยการบล็อกอิทธิพลของตัวแปรนั้นไว้ ดังภาพที่ 9



ภาพที่ 2.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียวและบล็อก

4.2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากสองปัจจัย (Two-Factor Factorial Experiments: Two variables)

เมื่อการทดลองมีสองปัจจัยที่ต้องการศึกษาและต้องการศึกษาผลที่เกิดขึ้นเมื่อสอง ปัจจัยนั้นอยู่ร่วมกันด้วย (Interaction) จะต้องทำการทดลองหลายๆครั้งและลำดับการทดลองภายใต้ ปัจจัยทั้งสองจะเป็นแบบสุ่ม โดยสมมติว่าค่าของหน่วยทดลองมีการแจกแจงแบบปกติและความ แปรปรวนเท่ากัน

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2550 กฤษฎากร เขวงศักดิ์โสภาคย์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ. 3) พิสูจน์หลักฐาน กองบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้จัดทำเสื้อเกราะพระเจ้าตาก โดยใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์มาประกอบทำเสื้อเกราะกันกระสุน จากการทดสอบคุณภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนโดยใช้แผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์ 200 แผ่นนำมาเรียงซ้อนอัดกันจนแน่นใส่แผ่นอะลูมิเนียมด้านหน้าเกราะกันกระสุนและใส่แผ่นสแตนเลสด้านหลัง ผลทดสอบอยู่ในระดับ 3A ตามมาตรฐานการทดสอบ NIJ Standard 0101.04 กระสุนขนาด .38 สเป เชียว 9 มม. 11 มม. .357 แมกนัม .357 เจาะเกราะ . 38 ชุปเปอร์ .44 แมกนัม และเล็กยาว M16 A1 น้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัม และในปีเดียวกัน สมประสงค์ ภาษาประเทศ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำการศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์ โดยใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน 66 และเส้นใยพอลิเอทิลีนความแข็งแรงสูง แล้วทำการเคลือบสารแบบเชียตึงเนสฟลูอิด (Shear Thickening Fluids) จำนวน 40 ชั้น/ตารางฟุต ในสภาวะเปียก จากผลการทดสอบได้ระดับ 2A ตามมาตรฐาน NIJ กระสุนขนาด .45ACP FMJ และค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Back Face Signature) ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนผ้าทอที่เคลือบสารเชียตึงเนสฟลูอิดและผ้าชนิดอื่นไม่สามารถป้องกันกระสุนดังกล่าวได้ น้ำหนักประมาณ 4-4.5 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตตัวละ 2 หมื่นบาท และในปีเดียวกันนี้ สำนักงานการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการทหาร กระทรวงกลาโหม จัดทำเสื้อเกราะกันกระสุนรักแผ่นดินที่ผลิตขึ้นจากโลหะสแตนเลส 304 ขนาด 12×12 นิ้ว ความหนา 2 มม. และอะลูมิเนียม ความหนา 2 มม. รวมความหนา 4 มม. และยึดแผ่นโฟมที่มีความเหนียวและอ่อนตัวเพื่อช่วยกันการกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นทำแผ่นเกราะข้างลำตัวด้วยวิธีเดียวกันแต่มีขนาดเล็กกว่า และขนาด 3×10 จำนวน 2 ชิ้น จากการทดสอบโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สามารถป้องกันกระสุนในระดับ 3A กระสุนขนาด 9 มม. (น้ำหนักหัวกระสุน 124 แกรน) กระสุน .357 กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน (158 แกรน) กระสุน.44 แมกนัม กระสุนเปลือกแข็งหัวอ่อน (240 แกรน)

ต่อมาในปี 2552 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน โดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็งชนิดต่างๆ ทำการทดสอบ 3 ปัจจัย คือ แผ่นเหล็กกล้า S50C ชุปผิวแข็งด้วยเปลวไฟ แผ่นเหล็กกล้า K100 เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC ด้วยกรรมวิธี CVD ความหนาฟิล์มแข็ง 10 μm และแผ่นเหล็กกล้า K100 เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiCN กรรมวิธี CVD ความหนาฟิล์มแข็ง 10 μm ทดลองด้วยกระสุนปืนจริงตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ระดับ 2 ขนาดกระสุน 9 มม. (FMJ RN) จากผลการทดลองพบว่าเหล็กกล้าที่ทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC และ TiCN ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนได้ เนื่องจากวัสดุทั้งสองมีค่าความแข็งผิวที่สูงมากกว่าเหล็กถึง 12 เท่า จึงเกิดการแตกของแผ่นเหล็กเมื่อเกิดการชนปะทะของกระสุน ส่วนแผ่นเหล็กกล้า S50C ที่เพิ่มความแข็งแรงผิวเหล็กตามกระบวนการทางความร้อนพื้นฐานสามารถหยุดการทะลุของกระสุนได้ โดยเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 7.02 มม. แต่ น้ำหนักรวมของเสื้อเกราะจะมีน้ำหนักที่สูง ในปีเดียวกัน ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ร่วมวิจัยกับหลายหน่วยงานผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงต้นแบบ เป็นเสื้อเกราะแข็งที่ใช้แผ่นกันกระสุนทำจากแผ่นเซรามิกและแผ่นโพลีเมอร์ HDPE (เม็ด

พลาสติก InnoPlus HDPE) ซึ่งแผ่นเซรามิกที่อยู่ด้านนอกส่วนแผ่นโพลีเมอร์คอมพอสิตจะอยู่ด้านในทำหน้าที่ยกกระจายแรงและลดแรงกระแทก การทดสอบคุณภาพจากกรมพลาศิการตำรวจ มีประสิทธิภาพการป้องกันภัยของเกราะบุคคลในระดับ 3 ตามมาตรฐาน NIJ ป้องกันกระสุนปืน 7.62 มม. ปืนเอ็ม-16 และปืนไรเฟิล ต้นทุนการผลิตประมาณ 30,000 บาทต่อชุด มีน้ำหนัก 10 ก.ก. และในปีเดียวกัน กฤษฎากร เซวงศักดิ์โสภาคย์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) พิสูจน์หลักฐาน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้วิจัยวัสดุติดกระจกหน้ารถและกระจกหน้าต่างด้านข้างเพื่อป้องกันกระสุนปืนที่ทะลุกระจกทำอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้ โดยประยุกต์ใช้วัสดุกันกระสุนที่มีน้ำหนักเบาทำจากแผ่นพลาสติกใสปิดทับทั้งสองด้านด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีคาร์บอเนตซึ่งใช้เป็นแผ่นฟิล์มกรองแสงหรือแผ่นฟิล์มนิรภัยของกระจกรถยนต์ทั้งสองด้านเป็นโครงสร้างแบบแซมมิชหรือแบบกระดองปูแข็งนอกอ่อนใน ใช้หลักการดูดซับพลังงานและการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับการกระเพื่อมของน้ำ แผ่นบังกระสุนสามารถป้องกันกระสุนจากปืนพกขนาด .38, 9 มม. และ 11 มม. กระสุนหัวมน

และในปี 2010 (2553) Chocron Sidney และคณะ ได้ทำการสร้างแบบจำลองและใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนเคพลาร์ เบอร์ 29 และ 129 ด้วยการจำลองกระสุนปืน 3 ขนาด คือ .357 Magnum, 9 มม. FMJ และ .30 แคล FSP สร้างแบบจำลองขนาดเล็กในระดับเส้นด้ายแล้วใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขกับการทำนายผลที่เกิดกับเส้นด้าย แบ่งเป็นการทดลองแบบขั้นเดียวและหลายขั้น ผลการทดลองโดยแบบจำลองพบว่าสามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. FMJ และ .30 แคล FSP ในขณะที่ .357 ป้องกันเพียง 15% และในปีเดียวกัน Bilisik K. และ Korkmaz M. ได้ทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกลไกการดูดซับพลังงานและการทะลุของผ้าพาราอะรามิดแบบมัลติเลเยอร์เคพลาร์ 129 ระหว่างผ้าที่ไม่ได้ทำการเย็บด้านหน้ากับผ้าที่ทำการเย็บด้านหน้าด้วยเส้นด้ายไนลอนเบอร์ 6.6 (ขนาดเท่าที่ปักโครอสติส) โดยเย็บเป็นแบบหนึ่งแถว สองแถว และสี่แถว การทดสอบโดยใช้กระสุนขนาด 9 มม. หัวโลหะเต็ม ด้วยความเร็ว 300-400 เมตรต่อวินาที ผลการทดลองพบว่าขั้นตอนการเปลี่ยนรูปผ้าเกิดขึ้นในทิศทางระนาบของโครงสร้าง พลังงานของกระสุนจะดึงให้ผ้าเกิดการจีบจากชั้นนอกและถูกดันจีบเข้าไปภายในแล้วเส้นด้ายจึงขาด ระดับการดูดซับพลังงานของโครงสร้างที่มีการเย็บจะรับพลังงานได้สูงกว่าโครงสร้างที่ไม่มีการเย็บ เนื่องมาจากบางส่วนของพลังงานถูกดูดซับไปและถูกลีดโดยเส้นด้ายที่เย็บนั้น นอกจากนี้ความลึกรูปร่างการจีบภายเข้ดด้านในของผ้าที่ทำการเย็บต่ำกว่าเมื่อเทียบกับของโครงสร้างไม่มีการเย็บ ต่อมาในปีเดียวกัน Lee, H. P. และ Gong, S. W. ใช้การสร้างแบบจำลอง (ไฟไนท์เอลิเมนต์) สำหรับการประเมินผลประสิทธิภาพการป้องกันของหมวกนิรภัยกันกระสุนเพื่อศึกษาผลกระทบของกระสุนกับแบบจำลองศีรษะมนุษย์โดยใช้หมวกนิรภัยเคพลาร์ (R) กองกำลังทหาร ใช้กระสุนปืนโลหะเต็มแบบ FMJ และ FSP การจำลองผลว่าบริเวณที่ได้รับแรงกระทบมากคือหน้าผากและด้านข้าง และจากผลการทดลองพบว่าหมวกนิรภัยเคพลาร์ (R) ที่มีไนลอนภายในไม่สามารถป้องกันกระสุนแบบ FMJ ได้ ถึงแม้การทดลองกระสุนจะไม่ทะลุหมวกแต่แรงกระแทกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ส่วนการทดลองแรงกระแทกในหมวกกันน็อคเคพลาร์จะมีส่วนด้านข้างที่มีพื้นที่ว่างสำหรับรับแรงและการเสียรูปจึงทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงน้อยลง ในปีเดียวกัน Soykasap, O. และ Colakoglu, M. ทำการวิจัยถึงสมรรถนะของเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับทหารจากเคพลาร์ 29 ผสมไฟเบอร์ ภายใต้การใช้งานที่มีอุณหภูมิ ฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันซึ่งเป็นตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสื้อเกราะกันกระสุนนั้น การทดสอบได้จำลองภายใต้

สภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกัน สภาวะเปียกแบบหมาดๆ ด้วยกระสุนขนาด 9 มม. FMJ ซึ่งผลการทดลอง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ต่อมาในปี 2554 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยา และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ทำการต่อยอดวัสดุที่ใช้ทำเกราะกันกระสุนประกอบด้วยแผ่นกระจายแรงและแผ่นดูดซับแรง ซึ่งแผ่นกระจายแรงทำจากเซรามิกส์ชนิดอลูมินานำมาหุ้มประกอบกับโลหะอะลูมิเนียมและเส้นใยเคฟลาร์ความหนาแน่นสูงทำหน้าที่ดูดซับแรงและช่วยเก็บสะเก็ดไม่ให้เป็นอันตราย ผลการทดสอบจากกองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ระดับ 3A ตามมาตรฐาน NIJ มีประสิทธิภาพการป้องกันกระสุน .44 แม็กนัม M855 และระดับ 3 ที่ยิงด้วยกระสุน 7.62 มม. เมื่อใช้ร่วมกับเสื้อเกราะอ่อน 3A มีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม

และในปี 2556 ธรรมณชาติ วันแต่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาชนิดของวัสดุในงานระดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน โดยออกแบบการทดลองเชิงแพทเทอเรียล 2² ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 อ้างอิงตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ปัจจัยที่ทำการศึกษาประกอบด้วยปัจจัยด้านชนิดของวัสดุ และปัจจัยด้านการเสริมชั้นกาวอีพ็อกซีพัตตี้ จากผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 ขนาด 9 มม. และ .45 ACP ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าการใช้วัสดุในของทดสอบที่ 3 จะสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ดีที่สุด ประกอบด้วยเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ด้านหน้า 8 ชั้น คาร์บอนเคฟลาร์ จำนวน 40 ชั้น และแผ่นเคฟลาร์ จำนวน 36 ชั้น น้ำหนักรวม 6.2 กิโลกรัม

จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ได้กล่าวถึงตัวแปรหลายอย่างที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการหยุดยั้งกระสุน ได้แก่ ความแข็งแรงของวัสดุ ความเหนียว และการดูดซับพลังงาน ตลอดจนน้ำหนักที่ใช้ต้องมีน้ำหนักเบา วัสดุในกลุ่มที่น่าจะเลือกใช้ในการทดลองต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจึงน่าจะเป็นกลุ่มของพอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบเพราะมีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา และใช้งานได้สะดวก จากงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่าวัสดุกลุ่มเคฟลาร์มีประสิทธิภาพสูงมากแต่มีราคาสูงมาก การประยุกต์ทำเสื้อเกราะกันกระสุนจากฟิล์มเอ็กสเรย์ยังมีข้อจำกัดเรื่องการรับความร้อนที่สูงได้น้อย เป็นต้น งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาวิจัยต่อยอดในประยุกต์ใช้คาร์บอนไฟเบอร์ คาร์บอนเคฟลาร์ ในงานระดับยนต์มาประยุกต์ทำแผ่นเกราะในเสื้อเกราะกันกระสุนระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

จากการได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วในเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการดำเนินงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัย ในปี พ.ศ. 2554-2556 และพัฒนาสู่การป้องกันภัยคุกคามระดับ ระดับ 3A - 3 ตามมาตรฐานยุโรปกรณีกระทรวงกลาโหม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง การออกแบบและจัดทำสื่อเกราะกันกระสุน ทำการทดลอง และวิเคราะห์การทดลอง ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานวิจัย ดังนี้

1. การเลือกแผนการออกแบบการทดลอง

เนื่องจากการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ในงานระดับยนต์เพื่อใช้ทำสื่อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 ที่ป้องกันกระสุนขนาด .45 ACP ขนาด 11 มม. และ 9 มม. ได้ แล้วทำการศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ว่าวัสดุแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ (ที่ผู้วิจัยได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร) สามารถป้องกันภัยคุกคามระดับที่สูงขึ้น ระดับ 3A - 3 ได้หรือไม่ และถ้าได้ปัจจัยที่เหมาะสมในด้านวัสดุคือวัสดุชนิดใด โดยออกแบบการทดลองเป็นการทดลองปัจจัยเดี่ยว (Single factor) มีตัวแปรในการทดลองประกอบด้วย 3 ระดับ (Level) การทดลองใน 1 เปรดิเคต (Replicate) ประกอบด้วยการทดลองซ้ำ 6 ครั้งต่อหนึ่งปัจจัย ทั้งหมดจะมี 18 ค่า ตัวแปรที่ตรวจวัด คือ ค่าเบล็คเฟชชิกเนเจอร์ ตัวแปรควบคุมได้แก่ ขนาดอาวุธปืน ผู้ทดสอบ ระยะทดสอบ ชุดวัดค่าเบล็คเฟชชิกเนเจอร์และเครื่องมือวัดชุดเดียวกัน และรายละเอียดอื่นๆตามมาตรฐานการทดสอบสื่อเกราะกันกระสุน NIJ Standard-0101.06 แล้วนำผลการทดลองที่ได้ใส่ลงในตารางการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูล ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้การคำนวณและใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และทำการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของวัสดุหลังการทดสอบอีกครั้งเพื่อสนับสนุนผลการทดลองอีกครั้ง

ตารางที่ 3.1 ตารางที่ออกแบบสำหรับเก็บผลการทดลอง ระดับ 3A

ปัจจัย	การทดลองซ้ำ 6 ครั้ง					
สื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1						
ไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ (non ECC)	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆
สื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2						
เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น (ECC 10 plate)	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆
สื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3						
เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น (ECC 20 plate)	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₅	c ₆

ตารางที่ 3.2 ตารางที่ออกแบบสำหรับเก็บผลการทดลอง ระดับ 3

ปัจจัย	การทดลองซ้ำ 6 ครั้ง					
ลือเกราะกันกระสุนตัวที่ 2						
เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น (ECC 10 plate)	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆
ลือเกราะกันกระสุนตัวที่ 3						
เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น (ECC 20 plate)	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆

2. เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ การทดลองแบบปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอโนวา (Analysis of Variances : ANOVA) จากผลการทดลองเบื้องต้นอันเกี่ยวกับการคัดเลือกปัจจัยที่จะศึกษาถึงค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์หรือค่าการยุบตัวของลือเกราะที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยโดยอาศัยการทดลองอย่างสุ่มสมบูรณ์หรือการจำแนกทางเดียวหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

3. การจัดทำลือเกราะกันกระสุนในการทดลอง

ในการจัดทำลือเกราะกันกระสุนจะกำหนดจำนวนตามตารางที่ได้ออกแบบไว้สำหรับเก็บผลการทดลอง โดยจัดซื้อและจัดทำลือเกราะกันกระสุนเพื่อศึกษาอิทธิพลของวัสดุที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุนตามปัจจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.2.1 จัดทำลือเกราะกันกระสุนตามปัจจัย ระดับ 3A มีจำนวน 3 ตัว ปัจจัยในการทดลองประกอบด้วย 3 ระดับ (Level) ดังนี้

- ระดับ a ไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ + วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 48 ชั้น + วัสดุเคฟลาร์ 30 ชั้น น้ำหนัก 1.25 กิโลกรัม ดังภาพที่ 3.1

- ระดับ b เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น + วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 48 ชั้น + วัสดุเคฟลาร์ 30 ชั้น น้ำหนัก 2.30 กิโลกรัม (น้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 1 กิโลกรัม) ดังภาพที่ 3.2

- ระดับ c เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น + วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ 48 ชั้น + วัสดุเคฟลาร์ 30 ชั้น น้ำหนัก 3.40 กิโลกรัม (น้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 2 กิโลกรัม) ดังภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.1 เสื้อเกราะกันกระสุนและวัสดุในการทดลองที่ระดับการทดลอง a



ภาพที่ 3.2 เสื้อเกราะกันกระสุนและวัสดุในการทดลองที่ระดับการทดลอง b



ภาพที่ 3.3 เสื้อเกราะกันกระสุนและวัสดุในการทดลองที่ระดับการทดลอง c

3.2.1 เสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัย ระดับ 3 จำนวน 2 ตัว ในการดำเนินการและจัดหาวัสดุในการทดลองเสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัย ระดับ 3 นั้นไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากความจำกัดด้านงบประมาณ จึงดำเนินการทดลองได้เฉพาะการทดลองเสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัย ระดับ 3A เท่านั้น

4. หลักเกณฑ์การทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน

ในการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยข้างต้นด้วยกระสุนจริง ณ ม.พัน 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 3A ตามมาตรฐานยุทธโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ใช้กระสุนขนาด .357 magnum หรือ .357 SIG FMJ ส่วนลำดับการยิงทดสอบและตำแหน่งการยิงทดสอบจะดำเนินการตามหัวข้อการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ในบทที่ 2 ด้านผู้ทำหน้าที่ยิงทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนในงานวิจัยนี้ คือ ดาบตำรวจศิรัชย์ วิฤทธิ จาก สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และนายศุภย์ตวัณช์ พวงจันทร์หอม จาก รพ.เพชรบูรณ์ ผู้ร่วมทดสอบ โดยมีเจ้าสิบเอกประภาค ประติโก กองพันทหารม้าที่ 18 เป็นผู้ควบคุมสนามยิงปืน

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย




ภาพที่ 3.4 ชุดตรวจการวัดยุบตัวและวัดค่าแบล็คเฟชซิกเนเจอร์



ภาพที่ 3.5 วัสดุและเสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลองตามปัจจัย



ภาพที่ 3.6 อาวุธปืนที่ใช้ทดสอบ ขนาด .357 magnum



ภาพที่ 3.7 เวอร์เนียคาลิเปอร์



ภาพที่ 3.8 เครื่องชั่งน้ำหนัก

บทที่ 4 ผลการวิจัย

ผลการทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุนตามปัจจัยในบทที่ 3 ด้วยการใช้กระสุนจริง ขนาด .357 magnum ณ ม.พัน 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ้อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการทดลองในการศึกษาวัสดุทดสอบสำหรับป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 3A ตามมาตรฐานยุทธโศปกรณ์กระทรวงกลาโหม โดยมีรายละเอียดการทดลอง ดังนี้

1. ผลการทดลองตามปัจจัย

จากผลการทดสอบเสื่อเกราะกันกระสุน ระดับ 3A ด้วยกระสุนปืนจริงดังผลในตารางที่ 4.1 ตามที่ได้ออกแบบการทดลองไว้ ซึ่งเป็นการออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว แบบ 3 ระดับ ปัจจัยในการทดลองคือ ชนิดของวัสดุและจำนวนชั้นของการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ โดยจากสมมุติฐานคาดว่า การเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์จะช่วยหยุดยั้งการทะลุทะลวงของกระสุนขนาด .357 magnum ได้ดีกว่าไม่ทำการเสริม ถึงแม้ตัวเสื่อเกราะจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ก็ตาม ในการทดลองจะใช้ค่าที่ตรวจวัดคือ ค่าเบสลิคเฟชซิกเนเจอร์หรือค่าการยุบตัวของเสื่อเกราะหลังการยิงทดสอบมาแล้วจะต้องมีค่าที่น้อยที่สุด และต้องอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยโดยจะยุบตัวเข้าไปได้ไม่เกินกว่า 44 มิลลิเมตร ปัจจัยในการทดลองมี 3 ระดับ ทำการทดลองซ้ำหรือการยิงซ้ำจำนวน 6 ครั้ง และในการทดลองทั้งหมด 18 ครั้ง ดังนั้นในการทดลองจึงมี $a = 3$ ระดับ และ $n = 6$ เรพลีเคต

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองค่าเบสลิคเฟชซิกเนเจอร์ ระดับ 3A

วัสดุ	ค่าเบสลิคเฟชซิกเนเจอร์ (มม.)					
	1	2	3	4	5	6
เสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1						
ไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ (non ECC)	34	40	36	47	39	19
เสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2						
เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น (ECC 10 plate)	10	12	15	11	7	12
เสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3						
เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น (ECC 20 plate)	8	10	10	6	10	8

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการคำนวณ

ในการวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้นด้วยหลักสถิติจะนำค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่ได้จากตารางมาคำนวณผลรวมหาค่าผลรวมและค่าเฉลี่ย แล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลรวมและค่าเฉลี่ยการทดลองค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ ระดับ 3A

วัสดุ	ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (มม.)						ผลรวม y_i	ค่าเฉลี่ย \bar{y}_i
	1	2	3	4	5	6		
ลื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1 ไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสม คาร์บอนไฟเบอร์ (non ECC)	34	40	36	47	39	19	217	36.17
ลื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสม คาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น (ECC 10 plate)	10	12	15	11	7	12	67	11.17
ลื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสม คาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น (ECC 20 plate)	8	10	10	6	10	8	52	8.66
							$y_{...} = 336$	$\bar{y}_{...} = 18.67$

ก่อนการวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วย ANOVA จะต้องตั้งสมมติฐานว่าในการทดลองนี้ที่ H_0 การทดลองทุกระดับไม่มีความแตกต่างกันหรืออาจกล่าวได้ว่าลื้อเกราะกันกระสุนที่ไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีความเบาจะให้ผลเหมือนกันกับลื้อเกราะกันกระสุนที่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักมากเพิ่มขึ้นตามจำนวนชั้น ส่วนสมมติฐานที่ H_1 จะปฏิเสธ H_0 เพราะว่าจะมีการทดลองอย่างน้อย 1 คู่ที่ต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าลื้อเกราะกันกระสุนที่เสริมและไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์อย่างน้อย 1 คู่มีความต่างกัน ดังสมมติฐานด้านล่าง

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j \text{ อย่างน้อย 1 คู่ที่ต่างกัน}$$

เมื่อ μ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มประชากร (Population)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนมาจากความหมายการแบ่งความแปรปรวนออกเป็นส่วนย่อยๆ ในการวิเคราะห์สามารถหาได้จากสมการ

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$$

เมื่อ SS_T คือ ผลรวมแก้ไข

ค่าผลรวมแก้ไขสามารถหาได้จากผลรวมของกำลังสองที่เกิดเนื่องจากระดับและค่าแตกต่างระหว่างภายในระดับกับค่าเฉลี่ยหรือที่เรียกว่าความผิดพลาดสุ่ม

$$SS_T = SS_{Treatment} + SS_E$$

เมื่อ $SS_{Treatment}$ คือ ผลรวมของกำลังสองที่เกิดเนื่องจากระดับ

SS_E คือ ค่าแตกต่างระหว่างภายในระดับกับค่าเฉลี่ยหรือความผิดพลาดสุ่ม ผลรวมของกำลังสองที่เกิดเนื่องจากระดับ สามารถคำนวณได้จาก

$$SS_{Treatment} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a y_{i...}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$$

ค่าแตกต่างระหว่างภายในระดับกับค่าเฉลี่ยหรือความผิดพลาดสุ่ม สามารถคำนวณได้จาก

$$SS_E = SS_T - SS_{Treatment}$$

ดังนั้น ค่าผลรวมของกำลังสองสามารถคำนวณได้จาก

$$\begin{aligned} SS_T &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \\ &= (34)^2 + (40)^2 + (36)^2 + \dots + (10)^2 + (8)^2 - \frac{(336)^2}{16} = 3278 \\ SS_{Treatment} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a y_{i...}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \\ &= \frac{1}{6} [(217)^2 + (67)^2 + (52)^2] - \frac{(336)^2}{16} = 2775 \\ SS_E &= SS_T - SS_{Treatment} \\ &= 3278 - 2775 = 503 \end{aligned}$$

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการคำนวณ

Source	df	Sum of Squares	Mean Squares	F-Statistic	P-Value
material	2	2775	1387.5	41.38	0.000
Error	15	503	33.53		
Total	17	3278			

จากการคำนวณ ดังตารางที่ 4.3 ค่า P-Value = 0 มีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงทำให้ปฏิเสธ H_0 ซึ่งแปลความหมายว่า การเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์มีผลต่อการต้านทานการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์อย่างมีนัยสำคัญ นั่นแปลความหมายว่าการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทั้ง 10 และ 20 ชั้น สามารถต้านทานการการทะลุของกระสุนได้ดีกว่าไม่ทำการเสริมที่ค่าระดับนัยสำคัญของการทดลองเท่ากับ 0.05 ที่ความเชื่อมั่น 95%


3. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง

ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำการวิเคราะห์ผลการทดลองจะทำสองส่วนคือการตรวจสอบให้เป็นไปตามสมมติฐาน และใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทำการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับปัจจัยที่ระดับต่างๆ ในการเปรียบเทียบจะใช้เทคนิคการทดสอบของตุเก้ (Tukey) ในการเปรียบเทียบแบบพหุคูณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 การตรวจสอบการทดลองให้เป็นไปตามสมมติฐาน


จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการคำนวณ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำการวิเคราะห์ผลการทดลองมีผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความผิดพลาดหรือค่าส่วนตกค้าง (Residual) ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ การกระจายตัวแบบปกติ ตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน และตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้างตามทฤษฎีของมอนโกเมอร์รี่ (Montgomery 2001) ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

3.1.1 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล (Normal Distributed) ของส่วนตกค้าง ในภาพที่ 4.1 พบว่าค่าของส่วนตกค้างมีการกระจายไปตามแนวเส้นตรง แต่จะมีจุดที่ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันและข้อมูลที่ได้มีแนวโน้มอยู่ในแนวเส้นตรงจึงประมาณได้ว่าค่าของส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ




ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวแบบปกติของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์

3.1.2 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน (Variance Stability) เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากแบบจำลองการถดถอย (Fitted Value) ในภาพที่ 4.2 จะพบว่าการกระจายตัวของค่าเฉลี่ยในแต่ละย่านของข้อมูลไม่พบรูปแบบการกระจายตัวที่ผิดปกติ และมีการกระจายแบบสุ่มรอบค่าศูนย์



ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความเสถียรของความแปรปรวนของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์

3.1.3 จากการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูล (Independent) ในภาพที่ 4.3 พบว่าการกระจายตัวของส่วนตกค้างมีแนวโน้มความเป็นอิสระต่อกันและไม่สามารถทำนายรูปแบบได้อย่างแน่นอน




ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้างของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์


จากการตรวจสอบการทดลองจะต้องเป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด 3 ข้อ ตามทฤษฎีของมอนโกเมอร์รี่ปรากฏว่าข้อมูลในการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมดนั้นหมายความว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมีการกระจายตัวของข้อมูลแบบปกติ มีความเสถียรของความแปรปรวนโดยไม่พบรูปแบบการกระจายตัวที่ผิดปกติ และมีความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้างข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแผนภาพค่านิยมเฉพาะตัว

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะพิจารณาจากแผนภาพกล่อง (Box Plot) ในภาพที่ 4.4 และแผนภาพค่านิยมเฉพาะตัว (Individual Value Plot) ภาพที่ 4.5 ในการวิเคราะห์จากภาพทั้งสอง จะเห็นว่าปัจจัยที่เหมาะสมตามวัสดุในการทำเสื่อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 3A คือการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตีผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น และ 20 ชั้น จะเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่น้อยใกล้เคียงกัน นั้นหมายความว่าในสองปัจจัยนี้จะให้ผลในการต้านทานการทะลุของกระสุนได้ดีที่สุดเช่นกัน



ภาพที่ 4.4 แผนภาพกล่องแสดงผลของปัจจัยด้านวัสดุของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์



ภาพที่ 4.5 แผนภาพค่าต่างแสดงผลของปัจจัยด้านวัสดุของค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า P-Value กับค่าระดับนัยสำคัญของการทดลองเท่ากับ 0.05 ที่ความเชื่อมั่น 95% โดยค่า P-Value ของแต่ละปัจจัยจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่านัยสำคัญจึงจะถือว่าปัจจัยด้านวัสดุในการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์มีผลต่อการป้องกันการทะลุของกระสุน ระดับ 3A อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากค่า P-Value = 0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงทำให้ปฏิเสธ H_0 ซึ่งแปลความหมายว่า การเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อต้านทานการทะลุของกระสุนมีผลต่อการต้านทานการทะลุของกระสุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ สามารถต้านทานการทะลุของกระสุนได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ 0.05


จากข้อมูลการเปรียบเทียบแต่ละระดับของข้อมูลในช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าเฉลี่ยในวัสดุแต่ละชนิด ในย่อหน้าที่สองของข้อมูล One-way ANOVA สังเกตว่ามีช่วงความเชื่อมั่นของกลุ่มที่เหลื่อมกัน 1 ชุด ได้แก่กลุ่มวัสดุที่ทำการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น และ 20 ชั้น ที่เหลื่อมกันมาก ส่วนกลุ่มวัสดุที่ไม่ทำการเสริมนั้นจะออกห่างไม่เหลื่อมกับกลุ่มใด ดังนั้นหมายความว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันระหว่างการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์และการไม่เสริมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตลอดจนการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น และ 20 ชั้น จะให้ผลในการป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ใกล้เคียงกัน

ในย่อหน้าที่สามของข้อมูล One-way ANOVA เป็นวิธีเปรียบเทียบแบบแบบคู่จะแสดงตารางเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นของแต่ละกลุ่มโดยแสดงทั้งกลุ่มที่ไม่แตกต่างกันและกลุ่มแตกต่างกันในแต่ละระดับของปัจจัย ผลลัพธ์จากการทดสอบแบบคู่ได้แสดงผลเป็นช่วงความเชื่อมั่นจากการเปรียบเทียบ 2 ชุด ดังนี้ ชุดแรกเป็นการเปรียบเทียบค่าที่มากที่สุดกับน้อยสุด มีค่าเท่ากับ -11.176 ถึง 6.176 นั่นแปลว่าค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ของเสือเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น ลบออกจากค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ของเสือเกราะกันกระสุนตัวที่ 1 ไม่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ จะมีความต่างของค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์อยู่ถึง -11.176 ถึง 6.176 มม. และช่วงความเชื่อมั่นที่ได้นี้ครอบคลุมค่า 0 แสดงว่าเสือเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 ที่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 10 ชั้น และเสือเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 ที่เสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น มีความใกล้เคียงกันของวัสดุทั้งสองชนิด แต่ ในเสือเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 จะมีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่น้อยสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.667 มม.

4. การวิเคราะห์ผลการทดลองทางกายภาพ

เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติแล้วจึงได้ทำการวิเคราะห์ผลทางกายภาพโดยพิจารณาจากผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่เกิดจากแรงดันของกระสุน ดังตารางที่ 4.1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ คือ 36.17, 11.17 และ 8.66 มม. ตามลำดับ จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าวัสดุที่ทำการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์จะมีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่ต่ำกว่าไม่ทำการเสริมหรืออาจกล่าวได้ว่าชั้นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์จะเป็นตัวต้านทานกระสุนปืนได้ดีกว่าถึงแม้จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็ตาม โดยมีรายละเอียดการทดสอบทางกายภาพ ดังนี้ วัสดุทดสอบในเสือเกราะกันกระสุนตัวที่ 1 ดังภาพที่ 4.6 มีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่สูงถึง 36.17 มม. แม้ว่าจะไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานก็ตาม แต่กระสุนจะทะลุแผ่นหน้าที่ทำด้วยคาร์บอนเคพลาร์ทั้งหมด 48 ชั้น และเข้าไปค้างอยู่ในแผ่นเคพลาร์ซึ่งเป็นแผ่นหลังทั้งหมด และผลทางกายภาพชี้ให้เห็นว่าแรงกระแทก

ของกระสุนปืนจะทำให้เกิดแรงดันมากจนเสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลองขาดด้านหลังตามรอยแรงดันของกระสุน ดังภาพที่ 4.7 จากผลดังกล่าวถึงแม้ว่าลูกกระสุนจะไม่ทะลุออกไปแต่จะมีแรงดันที่พุ่งไปตามแนวกระสุนจนดันให้เสื้อเกราะกันกระสุนขาดได้ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายมาก ส่วนวัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 ดังภาพที่ 4.8 มีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ 11.17 มม. ค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐานกำหนด ด้านผลทางกายภาพพบว่าลูกกระสุนมีการทะลุแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์และเข้าไปค้างอยู่ที่แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์เท่านั้นโดยไม่ทะลุถึงแผ่นเคฟลาร์ และเสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลองไม่มีรอยขาด ส่วนวัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 ดังภาพที่ 4.9 มีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ 8.67 มม. ซึ่งค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐานกำหนดเช่นกัน โดยผลการทดลองพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดลองในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปผลจากการทดลองได้ว่าการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 และ 3 จะช่วยลดแรงปะทะได้ดี โดยพบว่าลูกกระสุนส่วนใหญ่จะทะลุแค่แผ่นหน้าที่เป็นแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์เท่านั้นไม่ทะลุเข้าไปในแผ่นหลังที่ทำด้วยคาร์บอนเคฟลาร์และเคฟลาร์ ดังภาพที่ 4.10 อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดการห่อตัวจากแรงกระแทกด้วย และผลการทดลองด้านลักษณะผิวดรูปของกระสุนมีผลไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อทำการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์จะทำให้กระสุนมีลักษณะผิวดรูปได้มากกว่าไม่ทำการเสริม และกระสุนมีลักษณะผิวดรูปไปมากตามจำนวนชั้นแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ เนื่องจากแผ่นดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่ประทะกับกระสุนทำให้กระสุนมีลักษณะผิวดรูปและแรงลดลง ดังภาพที่ 4.11 ซึ่งข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดสรุปได้ว่าในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 และ 3 ที่มีการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์จะมีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่ต่ำใกล้เคียงกัน โดยในวัสดุทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 จะมีค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ที่ต่ำสุด แต่จะมีน้ำหนักที่มากที่สุดในการทดลองเช่นกัน ซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ 3.40 กิโลกรัม/แผ่น เมื่อทำการประกอบเข้ากับเสื้อเกราะกันกระสุนครบชุดจะมีน้ำหนักประมาณ 7.80 กิโลกรัม/ตัว ส่วนวัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 เมื่อทำการประกอบเข้ากับเสื้อเกราะกันกระสุนครบชุดจะมีน้ำหนักประมาณ 5.60 กิโลกรัม/ตัว ซึ่งจะมีน้ำหนักลดลงประมาณ 2 กก. แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ใกล้เคียงกับวัสดุทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 ดังนั้น วัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 และ 3 สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 3A เพื่อใช้ในการทำงานจริงได้ โดยวัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ได้ดีที่สุด ส่วนวัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 จะให้ประสิทธิภาพในด้านน้ำหนักเบาที่สุด ประมาณ 5.60 กิโลกรัม/ตัว



ภาพที่ 4.6 ผลการทดสอบวัสดุทดสอบในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1




ภาพที่ 4.7 การทะลุจากแรงดันของกระสุนในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 1




ภาพที่ 4.8 ผลการทดสอบวัสดุทดสอบในสื่อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2



ภาพที่ 4.9 ผลการทดสอบวัสดุทดสอบในสื่อเกาะกันกระสุนตัวที่ 3



ภาพที่ 4.10 แผ่นอีพ็อกซีพัตต์ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น และ 10 ชั้น



ภาพที่ 4.11 ลักษณะผิดรูปของกระสุนในการทดลองและกระสุนทั้งหมดหลังการทดสอบ

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลและอภิปรายผล

จากทฤษฎีการใช้แผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนเคฟลาร์ในงานระดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 (ธรรม์ณชาติ, 2556) นำมาพัฒนาสู่การป้องกันภัยคุกคามระดับ ระดับ 3A-3 ตามมาตรฐานยูโทโรปรณ์กระทรวงกลาโหม พบว่าสมมุติฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้วัสดุดังกล่าวสามารถหยุดการทะลุของกระสุน ระดับ 3A ได้จริงตามสมมุติฐาน และปัจจัยด้านการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ไว้ด้านหน้าสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือมีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 และในด้านกายภาพข้อมูลก็มีความสอดคล้องตรงกันว่าการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ในเสื้อเกราะกันกระสุนที่ 2 และ 3 จะมีการต้านทานกระสุนปืนของวัสดุได้ดีกว่าไม่ทำการเสริมได้ชัดเจนเนื่องจากความแข็งของชั้นแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้จะทำหน้าที่รับแรงปะทะ ด้านปัจจัยที่เหมาะสมในชนิดของวัสดุและรูปแบบการวางชั้นวัสดุที่มีประสิทธิภาพต้านทานการเกิดแบล็คเฟชชิกเนเจอร์หรือการทะลุทะลวงของกระสุน ระดับ 3A ได้ดีที่สุด คือ วัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนที่ 3 (แผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น, แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ 48 ชั้น และวัสดุเคฟลาร์ 30 ชั้น) จะสามารถป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 3A ได้ดีที่สุด แต่วัสดุทดสอบดังกล่าวยังคงมีน้ำหนักที่มากกว่าในทุกการทดลองประมาณ 7.80 กิโลกรัม/ตัว ส่วนวัสดุทดสอบในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 2 (แผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 20 ชั้น, แผ่นคาร์บอนเคฟลาร์ 48 ชั้น และวัสดุเคฟลาร์ 30 ชั้น) จะให้ประสิทธิภาพในด้านน้ำหนักเบาได้ดีที่สุด ประมาณ 5.60 กิโลกรัม/ตัว สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบแผ่นเกราะในเสื้อเกราะกันกระสุนหรือแผ่นกำบังกันกระสุนเพื่อใช้ในการทำงานจริงได้ ส่วนการทดลองเสื้อเกราะกันกระสุนตามปัจจัย ระดับ 3 นั้นไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จจลุล่วงเนื่องจากความจำกัดด้านงบประมาณ

เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดลองในปัจจัยที่ดีที่สุดในการทดสอบกับงานวิจัยอื่น ๆ จะมีผลดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเสื้อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์ ที่ป้องกันกระสุนได้ใน ระดับ 2A (สมประสงค์, 2550) และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเสื้อเกราะกันกระสุนเคฟลาร์อย่างเดียว ที่สามารถป้องกันกระสุน .357 ได้เพียง 15% เท่านั้น (Chocron, 2010) ส่วนด้านน้ำหนักเสื้อเกราะกันกระสุนนั้นจะมีน้ำหนักที่เบากว่าเสื้อเกราะกันกระสุนจากสำนักงานการอาชีวศึกษา เพราะเสื้อเกราะกันกระสุนจากสำนักงานการอาชีวศึกษาจะใช้โลหะทั้งหมด โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุน ระดับ 3A เท่ากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์มาประกอบทำเสื้อเกราะกันกระสุนที่การป้องกันกระสุน ระดับ 3A เสื้อเกราะกันกระสุนในการทดลองนี้จะมีน้ำหนักที่เบากว่าประมาณ 2-3 กิโลกรัม เพราะเสื้อเกราะกันกระสุนที่ใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์ถ้าต้องการป้องกันกระสุน ในระดับ 3A ต้องนำแผ่นอะลูมิเนียมมาเพิ่มไว้ด้านหน้าอีกชั้น (กฤษฏากร, 2550) ในด้านต้นทุนวัสดุเปรียบเทียบกัน เสื้อเกราะกันกระสุนของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะมีราคาแพงกว่าประมาณ 3 เท่า แต่จะมีน้ำหนักที่เบากว่ามากประมาณ 1-2 กิโลกรัม ที่ประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุน ระดับ 3A

เท่ากัน (ศิริลักษณ์, 2554) ส่วนเสียเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์ ก็ยังมีราคาต้นทุนวัสดุที่แพงกว่าประมาณ 2 เท่า (สมประสงค์, 2550)

5.2 ข้อเสนอแนะ

ทำการทดสอบวัสดุต้นแบบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมเพื่อสามารถให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติได้ ในการทดสอบต่อไปวัสดุที่ใช้ควรรีดอัดด้วยเครื่องจักรเฉพาะ เพื่อให้มีความบางและแน่นซึ่งคาดว่าจะทำให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันการทะลุของกระสุนได้ดีขึ้น และควรทำการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในวัสดุต้นแบบให้มีค่าน้ำหนักที่ลดลงและยังคงประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่การใช้งานจริง

บรรณานุกรม

- กฤษฎากร เขวงศักดิ์โสภาคย์. **แผ่นบังกระสุนฝีมือตำรวจไทย**. เดลินิวส์ 18 กันยายน 2552 ; หน้า กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546. **การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์. 2548. **อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1806** .กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์. 2552. **เสื้อเกราะบางระจัน**. แหล่งที่มา : http://www.bangrajun.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=46, 14 กันยายน 2556.
- ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2551. **การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. : ประสานการพิมพ์.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. 2554. **การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน**. **ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร**. 13 (1) : 40-45.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. 2556. **การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2² ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%**. **วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร**. 21 (1) : 1-8.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. **มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ**. ไทยรัฐ 3 กันยายน 2556 ; หน้า 15.
- นวัตกรรมใหม่เสื้อเกราะกันกระสุนภูมิใจฝีมือคนไทย**. เดลินิวส์ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ; หน้า 20
- บุญชม ศรีสะอาด. 2547. **วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.
- บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2549. **สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
- บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์. 2554. **เคฟลาร์**. แหล่งที่มา : http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=1611&Itemid=9, 27 มกราคม 2556.
- ปารเมศ ชูติมา. 2545. **การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พรชัย คล้ายยา. 2551. **อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263**. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- พลาม พรหมจำปา. 2555. **อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274**. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551. **การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- สมบัติ ท้ายเรือคำ. 2551. **ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**. กาลสินธุ์ :
 ประสานการพิมพ์.
- สมประสงค์ ภาษาประเทศ และคณะ. 2550. การศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์
 เพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ - ระยะที่ 1 ศึกษาเส้นใยและโครงสร้างที่เหมาะสมในการผลิต
 เสื้อเกราะกันกระสุน, วารสาร 33 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : 80-84.
- สมประสงค์ เสนารัตน์. 2557. การวิเคราะห์เปรียบเทียบโปรแกรม R, Instat และ SPSS: กรณี
 ANOVA. แหล่งที่มา :
http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/assumption&proof/ANOVA_by_R.pdf, 20
 มกราคม 2557.
- สุพินท์ สมิตเกษตริน. 2550. เสื้อเกราะกันกระสุน ตอนที่ 1. นิตยสารยุทธโภช. 115 (4) : 39-44.
- สุพินท์ สมิตเกษตริน. 2550. เสื้อเกราะกันกระสุน ตอนที่ 2. นิตยสารยุทธโภช. 116 (1) : 79-85.
- สุวรรณธร ลิ้มสัมพันธ์. 2546. เสื้อเกราะกันกระสุน. นิตยสารนาวิกศาสตร์. 12 : 8-9.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ. 2552. **เสื้อเกราะกันกระสุนจากใยประดิษฐ์**. แหล่งที่มา :
<http://www.naewna.com/news.asp?ID=114829>, 19 สิงหาคม 2552.
- เอ็กซ์พลอร์ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ. 2556. **เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล**. แหล่งที่มา :
<http://thai-explore.net/watch.php?w=bWVkaWExOTAy>, 20 ธันวาคม 256.
- _____. 2550. **เสื้อเกราะอาชีวะ**. แหล่งที่มา :
<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=71854>, 29 ตุลาคม 2555.
- _____. 2552. **เสื้อเกราะรุ่นพระเจ้าตาก**. แหล่งที่มา : <http://www.aithaikid.com/armor.htm>,
 11 กันยายน 2552.
- _____. 2552. **เอ็มเทค ปตท.และม.มหิดล ร่วมเปิดตัวเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูง**. แหล่งที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/home/news/it/innovation/2009/01/30/news_11859.php, 19 สิงหาคม 2556.
- _____. 2552. **การทดสอบเสื้อเกราะพระเจ้าตาก กันกระสุน M16 A1**. แหล่งข้อมูล :
http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=9952, 29 ตุลาคม 2555.
- _____. 2554. **เส้นใยอะรามิด : เพลลาร์**. แหล่งที่มา :
http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=36&limit=1&limitstart=1, 14 กรกฎาคม 2554.
- _____. 2554. **เอ็มเทคมอบเสื้อเกราะกันกระสุนให้กองทัพ**. แหล่งข้อมูล :
<http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000010097>,
 29 ตุลาคม 2555.
- _____. 2554. **การทดสอบและตรวจวัดค่าแบล็คเฟชชิกเนเจอร์**. แหล่งที่มา :
<http://www.ondutygear.com/armor-express-armor-shoot.html>, 27 มกราคม 2554.
- _____. 2554. **คาร์บอนไฟเบอร์ & คาร์บอนเคพลาร์**. แหล่งที่มา :
www.fcciracing.com/TipsModifies/show.php?id=122, 27 มกราคม 2554.

- _____. 2554. คาร์บอน-ไฟเบอร์ คาร์บอน-เคฟลาร์. แหล่งที่มา : <http://www.lancer-club.net/forum/index.php?topic=39851.0>, 27 มกราคม 2554.
- _____. 2554. บลันท์ ทรอมมา. แหล่งที่มา : <http://www.pinnaclearmor.com>, 27 มกราคม 2554.
- _____. 2554. สังกททวนเซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ปะทะคนร้ายตายไม่ได้ใส่เกราะ. แหล่งข้อมูล : <http://www.thairath.co.th/content/region/216590>, 29 ตุลาคม 2555.
- _____. 2557. การออกแบบการทดลอง. แหล่งที่มา : http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2553/enin20453as_ch2.pdf, 20 มกราคม 2557.
- _____. 2557. การวิเคราะห์ความแปรปรวน. แหล่งที่มา : app.eng.ubu.ac.th/~edocs/f/20080528Sombat28.doc, 24 กุมภาพันธ์ 2557.
- _____. 2557. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA). แหล่งที่มา : netra.lpru.ac.th/...proof/4การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว.doc, 24 กุมภาพันธ์ 2557.
- Bilisik, K., & Korkmaz, M. 2010. Multilayered and Multidirectionally-stitched aramid Woven Fabric Structures: Experimental Characterization of Ballistic Performance by Considering the Yarn Pull-out Test. **Textile Research Journal**, 80 (16) : 1697-1720.
- Grujicic M., Glomski P. S., He T., Arakere G., Bell W. C., and Cheeseman B. A. 2009. Material Modeling and Ballistic-Resistance Analysis of Armor-Grade Composites Reinforced with High-Performance Fibers. **Journal of Materials Engineering and Performance**, 18 (9) : 1169-1182.
- Lee, H. P., Gong, S. W. (2010). Finite element analysis for the evaluation of protective functions of helmets against ballistic impact, **Computer Method in Biomechanics and Biomedical Engineering**, 13 (5) : 537-550.
- Lin Chia-Chang., Huang Chao-Chiung., Chen You-Liang., Lou Ching-Wen., Lin Chin-Mei. and Hsu Chan-Hung. 2008. Ballistic-resistant stainless steel mesh compound nonwoven fabric. **Fibers and Polymers**, 9 (6) : 761-767.
- Lou Ching-Wen., Lin Ching-Wen., Hsu Chan-Hung., Chen Jin-Mao., Lin Jia-Hong., & Meng, Hsien-Hui. 2008. Process and bullet-resistant buffer effect of an elastic cushioning structure made of polyamide non-woven fabric and chloroprene rubber. **Textile Research Journal**, 78 (3) : 258-263.
- Michael B. Mukasey, Jeffrey L. Sedgwick and David W. Hagy. 2008. **Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06**. Washington : National Institute of Justice. Available Source : <http://nist.gov/oles/upload/ballistic.pdf>, December 17, 2013.
- Montgomery, D.C. 2001. **Design and Analysis of Experiments**. 5th ed. New York : John Wiley& Sons.

- Roger E. Kirk. 1968. **Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences**. Belmont, California : Brooks/Cole Publishing Company.
- Sarawut Rimdusit, Somsiri Pathomsap¹, Pornnapa Kasemsiri¹, Chanchira Jubsilp and Sunan Tiptipakorn. 2011. KevlarTM Fiber-Reinforced Polybenzoxazine Alloys for Ballistic Impact Applications. **Engineering Journal**, 15 : 23-39.
- Somsiri Pathomsap, Tharathon Mongkhonsi, Kuljira Sujirote, & Sarawut Rimdusit. 2006. Development of Light Weight Ballistic Armor from Polybenzoxazine Alloys and KevlarTM Fiber. **4th Thailand Materials Science Technology Conference**. Thailand.
- Soykasap, O., Colakoglu, M. (2010). Ballistic Performance of a Kelvar-29 Woven Fiber Composite Under Varied Temperatures. **Mechanics of Composite Materials**, 46 (1) : 35-42.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย

ตารางที่ ก.1 คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย

คุณสมบัติทางกล	คาร์บอนเคฟลาร์ (Carbon kevlar hybrid fabric)	เส้นใยคาร์บอน (Carbon fabric)	เคฟลาร์ (Aramid fabric)
น้ำหนัก	200 g/m ²	240 g/m ²	460 g/m ²
ค่าความหนาแน่น	1.82 g/cm ²	1.76 g/cm ²	1.44 g/cm ²
ค่ามอดูลัสของยัง	187 GPa	230 GPa	102 GPa
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว	-	1.50%	2.90%
Tensile Strength	-	4,410 MPa	3,620 MPa
Tensile Strength, Yield	400 MPa	600 MPa	428 MPa
ยี่ห้อ	Kevlar [®] 49 FCKG 196 Green/black ลาย 2	Mitsubishi Rayon IM Series MR40 (Plain)	Twaron [®] 2200 TI-9920 Hexcel [®] HexForce™

ภาคผนวก ข
รูปภาพการดำเนินงาน



ภาพที่ ข.1 สนามยิงปืนที่ใช้ในการทดสอบ กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง



ภาพที่ ข.2 การจัดเตรียมเสื้อเกราะกันกระสุนที่ใช้ในการทดลอง



ภาพที่ ข.3 อาวุธปืนที่ใช้ในการทดลอง



ภาพที่ ข.4 การวางตำแหน่งเสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อยิงทดสอบ



ภาพที่ ข.5 การยิงทดสอบที่ระยะ 5 เมตร




ภาพที่ ข.6 การตรวจสอบตำแหน่งที่ทำการยิงทดสอบ




ภาพที่ ข.7 การถอดเสื้อเกราะกันกระสุนออกจากชุดตรวจการวัดยุบตัวหลังยิงทดสอบ




ภาพที่ ข.8 การวัดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์จากชุดตรวจการวัดยุบตัวหลังยิงทดสอบ



ภาพที่ ข.9 การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเสื้อเกราะกันกระสุนหลังยิงทดสอบ



ภาพที่ ข.10 ลักษณะแผ่นอีพ็อกซีพัดตีผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ผ่านการยิงทดสอบ



ภาพที่ ข.11 ลักษณะแผ่นคาร์บอนเคฟล่าห์ที่ผ่านการยิงทดสอบ



ภาพที่ ข.12 ลักษณะแผ่นเคฟล่าห์ที่ผ่านการยิงทดสอบ



ภาพที่ ข.13 การเก็บหัวกระสุนตามลำดับหลังยิงทดสอบ




ภาพที่ ข.14 การตรวจสอบปลอกกระสุน




ภาพที่ ข.15 ผู้ทำหน้าที่ยิงทดสอบเสือเกราะกันกระสุน

ภาคผนวก ค

การสร้างแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์



ภาพที่ ค.1 การเตรียมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์




ภาพที่ ค.2 การตัดแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่นเกราะกันกระสุน



ภาพที่ ค.3 การทา กาวอีพ็อกซีพัตต์ลงบนแผ่นแรกให้เรียบทั่วแผ่น



ภาพที่ ค.4 การนำแผ่นเปล้ามาวางบนแผ่นที่ทาขาวีพ็อกซีที่ตีที่สลับลายในทุกแผ่น



ภาพที่ ค.5 เทคนิคการสลับลายเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ในแต่ละแผ่น



ภาพที่ ค.6 นำแผ่นอีพ็อกซีฟัดตีคาร์บอนไฟเบอร์ประกอบไว้แผ่นหน้าสุดในเสื้อเกราะกันกระสุน


ภาคผนวก ง
เอกสารการเผยแพร่งานวิจัย



ภาพที่ ง.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื่อเกราะ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ



ภาพที่ ง.2 นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง เสื่อเกราะกันกระสุนอินทิล ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ




ภาพที่ ง.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)



ภาพที่ ง.4 เผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์เอ็กซ์พลอร์ ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ <http://thai-explore.net/>



ภาพที่ ง.5 เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ในระบบงานประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



ภาพที่ ง.6 คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000092 วันยื่นคำขอ 22 มกราคม 2556 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (ขณะนี้แก้ไขรอบ 3)



การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะ
กันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2²
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

A Study of Optimal Factor in Utilization Car Accessories Materials for the Ballistic
Armor Level 2 Using a 2² Factorial Design at 95% Confidence Level

Tannachart Wantang

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
Department of Production Engineering, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University,
Phetchabun 67000, Thailand

* Corresponding author. E-mail address: tannachart@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2² ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 อ้างอิงตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ปัจจัยที่ทำการศึกษาประกอบด้วยปัจจัยด้านชนิดของวัสดุ และปัจจัยด้านการเสริมชั้นกาวอีพ็อกซีพัตตี ในการทดสอบจะนำวัสดุแต่ละปัจจัยบรรจุในซองทดสอบผ้าแบบเปิด-ปิดได้จำนวน 4 ซองทดสอบ ทำการทดสอบด้วยกระสุนจริง ระดับ 2 ทดลองซ้ำ 6 ครั้ง จากผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าการใช้วัสดุในซองทดสอบที่ 3 จะสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ดีที่สุด

คำสำคัญ: เสื้อเกราะกันกระสุน แผ่นเกราะกันกระสุน คาร์บอนเคฟลาร์ เส้นใยคาร์บอน อีพ็อกซีพัตตี งานประดับยนต์

Abstract

The purpose of this research is to study the materials in the car accessories to make a bullet proof vests. The research uses a 2² factorial designed at 95% confident level and analysis of variances. That can stop a bullet through the level 2 (NIJ Standard-0101.06.). The first factor is the materials type and second factor is material layer is epoxy putty plate. The test material in each of the factors contained in the cloth bag open - closed. The material to test 4 type. The testing with bullet level 2 in NIJ Standard-0101.06. was repeated fired six times. The result indicates found that, the all factors, It has affecting penetrations of bullet in level 2 they are significant statistically and the factors indicated the used of materials in 3 envelope test. It will be able to resist the penetration of bullet as will.

Keywords: Bullet Proof Vests, Ballistic Armor, Carbon-Kevlar, Carbon-fiber, Epoxy Putty, Car Accessory



บทนำ

จากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือในพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องใส่เสื้อเกราะกันกระสุนเป็นเครื่องป้องกันตัวส่วนบุคคล เพื่อรักษาชีวิตหรือลดความรุนแรงจากการถูกทำร้าย นอกจากนี้แล้วการทำงานภายในประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติดในปัจจุบันก็ยิ่งจำเป็นต้องมีเสื้อเกราะกันกระสุนเป็นเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ เพราะในปัจจุบันคนร้ายมักจะใช้อาวุธต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่เป็นประจำ การใส่เสื้อเกราะกันกระสุนขณะปฏิบัติหน้าที่จะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืนหรือของมีคมอื่น ๆ ที่มาทำร้ายบริเวณลำตัวของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ส่วนประกอบของเสื้อเกราะจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. เกราะนอก เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรงกระแทกอาจจะใช้แผ่นเหล็กหรือเซรามิกเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก 2. แผ่นรับแรงกระแทกด้านในลักษณะเป็นใยสังเคราะห์เมื่อถูกแรงกระแทกจะเกิดการยึดตัวช่วยดูดซับพลังงานเพื่อลดความเร็วของกระสุนที่ผ่านเข้ามา 3. ส่วนยึดรั้ง ใช้ยึดเสื้อเกราะกับร่างกายทำให้เกิดความกระชับ (สุพินท์, 2550) เสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพดีจะมีน้ำหนักเบาและมีราคาสูง ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตรเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะใช้เสื้อเกราะกันกระสุนจากการแจกของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งจะมีน้ำหนักมากจึงทำให้ไม่นิยมที่จะใส่กัน ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงวัสดุที่ใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การใช้เคพลาร์-129 เย็บด้านหน้าด้วยไนลอน, เคพลาร์-29 ผสมไฟเบอร์, ยางสังเคราะห์คลอโรพรีน, อีพ็อกซีเสริมใยเคพลาร์, ตาข่ายสแตนเลสผสมกับใยสังเคราะห์, แผ่นโลหะหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1806, 2548), จากใยแก้ว (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263, 2551), แผ่นเหล็กบวกรับกับแผ่นซับแรงดันการหมุนของกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274, 2555), แผ่นเหล็กในเสื้อเกราะบางระจัน, แผ่นสแตนเลสและอะลูมิเนียมในเสื้อเกราะรักแผ่นดิน, เส้นใยโพลีเอสเตอร์ไนลอน 66 และพอลิเอทิลีนในเสื้อเกราะราชมงคลธัญบุรี,

เซรามิกส์ชนิดอะลูมินาหุ้มอะลูมิเนียมและเส้นใยเคพลาร์ ความหนาแน่นสูงในเสื้อเกราะของเอ็มทีเค และฟิล์มเอกซ์เรย์ในเสื้อเกราะพระเจ้าตาก จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ได้กล่าวถึงตัวแปรหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการหยุดยั้งกระสุนปืน ส่วนในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำแผ่นเกราะในเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีราคาถูกกว่าเคพลาร์แท้ มีน้ำหนักเบาและหาซื้อได้ง่าย โดยทำการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรด้านชนิดของวัสดุและด้านการเสริมแผ่นรับแรงด้วยกาวอีพ็อกซีพัตตี้ที่ส่งผลต่อการต้านทานการทะลุของคมกระสุน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยทำการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2^2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 อ้างอิงตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ซึ่งเป็นเสื้อเกราะแบบมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นเสื้อเกราะมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ กันกระสุนได้เกือบทุกชนิดยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง (สุวรรณ, 2546) โดยปัจจัยในการทดลองมีรายละเอียด ดังนี้ ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยด้านชนิดของวัสดุมี 2 ระดับ ประกอบด้วยวัสดุคาร์บอนอะรามิดไฮบริดฟาบรีค (Carbon Aramid Hybrid Fabric) หรือคาร์บอนเคพลาร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่อตารางเมตร หรือ g/m^2 ค่าความหนาแน่น 1.82 กรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ g/cm^2 ค่ามอดูลัสของยัง 187 กิกะปาสคาล หรือ GPa และเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) น้ำหนัก 240 g/m^2 ค่าความหนาแน่น 1.76 g/cm^2 ค่ามอดูลัสของยัง 230 GPa ปัจจัยที่สองเป็นปัจจัยด้านการเสริมและไม่เสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นกาวอีพ็อกซีพัตตี้ (Epoxy Putty Stick) ในการทดลองจะนำแผ่นอะรามิดฟาบรีค (Aramid Fabric) หรือแผ่นเคพลาร์ น้ำหนัก 460 g/m^2 ค่าความหนาแน่น 1.44 g/cm^2 ค่ามอดูลัสของยัง 102 GPa ประกอบด้านหลังเพื่อป้องกันการทะลุในทุกการทดลอง การทดลองใน 1 เรพลิเคต ประกอบด้วยการทดลองซ้ำ 6 ครั้ง (จำนวนกระสุนทดสอบ 6 นัด) โดยนำวัสดุในแต่ละปัจจัยบรรจุลง



ในช่องทดสอบแบบเปิด-ปิดได้ทำด้วยผ้าลายพรางทหาร ขนาด 32x32 เซนติเมตร จำนวน 4 ช่องทดสอบมี รายละเอียด ดังนี้

ช่องทดสอบที่ 1 ใช้วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์ จำนวน 40 ชั้น+แผ่นเคฟลาร์ จำนวน 36 ชั้น น้ำหนักรวม 1.2 กิโลกรัม

ช่องทดสอบที่ 2 ใช้วัสดุเส้นใยคาร์บอน จำนวน 40 ชั้น+แผ่นเคฟลาร์ จำนวน 36 ชั้น น้ำหนักรวม 1.3 กิโลกรัม

ช่องทดสอบที่ 3 เสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ด้านหน้า+คาร์บอนเคฟลาร์ จำนวน 40 ชั้น+แผ่นเคฟลาร์ จำนวน 36 ชั้น น้ำหนักรวม 2.6 กิโลกรัม

ช่องทดสอบที่ 4 เสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้ด้านหน้า+เส้นใย คาร์บอน จำนวน 40 ชั้น แผ่นเคฟลาร์ จำนวน 36 ชั้น น้ำหนักรวม 2.7 กิโลกรัม

ในการสร้างแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้เพื่อประกบไว้ด้านหน้า ในช่องทดสอบที่ 3 และ 4 นั้น จะทำมาจากอีพ็อกซีพัตตี้ผสมแผ่นเส้นใยคาร์บอนโดยวิธีการทำจะทาก อีพ็อกซีพัตตี้ลงบนแผ่นเส้นใยคาร์บอน ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร จนทั่วแผ่นแล้วนำแผ่นเส้นใยคาร์บอนอีกแผ่นมาปิดทับ ในลักษณะขวางแนวกัน 90 องศา รอยจนแห้งหมาด ๆ ที่ประมาณ 30 นาที แล้วเริ่มทากอีพ็อกซีพัตตี้ลงบน แผ่นที่ 2 นำมาประกบสลับแนวขวางกัน สลับกันไปใน ทุกๆ แผ่นจนครบ 8 แผ่นโดยไม่ทำการอัดแน่น ทั้งระยะให้ แห้งสนิทเป็นเวลา 1 วัน แล้วจึงนำไปทดสอบ ในขั้นตอน การเตรียมก่อนการยิงทดสอบแผ่นเกราะทดสอบจะต้องอยู่

ในสภาพที่เปียกชื้น โดยจะทำการพ่นฝอยน้ำให้มี ลักษณะคล้ายฝนตกตามมาตรฐาน ทำการทดสอบด้วย กระสุนปืนขนาด .45 ACP (FMJ) น้ำหนักหัวกระสุน 230 เกรน หรือ 15 กรัม ระยะยิง 5 เมตร จำนวน 6 นัดต่อแผ่นทดสอบ โดยมีลำดับการยิงครั้งที่ 1 มุม 0 องศา จำนวน 3 นัด ลำดับการยิงครั้งที่ 2 มุม 30 องศา จำนวน 1 นัด ลำดับการยิงครั้งที่ 3 มุม -30 องศา จำนวน 1 นัด ลำดับการยิงครั้งที่ 4 กลับมาที่มุม 0 องศา จำนวน 1 นัด และบันทึกผลการทดลอง

ผลการศึกษา

จากผลการทดลองด้วยกระสุนปืนที่ได้ในตารางที่ 1 เพื่อนำผลการทดลองไปวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองแบบสองทาง (Two-Way ANOVA: Analysis of Variances) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกำหนดให้ชนิดของวัสดุเป็นปัจจัยที่ระดับต่างกัน (Treatment) และการเสริมและไม่เสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้เป็นปัจจัยกลุ่ม (Block) ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าส่วนตกค้าง (Residual) ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ การกระจายตัวแบบปกติ ตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน และตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้าง (Montgomery, 2001) ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้


ตารางที่ 1 จำนวนชั้นของวัสดุที่เกิดการทะลุจากกระสุนปืน

การเสริมชั้น อีพ็อกซีพัตตี้	ชนิดของวัสดุ					
	คาร์บอนเคฟลาร์ (ชั้น)			เส้นใยคาร์บอน (ชั้น)		
ไม่เสริม	40	40	40	56	56	40
	40	40	40	64	40	76
ค่าเฉลี่ยการทะลุ		40			55.33	
เสริม	0	0	8	8	8	8
	8	0	0	8	8	8
ค่าเฉลี่ยการทะลุ		2.66			8	



1. การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distributed) ของส่วนตกค้าง ในรูปที่ 1A พบว่าค่าของส่วนตกค้างมีการกระจายไปตามแนวเส้นตรง แต่จะมีจุดจะมีข้อมูลซ้ำกันอยู่ในชั้นที่ 8 40 และ 56 ดังข้อมูลในตารางที่ 1

เนื่องจากแผ่นวัสดุที่ใช้ในการทดสอบจะถูกรวมชั้นไว้เป็นชุดๆ ชุดละ 8 แผ่น ทำให้ข้อมูลเกิดซ้ำกันมาก แต่ข้อมูลที่ได้มีแนวโน้มอยู่ในแนวเส้นตรงจึงประมาณได้ว่าค่าของส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ



รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้างของจำนวนชั้นในการต้านทานการทะลุทะลวงของคมกระสุน

2. การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากแบบจำลองการถดถอย (Fitted Value) ในรูปที่ 1B จะพบว่ามีกระจายตัวของค่าเศษเหลือในแต่ละย่านของข้อมูล และมีการกระจายแบบสุ่มรอบค่าศูนย์

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุน ระดับ 2 โดยการเปรียบเทียบค่า P-Value กับค่านัยสำคัญของการทดลองเท่ากับ 0.05 โดยค่า P-Value ของแต่ละปัจจัยจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่านัยสำคัญจึงจะถือว่าปัจจัยที่กำหนดขึ้นมีผลต่อการต้านทานการทะลุของกระสุนอย่างมีนัยสำคัญ

3. จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าส่วนตกค้าง ในรูปที่ 1D พบว่า การกระจายตัวของส่วนตกค้างมีแนวโน้มมีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent) ต่อมาทำ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ปัจจัย	P-Value	ค่าสัมประสิทธิ์
ชนิดของวัสดุ	0.000	5.500
การเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้	0.000	21.500
ชนิดของวัสดุ*การเสริมชั้น อีพ็อกซีพัตตี้	0.033	2.833

S = 6.07728 R-Sq = 94.21% R-Sq(adj) = 93.34%


ผลจากการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 จากข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้านชนิดของวัสดุ มีค่า P-Value=0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทำให้สรุปผลได้ว่า ชนิดของวัสดุมีผลต่อการต้านทานการทะลุของกระสุนอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนด้านการเสริม

แผ่นอีพ็อกซีพัตตี้เพื่อต้านทานการทะลุของกระสุน พบว่า ค่า P-Value=0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เช่นกัน ทำให้สรุปผลได้ว่าการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้มีผลทำให้วัสดุสามารถต้านทานการทะลุของกระสุนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ



และเมื่อพิจารณาผลร่วมด้านชนิดของวัสดุกับการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตี ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ค่า P-Value=0.033 ซึ่งยังคงน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปผลได้ว่าข้อมูลทั้งสองมีอันตรกิริยาต่อกัน ดังนั้น ชนิดของวัสดุ การเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตีและผลร่วมระหว่างชนิดของวัสดุกับการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตีนั้นสามารถต้านทานการทะลุของกระสุนได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R-Square)=94.21% กับค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแก้ (R-Square adjusted) =93.34% ซึ่งจะมีความสูงกว่า 90% แสดงว่าสมการความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแม่นยำและสามารถอธิบาย


ค่าการต้านทานการทะลุของกระสุนในการทดลองนี้ได้ตีเมื่อพิจารณากราฟอิทธิพลหลัก (Main Effects Plot) จากรูปที่ 2 ซึ่งแสดงผลการต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนระหว่างวัสดุคาร์บอนเคฟลาร์เทียบกับเส้นใยคาร์บอนและการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตีเทียบกับการไม่เสริม จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านชนิดของวัสดุทั้งสองและปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตีส่งผลกระทบต่อการต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนคล้ายกัน นอกจากนี้กราฟยังแสดงให้เห็นว่าแผ่นคาร์บอนเคฟลาร์สามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ดีกว่าและการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตีก็สามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ดีกว่าเช่นกัน



รูปที่ 2 กราฟอิทธิพลหลัก

จากกราฟอันตรกิริยา (Interaction Plot) ในรูปที่ 3 ซึ่งเป็นผลร่วมระหว่าง 2 ปัจจัย เพื่อหาผลกระทบจากการเปลี่ยนระดับของปัจจัยหนึ่งต่ออีกปัจจัยหนึ่ง ผลจากกราฟแสดงให้เห็นว่าการใช้วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์บวก

กับการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตีในช่องทดสอบที่ 3 จะสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ดีที่สุด จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านวัสดุและการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตีจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบใกล้เคียงกัน



รูปที่ 3 กราฟอันตรกิริยา



เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติแล้วจึงได้ทำการวิเคราะห์ผลทางกายภาพโดยพิจารณาจากผลการทดสอบค่าเฉลี่ยจำนวนชั้นที่เกิดการทะลุจากกระสุนดังตารางที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการทะลุ คือ 40, 55.33, 2.66 และ 8 ชั้น ตามลำดับ จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าวัสดุที่ทำการเสริมชั้นอีพ็อกซีพัตตี้จะมีผลการต้านทานกระสุนปืนได้ดีกว่าโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ในช่องทดสอบที่ 1 ดังรูปที่ 4 กระสุนจะทะลุแผ่นหน้าที่ทำด้วยคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งหมดและเข้าไปค้างอยู่ในแผ่นเคฟลาร์ซึ่งเป็นแผ่นหลัง จะมีค่าเฉลี่ยการทะลุที่ 40 ชั้น แต่ผลจากแรงกระแทกของกระสุนปืนจะทำให้เกิดการหลุดตัวของแผ่นทดสอบที่สูงมาก ส่วนช่องทดสอบที่ 2 ดังรูปที่ 5 พบว่าลูกกระสุนมีการทะลุ

แผ่นทดสอบทั้งหมด 1 นัด ส่วนที่เหลือจะทะลุแผ่นหน้าที่ทำด้วยเส้นใยคาร์บอนผ่านเข้าไปเข้าไปค้างอยู่ในแผ่นหลังที่ทำด้วยเคฟลาร์ ประมาณ 16-24 ชั้น มีค่าเฉลี่ยการทะลุที่ 55.33 ชั้น ส่วนในช่องทดสอบที่ 3 ดังรูปที่ 6 พบว่าลูกกระสุนส่วนใหญ่จะทะลุแค่แผ่นหน้าอีพ็อกซีพัตตี้เท่านั้นไม่ทะลุถึงแผ่นหลังที่ทำด้วยคาร์บอนเคฟลาร์ มีค่าเฉลี่ยการทะลุที่ 2.66 ชั้นเท่านั้น อีกทั้งไม่เกิดการหลุดตัวจากแรงกระแทก ด้านช่องทดสอบที่ 4 ดังรูปที่ 7 ผลการทดลองพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดลองในช่องทดสอบที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยการทะลุที่ 8 ชั้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตี้จะมีการลดแรงปะทะได้ดี



รูปที่ 4 ผลการทดสอบทางกายภาพในช่องทดสอบที่ 1



รูปที่ 5 ผลการทดสอบทางกายภาพในช่องทดสอบที่ 2



รูปที่ 6 ผลการทดสอบทางกายภาพในช่องทดสอบที่ 3



รูปที่ 7 ผลการทดสอบทางกายภาพในช่องทดสอบที่ 4

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา

จากผลการทดลองด้านการต้านทานการทะลุผ่านของกระสุน พบว่า สมมุติฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคพลาร์และเส้นใยคาร์บอนในงานระดับยนต์เพื่อใช้ทำแผ่นเกราะกันกระสุนสามารถหยุดการทะลุของกระสุน ระดับ 2 ได้จริงตามสมมุติฐานและทั้งสองปัจจัยคือ ปัจจัยด้านชนิดของวัสดุ และปัจจัยด้านการเสริมแผ่นอีพ็อกซีพัตตีสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตลอดจนผลรวมทั้งสองปัจจัยนั้นก็ยังสามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน กล่าวคือ มีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 และในด้านกายภาพการเสริมชั้นหน้าด้วยแผ่นอีพ็อกซีพัตตีในช่องทดสอบที่ 3 และ 4 จะมีการต้านทานกระสุนปืนของวัสดุได้ดีกว่า ไม่ทำการเสริมได้ชัดเจน เนื่องจากความแข็งของชั้นแผ่นอีพ็อกซีพัตตีจะทำหน้าที่รับแรงปะทะ ด้านชนิดวัสดุและรูปแบบการวางชั้นวัสดุที่มีประสิทธิภาพด้านการทะลุทะลวงได้ดีที่สุด คือ วัสดุในช่องทดสอบที่ 3 และการใช้วัสดุอีพ็อกซีพัตตีไว้ด้านหน้าแผ่นคาร์บอนเคพลาร์จำนวน 40 ชั้น จะสามารถป้องกันการทะลุทะลวงของคมกระสุนระดับ 2 ได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบแผ่นเกราะในเสื้อเกราะกันกระสุนหรือแผ่นกำบังกันกระสุนเพื่อใช้ในการทำงานจริงได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์การทดสอบจาก ม.พัน 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

- ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์. (2548). *อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1806*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปารเมศ ชูติมา. (2545). *การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พรชัย คล้ายยา. (2551). *อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 4263*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- พลาหม พรหมจำปา. (2555). *อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7274*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- สุพินท์ สมิตเกษตริน. (2550). เสื้อเกราะกันกระสุน ตอนที่ 1. *นิตยสารยุทธโศภ*, 4, 39-44.
- สุรวรรณ ลิ้มสัมพันธ์. (2546). เสื้อเกราะกันกระสุน. *นิตยสารนาวิกศาสตร์*, 12, 8-9.

Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06. (2013). Retrieved September 7, 2013, from <http://nist.gov/oles/upload/ballistic.pdf>



- Bilisik, K., & Korkmaz, M. (2010). Multilayered and Multidirectionally-stitched aramid Woven Fabric Structures: Experimental Characterization of Ballistic Performance by Considering the Yarn Pull-out Test. *Textile Research Journal*, 80, 1697-1720.
- Grujicic M., Glomski P. S., He T., Arakere G., Bell W. C., & Cheeseman B. A. (2009). Material Modeling and Ballistic-Resistance Analysis of Armor-Grade Composites Reinforced with High-Performance Fibers. *Journal of Materials Engineering and Performance*, 18, 1169-1182.
- Lin Chia-Chang., Huang Chao-Chiung., Chen You-Liang., Lou Ching-Wen., Lin Chin-Mei., Hsu Chan-Hung., et al. (2008). Ballistic-resistant stainless steel mesh compound nonwoven fabric. *Fibers and Polymers*, 9, 761-767.
- Lou Ching-Wen., Lin Ching-Wen., Hsu Chan-Hung., Chen Jin-Mao., Lin Jia-Hong., & Meng, Hsien-Hui. (2008). Process and bullet-resistant buffer effect of an elastic cushioning structure made of polyamide non-woven fabric and chloroprene rubber. *Textile Research Journal*, 78, 258-263.
- Montgomery, D.C. (2001). Design and Analysis of Experiments (5th ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Sarawut Rimdusit, Somsiri Pathomsap¹, Pornnapa Kasemsiri¹, Chanchira Jubsilp, & Sunan Tiptipakorn. (2011). Kevlar™ Fiber-Reinforced Polybenzoxazine Alloys for Ballistic Impact Applications. *Engineering Journal*, 15, 23-39.
- Somsiri Pathomsap, Tharathon Mongkhonsi, Kuljira Sujirote, & Sarawut Rimdusit. (2006, March). *Development of Light Weight Ballistic Armor from Polybenzoxazine Alloys and Kevlar™ Fiber*. 4th Thailand Materials Science Technology Conference [MS@T], Thailand.
- Soykasap, Ö., & Colakoglu, M. (2010). Ballistic Performance of a Kevlar-29 Woven Fiber Composite Under Varied Temperatures. *Mechanics of Composite Materials*, 46, 35-42.

ประวัตินักวิจัย

อาจารย์ธรรมณชาติ วันแต่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย (กว.)
ภาคีวิศวกร เลขที่ กอ.23477 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สภาวิศวกร
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กค.) เลขที่ 53209000487381 ครูสภา

งานในหน้าที่

- กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (2554-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารคณะฯ (2555-ปัจจุบัน)
- ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (2555-ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยฯ (2556-ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการนักศึกษา (2555-ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/พี่เลี้ยงนักวิจัย คณะฯ (2555-ปัจจุบัน)

รายวิชาที่สอน

- กลศาสตร์ของวัสดุ
- ความแข็งแรงของวัสดุ
- วัสดุวิศวกรรม
- งานเครื่องมือกล
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

งานวิจัย

- โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (2557)
- โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้วัสดุงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A-3. (2556)
- ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอลูมิเนียม เกรด 6061 โดยการทดลองแบบแพททอเรียล (2556)
- โครงการวิจัย เรื่อง เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้วยพารา (2554)
- โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน - เคฟล่าในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 (2553)

- โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ (2553)
- โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน โดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง (2552)
- โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว่ำข้าวใหม่มีงแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ (2552)

งานตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

- การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 มกราคม 2557; กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557.
- การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานระดับบัณฑิตสำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุนระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2^2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2556; 21(1): 1-8. (2556)
- การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์ สาร 2556; 15(2): 30-37. (2556)
- มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ. ไทยรัฐ 3 กันยายน 2556; หน้า 15. (2556)
- เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล. ในงาน: มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556; สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ: 2556. (2556)
- เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา. ในงาน: การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555; สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ: 2555. (2555)
- การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. หน้า 40 – 45. (2554)
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว่ำข้าวใหม่มีงแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ, การรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2552
- อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม, ใน: เอกสารการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย, 2003

เกียรติคุณหรือรางวัลต่างๆ

- รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
- นักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
- เกียรติบัตร นักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์